



SF 712

Lepidlo na vpichované koberce

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Vysoká lepivost
- Vysoká konečná pevnost
- Rychlé nasáknutí
- Krátká doba odvětrání
- Velmi nízký obsah emisí
- Bez obsahu ředidel

OBLASTI POUŽITÍ

Disperzní lepidlo s velmi nízkou mírou emisí na textilní podlahové krytiny s různou úpravou zadní strany. Zvláště vhodné pro všechny druhy krytin z jehlového rouna.

Zabraňuje tvoření spár v oblasti okrajů, za předpokladu, že krytina z jehlového rouna odpovídá s ohledem na měnění rozměrů běžným normám EN.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být v souladu s požadavky DIN 18365 rovný, dlouhodobě suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a v tlaku a příp. je nutno jej odborně připravit na pokládku. K této přípravě použijte vhodné podkladové materiály a tmely. Mazaniny z litého asfaltu a jiné nesavé podklady vždy přestěrkujte vrstvou o tloušťce min. 2 mm.

ZPRACOVÁNÍ

Bostik SF 712 naneste pomocí stěrky se zuby rovnoměrně na podklad. Poté nechte lepidlo krátce odvětrat. Doba odvětrání je určena savostí podkladu, teplotou místnosti a relativní vlhkostí vzduchu. Podlahovou krytinu položte do ještě vlhkého lepidla a zaválcujte. Po cca 30 minutách podlahovou krytinu opět převálcujte, příp. zatížeťte okraje krytiny, které se zvedají.

Dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GISCODE D 1 – bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610: Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování/schnutí a po něm zajistěte důkladné větrání! Během zpracovávání produktu nejzte, nepijte ani nekuřte. Při vniknutí do očí nebo při styku s kůží ihned důkladně omyjte vodou. Nenechte proniknout do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Čištění nástrojů ihned po použití vodou a mýdlem.



Základním předpokladem pro co nejlepší kvalitu vzduchu v místnosti po pokládce podlahové krytiny jsou podmínky pro pokládku v souladu s normou a dobře proschlé podklady, podkladové materiály a tmely. Produkt obsahuje methyl- a benzisothiazolon. Informace pro alergiky na čísle +49 (0)5425/801-0.

LIKVIDACE

Zbytky produktu pokud možno zachyťte a opět použijte. Nenechte proniknout do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Plastové obaly, vyprázdňené bezzbytku, vyškrábané, resp. vykapané, jsou recyklovatelné. Obaly s kapalnými zbytky a rovněž zachycené, kapalné zbytky produktu jsou zvláštní odpad. Obaly s vytvrzenými zbytky obsahu jsou stavební/domovní odpad.

SKLADOVÁNÍ

V originálním obalu trvanlivost až 18 měsíců. Chraňte před mrazem.

DODÁVANÉ MNOŽSTVÍ

7 kg, číslo zboží 30610859

DOPORUČENÁ VELIKOST ZUBU STĚRKY



TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Disperze na bázi umělé pryskyřice
Barva	Běžovo-bílá
Viskozita	Roztíratelné
Hustota	1,35 g/cm ³
Podmínky zpracování	Nejlépe mezi +18 °C a +23 °C; teplota podkladu min. +15 °C; teplota vzduchu min. +18 °C. Relativní vlhkost vzduchu nemá být vyšší než 75 %.
Doporučená velikost zubu stěrky	Kobercové podlahy: velikost zubu dle TKB B1, spotřeba: cca 415 g/m ² velikost zubu dle TKB B2, spotřeba: cca 570 g/m ² velikost zubu dle TKB B3, spotřeba: cca 730 g/m ² Jehlové rouno: velikost zubu dle TKB B2, spotřeba: cca 570 g/m ² velikost zubu dle TKB B3, spotřeba: cca 730 g/m ²
Zatížitelnost	Po 24 hodinách
Vhodnost pro zatížení kolečky židlí (kolečka podle DIN EN 12529)	Ano
Vhodnost použití na podlahové topení	Ano – dodržujte příslušné datové listy a doplňující pokyny Hlavního svazu německého stavebního průmyslu
Nařízení GefStoffV, VbF, GGVS/ADR	Netýká se
Čistící Prostředky	Pro nevytvrzené lepidlo: voda a mýdlo



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zbarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání. Vydání: 05/18

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

