



Bostik

smart adhesives

SF 713

Lepidlo na koberce a linoleum^{Ecoline}

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Na textilní krytiny a linoleum
- Silná lepivost
- Na bázi dorůstajících surovin

OBLASTI POUŽITÍ

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí na linoleum a textilní krytiny s různou zadní stranou a rovněž krytiny se silným vlastním napětím. Zvláště vhodné na krytiny z jehlové plsti.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být v souladu s požadavky DIN 18365 rovný, dlouhodobě suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a v tlaku a příp. je nutno jej odborně připravit na pokládku. K této přípravě použijte vhodné podkladové materiály a tmely. Mazaniny z litého asfaltu a jiné nesavé podklady vždy přestěrkujte vrstvou o tloušťce min. 2 mm.

ZPRACOVÁNÍ

Linoleum:

Při pokládce rozviňte pásy a poté je odsuňte až do středu místnosti. **Bostik SF 713** naneste rovnoměrně na podklad. Během 10–15 minut pás linolea pomalu a bez vpuštění vzduchu nasuňte do lepidla, resp. zaválcujte a přitlačte třením dlaněmi. Pokládku v druhé polovině místnosti proveďte stejným způsobem. Po cca 30 minutách krytinu ještě jednou přitlačte třením dlaněmi a zkontrolujte, zda se v ní nevyskytují dutiny, příčné okraje pásů příp. během fáze tuhnutí lepidla zatíže.

Zalítí spár teplou zálivkou provádějte nejdříve po 24 hodinách.

Dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny, zejména s ohledem na klimatizaci krytin.

Textilní krytiny:

Bostik SF 713 naneste pomocí stěrky se zuby rovnoměrně na podklad. Dbejte na kompletní omočení zadní strany krytiny. Poté nechte lepidlo krátce odvětrat. Podlahovou krytinu položte do ještě vlhkého lepidla a důkladně zaválcujte. Po cca 30–45 minutách podlahovou krytinu opět převálcujte, příp. zatíže okraje krytiny, které se zvedají.

Dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny.



BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GISCODE D 1 – bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610: Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování/schnutí a po něm zajistěte důkladné větrání! Během zpracování produktu nejzte, nepijte ani nekuřte. Při vniknutí do očí nebo při styku s kůží ihned důkladně omyjte vodou. Nenechte proniknout do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Čištění nástrojů ihned po použití vodou a mýdlem. Základním předpokladem pro co nejlepší kvalitu vzduchu v místnosti po pokládce podlahové krytiny jsou podmínky pro pokládku v souladu s normou a dobře proschlé podklady, podkladové materiály a tmely. Produkt obsahuje methyl- a benzisothiazolon. Informace pro alergiky na čísle +49 (0)5425/801-0.

LIKVIDACE

Zbytky produktu pokud možno zachyťte a opět použijte. Nenechte proniknout do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Plastové obaly, vyprázdňené bezzbytko, vyškrabané, resp. vykapané, jsou recyklovatelné. Obaly s kapalnými zbytky a rovněž zachycené, kapalné zbytky produktu jsou zvláštní odpad. Obal s vytvrzenými zbytky obsahu je stavební/domovní odpad.

SKLADOVÁNÍ

Lze skladovat 18 měsíců v originálním uzavřeném obalu. Skladujte v chladu a suchu, o teplotě +5 °C až +25 °C.

ZPŮSOB DODÁNÍ

14 kg, číslo zboží 30610909

DOPORUČENÁ VELIKOST ZUBU STĚRKY



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| Materiálová báze | Disperze na bázi umělé pryskyřice a na bázi dorůstajících surovin |
| Barva | Běžovo-bílá |
| Viskozita | Roztíratelné, thixotropní |
| Hustota | 1,3 g/cm ³ |
| Doba pro položení (+23 °C/50 % rel. vlh.) | cca 10–25 minut |
| Podmínky zpracování | Teplota podlahy by neměla být nižší než +15 °C, teplota místnosti a materiálu by měla být vyšší než +18 °C, relativní vlhkost vzduchu nižší než 75 %. |
| Doporučená velikost zubu stěrky | B1 – spotřeba cca 400 g/m ² . B2 – spotřeba cca 550 g/m ² . Je nutno dbát na dostatečné omočení zadní strany krytiny. Lepené plochy s hrubší strukturou vyžadují hrubší zuby na stěrce a odpovídající větší spotřebu. |
| Zatížitelnost | Po cca 24 hodinách |
| Ošetření povrchu | Nejdříve po 24–48 hodinách, v závislosti na druhu parket, savosti podkladu a klimatu místnosti |
| Vhodnost použití na podlahové topení | Ano – dodržujte příslušné datové listy a doplňující pokyny Hlavního svazu německého stavebního průmyslu |
| Čištění pracovních nástrojů | Pro nevytvrzené lepidlo: voda a mýdlo |



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání. Vydání: 05/18

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

