



SF 731

Multi kontaktné lepidlo

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Dlhá doba otvoreného schnutia
- Roztierateľné pomocou stierky aj valčeka
- Silná lepiivosť
- Bez obsahu riedidiel

OBLASTI POUŽITIA

Latexové lepidlo v podobe vodnatej disperzie, bez obsahu riedidiel, na použitie na korkové krytiny s nepodvrstvenou spodnou stranou a surovým alebo upraveným povrchom, PVC krytiny, gumové krytiny s hladkou hornou stranou (DIN 16850), profily aj ako ochrana proti nárazom pri stavbe športovísk.

Ďalej sa hodí ku kontaktnému lepeniu podlahových lišt z mäkkého PVC, schodiskových profilov, dutých podstavcov z PVC, linolea, kaučuku a ku kontaktnému lepeniu textilných krytín vrátane nepoddajných krytín z ihlového rúna alebo tkaniny, krytiny z PVC a PV, linolea, kaučuku a izolačných podkladov na schodoch. Pre nasiakavé i nenasiakavé podklady.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť v súlade s požiadavkami DIN 18365 (alebo noriem platných pre danú pokládku) rovný, dlhodobo suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a v tlaku a príp. je nutné ho odborne pripraviť na pokládku.

K tejto príprave použijete vhodné podkladové materiály a tmely. Mazaniny z liateho asfaltu vždy prestierajte vrstvou o hrúbke min. 2 mm.

SPRACOVANIE

Lepenie sa vykonáva postupom kontaktného lepenia. **Bostik SF 731** sa nanesie v rovnomernej tenkej vrstve na podklad a zadnú stranu krytiny. Náter lepidla sa musí tak dlho odvetrávať, pokiaľ nebude úplne zaschnutý (skúška prstom).

Počas doby kontaktného lepenia sa lepené krytiny / profily presne priložia a dôkladne pretrú, resp. pritlačia. Zaliatie škár teplou zálievkou vykonávajú najskôr po 24 hodinách. Dodržujte pokyny výrobcu podlahovej krytiny.

ŠPECIÁLNE POKYNY PRE POKLÁDKU

Vodnaté kontaktné lepidlá schnú pomalšie ako produkty rozpustné v riedidlách. Nízke teploty okolia a materiálov, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a príliš vysoký nános lepidla predlžujú dobu odvetrávania.



Na nasiakavých podkladoch je náter lepidla po 1 hodine dostatočne suchý; na celistvých, nenasiakavých podkladoch môže doba odvetrávania za určitých okolností trvať aj niekoľko hodín. Pre hodnotenie dostatočného zaschnutia je rozhodujúca skúška prstom. Nátery prípravkom **Bostik SF 731** zostanú po zaschnutí kontaktnej dlhšiu dobu.

Počas pokládky korkových krytín je potrebné starostlivo dodržať teplotu spracovania min. 18 ° C a teplotu podlahy min. 15 ° C. Tieto stavebne fyzikálne podmienky je nutné udržiavať rovnomerne pred pokládkou, počas nej a min. 72 hodín po nej (vrátane povrchovo). U korkových krytín s hladkou zadnou stranou nanášajte lepidlo na zadnú stranu krytiny valčekom, na podklad - najmä, ak je nasiakavý - použijte stierku s jemnými zubami. Pri lepení korkových krytín postupujte nasledovne: Pred lepením natrite zadné strany dosiek lepidlom, nanosenie na podklad sa robí tak, ako je to pred pokládkou obvyklé. Dosky opatrené náterom lepidla možno po uschnutí naskladať na seba a prepravovať. Vrstvy lepidla sa pritom nesmú dotýkať.

SKLADOVANIE

V originálnom obale trvanlivosť až 18 mesiacov. Chráňte pred mrazom.

DODÁVANÉ MNOŽSTVO

750 g, číslo tovaru 30610861

ODPORÚČANÁ VEĽKOSŤ ZUBU STIERKY





TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Umelý kaučuk vo vodnatej disperzii
Farba	Biela, po uschnutí takmer transparentná
Viskozita	Roztieraťelné pomocou stierky aj valčeka
Hustota	1,1 g/cm ³
Podmienky spracovania	Najlepšie medzi +18 °C a +23 °C; teplota podkladu min. +15 °C; teplota vzduchu min. +18 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu nemá byť vyššia než 75 %.
Kontaktná doba lepenia	min. 24 hodín, v závislosti od klimatických podmienok a množstva nánosu lepidla
Doba odvetrania	cca 60 minút pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65%.
Nanesenie lepidla	štetcom, penovým valčekom s veľkými pórmí alebo stierkou s jemnými zubami
Spotreba	A4: cca 300 g / m ² v závislosti od podkladu a zadnej strany krytiny
Zaťažiteľnosť	Ihneď po lepení
Vhodnosť pre zaťaženie kolieskami stoličiek (kolieska podľa DIN EN 12529)	Áno
Vhodnosť použitia na podlahové kúrenie	Áno - dbajte na príslušné inštrukcie a dodatočné usmernenia Centrálného zväzu nemeckého stavebníctva
GefStoffV	Netýka sa
Čistiace prostriedky	Pre nevytvrdené lepidlo: voda a mydlo

Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydáním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 05.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

