



Bostik

smart adhesives

W 204

MORTIER POUR FORURE

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- En cas d'humidité montante
- Pour le colmatage de trous percés et de fissures
- En combinaison avec **Bostik W 202** et **Bostik W 203**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik W 204 permet de colmater les trous percés après l'application du **Bostik W 203**.

Bostik W 204 est un agent d'étanchéité à réaction hydraulique.

Bostik W 204 offre une résistance élevée et une bonne tenue contre les sollicitations chimiques et physiques.

UTILISATION

Bostik W 204 est utilisé pour colmater des fissures et des cavités dans la maçonnerie (avant l'application du **Bostik W 203**).

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Bostik W 204 peut également être appliqué dans des maçonneries humides.



APPLICATION

Colmatage de trous percés après le traitement avec **Bostik W 203**

Mélanger 1 kg de **Bostik W 204** avec env. 240 ml d'eau jusqu'à obtenir une consistance semi-fluide. Selon besoin, il est possible d'ajouter 30 ml pour une consistance plus fluide. Laisser reposer le mélange env. 5 minutes. Il est alors prêt pour être appliqué.

Injecter Bostik W 204 dans les trous percés au moyen de l'entonnoir fourni. Avant l'introduction, il convient de couper env. 3 – 5 cm de la pointe de l'entonnoir. Ensuite, introduire l'entonnoir dans le trou, le remplir à moitié et rebourrer avec un bâton rond.

Jusqu'à la prise, il convient de protéger la surface traitée contre le gel.

Étanchéification de fissures, trous à l'intérieur de la maçonnerie/des briques creuses

Mélanger 1 kg de **Bostik W 204** avec env. 240 ml d'eau jusqu'à obtenir une consistance semi-fluide. Selon besoin, il est possible d'ajouter 30 ml pour une consistance plus fluide. Laisser reposer le mélange env. 5 minutes. Il est alors prêt pour être appliqué.

Remarque:

S'il est prévu de réaliser une barrière horizontale avec du **Bostik W 203**, il convient de remplir les fissures, les trous ou les cavités non étanches de **Bostik W 204** jusqu'à colmater le défaut. Jusqu'à la prise, il convient de protéger la surface traitée contre le gel.

STOCKAGE

Bostik W 204 doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé.

Bostik W 204 se conserve pendant env. 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

2,5 kg, code article 30836171

GISCODE

ZP1

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Mélange en poudre composé de ciment, sable et additifs
Couleur	Gris
Conditions d'application	Entre +5°C et 30°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel
Consommation	Env. 2 kg/mc pour le colmatage de trous percés après l'application de BOSTIK W 203 . En cas de cavités, la consommation sera plus élevée
Nettoyage des outils	Nettoyer l'outil avec beaucoup d'eau immédiatement après l'utilisation
Rapport de mélange	Env. 240 l d'eau pour 1 kg de Bostik W 204
Résistant au gel et au sel de déneigement	Après le durcissement



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes. Publication : 09.17

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)



Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12