



# Bostik

smart adhesives

## W 204

### Stierka na vrty

## TECHNICKÝ LIST

### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pri vzliňajúcej vlhkosti
- Na vyplnenie vyvrtaných dier a trhlín
- V kombinácii s prípravkom **Bostik W 202** a **Bostik W 203**

### POPIS VÝROBKU

Pomocou prípravku **Bostik W204** sa uzatvárajú vyvrtané otvory po použití prípravku **Bostik W 203**.

**Bostik W 204** je hydraulicky reagujúci tesniaci prípravok.

**Bostik W 204** má vysokú pevnosť a dobrú odolnosť voči chemickej a fyzikálnej záťaži.

### OBLASTI POUŽITIA

**Bostik W204** sa používa na uzatváranie trhlín a dutín v murive (pred použitím prípravku **Bostik W 203**).

### PRÍPRAVA PODKLADU

**Bostik W204** je možné používať aj na vlhký materiál.

### SPRACOVANIE

Uzavretie vrtaných otvorov po ošetrení prípravkom **Bostik W 203**

1 kg prípravku **Bostik W 204** zmiešajte s cca 240 ml vody do stredne tekutej konzistencie. V prípade potreby možno konzistenciu zriediť pridaním 30 ml vody. Zmes nechajte cca 5 minút odpočívať, potom je pripravená na použitie.

**Bostik W 204** sa do vrtaných otvorov vpravuje pomocou priloženého lievika. Špičku lievika je potrebné pred nasadením cca o 3-5 cm odrezat', potom nasadte lievik, naplňte do polovice a utesnite guľatou tyčou.

Spracovávanú plochu je nutné do stuhnutia prípravku chrániť pred mrazom.

Utesnenie trhlín, otvorov vnútri muriva / dutých tehál

1kg prípravku **Bostik W 204** zmiešajte s cca 240 ml vody do stredne tekutej konzistencie. V prípade potreby možno konzistenciu zriediť pridaním 30 ml vody. Zmes nechajte cca 5 minút odpočívať, potom je pripravená na použitie.

Upozornenie:

Ak sa má neskôr vytvoriť horizontálna izolácia pomocou prípravku **Bostik W 203**, je nutné naplniť prípravok **Bostik W 204** do netesných trhlín, otvorov alebo dutín, pokiaľ nebude poškodené miesto uzavreté. Spracovávanú plochu je nutné do stuhnutia prípravku chrániť pred mrazom.



### SKLADOVANIE

**Bostik W 204** je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespracovaný materiál je nutné uchovávať v originálnych obaloch.

**Bostik W 204** má v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlivosť až 12 mesiacov.

### SPÔSOB DODANIA

2,5 kg, číslo tovaru 30836167

### GISCODE

ZP1

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Prášková zmes z cementu, piesku a aditív
Farba	Šedá
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do 30 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Cca 2 kg / bežný meter k vyplneniu vŕtaných otvorov po použití prípravku <b>Bostik W 203</b> . U dutín je spotreba v zodpovedajúcej miere vyššia
Čistenie náradia	Pracovné nástroje opláchnite ihneď po použití veľkým množstvom vody
Pomer zmesi	Na 1 kg prípravku <b>Bostik W 204</b> cca 240 l vody
Mrazuvzdorný, odolný proti posypovej soli	Po vytvrdnutí



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaradiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.  
Vydanie: 12.17

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

Technická podpora SK:  
+421 907 936 525

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,  
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

