



Bostik

smart adhesives

W 241

Hybridní univerzální těsnicí tmel

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pro střechu a zeď, volný čas a hobby
- Také na vlhké podklady
- Bez obsahu rozpouštědel a bitumenu

POPIS VÝROBKU

Bostik W 241 je univerzální těsnění pro nejrůznější oblasti, jako např. střecha, stěny, sanitární buňky a dokonce i pro těsnění venkovních stěn sklepů (podle DIN 18195).

Nevhodné pro asfalt, PE a PP.

Bostik W 241 dosahuje přemostění trhlin nejméně 10 mm, je odolný proti UV záření a odolný proti stříkající a dešťové vodě (i během tvrdnutí).

Bostik W 241 v kartuši je v oblasti spár ideálním doplněním natíratelné varianty.

Bostik W 241 je produkt bez obsahu rozpouštědel a bitumenu na bázi technologie SMP (silanem modifikované polymery).

OBLASTI POUŽITÍ

Bostik W 241 je vhodný pro podklady jako např. beton, dřevo, kámen, kov, pískované střešní lepenky, styropor a mnoho plastů.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, nosný a rovný a rovněž bez oleje, tuku, prachu a dalších separujících vrstev.

Podklad může být při použití přípravku **Bostik W 241** mírně vlhký, ale nikoli mokry s viditelným filmem.

ZPRACOVÁNÍ

Bostik W 241 se bez podkladové vrstvy nanáší štětkou nebo velurovým válečkem s krátkým vlasem ve dvou vrstvách.

Druhý nátěr lze provést při 20 °C po cca 6 hodinách (stabilní tvoření filmu).

V rozích, resp. při zvláštním zatížení, je třeba zapracovat armovací tkaninu, např. **Bostik W 251**.

Pokud má následovat pokládka dlažby, je nutno druhou čerstvou vrstvu po celé ploše posypat křemenným pískem (zrnitost 0,1–0,5; cca 2 kg/m²),



aby se docílilo optimální přilnavosti. Přebytečné zbytky lze po 24 hodinách zamést.

Obklady a dlažbu je nutno pokládat s pomocí flexibilního lepidla na obklady a dlažbu.

Po cca 24 hodinách (při teplotě 20 °C) je povrstvená plocha plně zatížitelná a lze ji popř. dále zpracovávat.

Pokyn pro 1 kg:

Fólie chrání před vytvrdnutím produktu, před zpracováním je nutno ji prorazit.

Použití s kartuši:

Úprava spár se řídí podle DIN 18540. Je nutno vyloučit trojúhelníkové spáry.

Okraje spár je nutno příp. zalepit lepicí páskou.

Bostik W 241 se pod tlakem rovnoměrně nastříká na boky spár. Přitom je nutno dbát na to, aby byly spáry vyplněny rovnoměrně bez průniku vzduchu. Povrchy okamžitě vyhladte navlhčenou stěrkou, hladítkem, spárovačkou apod. Lepicí pásku ihned poté stáhněte.

Pro hladící roztok použijte běžné smáčedlo (nepoužívejte koncentráty oplachovacích prostředků).

Přídavek by měl být co nejnižší, aby se zabránilo zabarvení těsnicí látky a sousedních stavebních částí.

Upozornění:

Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

SKLADOVÁNÍ

Bostik W 241 je nutno skladovat v uzavřeném originálním obalu, při správném skladování je trvanlivost cca 24 měsíců, při teplotě skladování +5 °C až + 25 °C.

Ideální teplota výrobku činí 15 °C až 20 °C, proto by měl být výrobek v případě nižších teplot skladován cca 2 hodiny před zpracováním při pokojové teplotě.

Upozornění:

Při vyšších teplotách je nutné počítat s vytvořením filmu.

ZPŮSOB DODÁNÍ

290 ml, číslo zboží 30836047

1 kg, číslo zboží 30836638

GISCODE

-

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Nátěr na bázi technologie SMP (silanem modifikované polymery)
Barva	šedá
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +35 °C, v žádném případě při mrazu
Plně zatížitelné	Po cca 24 hodinách (při 20 °C)
Spotřeba	Cca 2,3 kg/m ²
Čištění nářadí	Nářadí lze čistit běžným rozpouštědlem



šedá
sivá
gri
szary

Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zbarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání. Vydání: 09.18

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

