



Bostik

smart adhesives

W 241

Hybridné univerzálne tesnenie

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pre strechu a steny, vo voľnom čase a ako záľuba
- Je vhodná aj na vlhké podklady
- Neobsahuje rozpúšťadlá a bitúmen

POPIS VÝROBKU

Bostik W 241 je univerzálne tesnenie pre najrôznejšie oblasti, ako napr. strecha, steny, sanitárne bunky a dokonca aj pre tesnenie vonkajších stien pivníc (podľa DIN 18195). Nevhodné pre asfalt, PE a PP.

Bostik W 241 dosahuje premostenie trhlin najmenej 10 mm, je odolný proti UV žiareniu a odolný proti striekajúcej a dažďovej vode (aj počas tvrdnutia).

Bostik W 241 v kartuši je ideálnym doplnkom natierateľnej varianty v oblasti škár

Bostik W 241 je produkt bez obsahu rozpúšťadiel a bitúmenu na báze technológie SMP (silanom modifikované polyméry).

OBLASTI POUŽITIA

Bostik W 241 je vhodný pre podklady ako napr. betón, drevo, kameň, kov, pieskované strešné lepenky, styropor a mnoho plastov.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, nosný a rovný a takisto bez oleja, tuku, prachu a ďalších separujúcich vrstiev.

Podklad môže byť pri užívaní **Bostik W 241** mierne vlhký, ale nie mokrý s viditeľným filmom.

SPRACOVANIE

Bostik W 241 sa bez podkladovej vrstvy nanáša štetcom alebo velúrovým valčekom s krátkym vlasom v dvoch vrstvách.

Druhý náter je možné vykonať pri 20 ° C po cca 6 hodinách (stabilné tvorenie filmu).

V rohoch, resp. pri zvláštnom zatažení, je potrebné zapracovať armovaciú tkaninu, napr. **Bostik W 251**.

Pokiaľ má nasledovať pokládka dlažby, je nutné druhú čerstvú vrstvu po celej ploche posypať kremičitým pieskom (zrניות' 0,1-0,5; cca 2 kg / m²),



aby sa docielilo optimálnej priľnavosti. Prebytočné zvyšky možno po 24 hodinách zamiešať.

Obklady a dlažbu je nutné klásť s pomocou flexibilného lepidla na obklady a dlažbu.

Po cca 24 hodinách (pri teplote 20 ° C) je potiahnutá plocha plne zaťažiteľná a možno ju popr. ďalej spracovávať.

Pokyn pre 1 kg:

Fólia chráni pred vytvrdnutím produktu, pred spracovaním je nutné ju preraziť.

Použitie s kartušou:

Úprava škár sa riadi podľa DIN 18540. Je nutné vylúčiť trojuholníkové škáry.

Okraje škár je nutné príp. zalepiť lepiacou páskou.

Bostik W 241 sa pod tlakom rovnomerne nastrieka na boky škár. Pritom je potrebné dbať na to, aby boli škáry vyplnené rovnomerne bez prieniku vzduchu. Povrchy okamžite vyhladte navlhčenou stierkou, hladidlom, škárovačkou a pod. Lepiacu pásku ihneď potom stiahnite.

Pre hladiaci roztok použite bežné zmáčadlo (nepoužívajte koncentráty oplachovacích prostriedkov).

Prídavok by mal byť čo najnižší, aby sa zabránilo zafarbeniu tesniacej látky a susedných stavebných častí.

Upozornenie:

Otvorené balenie spotrebujte čo najskôr.

SKLADOVANIE

Bostik W 241 je nutné skladovať v uzavretom originálnom obale, pri správnom skladovaní je trvanlivosť cca 24 mesiacov, pri teplote skladovania +5 ° C do +25 ° C.

Ideálna teplota výrobku predstavuje 15 ° C až 20 ° C, preto by mal byť výrobok v prípade nižších teplôt skladovaný cca 2 hodiny pred spracovaním pri izbovej teplote.

Upozornenie:

Pri vyšších teplotách je nutné počítať s vytvorením filmu.

SPÔSOB DODANIA

290 ml, číslo tovaru 30836047

1 kg, číslo tovaru 30836638

GISCODE

-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Náter na báze technológie SMP (silanom modifikované polyméry)
Farba	sivá
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +35 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Plne zaťažiteľné	Po cca 24 hodinách (pri 20 °C)
Spotreba	Cca 2,3 kg/m ²
Čistenie náradia	Náradie je možné čistiť bežným rozpúšťadlom



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

