



Bostik

smart adhesives

W 252

Silnovrstvý asfaltový nátěr

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Utěsnění venkovních stěn sklepů
- Připraveno k použití
- Vysoce elastický
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

Bostik W 252 je jednosložkový, silnovrstvý asfaltový nátěr, s polystyrolovou výplní a modifikovanými plasty pro trvalé utěsnění venkovních stěn a základů sklepů podle DIN 18195-4 -6.

Vhodný pro starší zástavbu i novostavby. Na veškerá běžná zdiva jako vápenopískové cihly, plynobeton, pórobeton, beton, vápennou a cementovou omítku atd. i na starší nátěry těsnících šlemů a bitumenu.

Bostik W 252 vytváří trvale vodotěsnou, trhliny přemostující izolační vrstvu proti pronikající vodě, odolnou proti posypové soli a hnilobě.

OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro případy zatížení jako zemní vlhkost, nezadržená a zadržaná prosakující voda.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být čistý, bez tuku, nosný a bez separujících prostředků, prachu, nečistot atd. a rovněž bez otřepů a výčnělků.

Uvolněné zdivo a spáry nebo dutá místa opravte pomocí přípravku **Bostik R 302**.

Otevřené spáry do 5 mm lze rovněž uzavřít pomocí stěrkování s přípravkem **Bostik W 252**.

Doporučujeme podklad ošetřit předem jednou vrstvou **Bostik W 261**, aby se vyrovnaly případné nerovnosti a vysušil vlhký, resp. mokrá podklad.

Provedte základní nátěr přípravkem **Bostik P 111** podle návodu k použití.



ZPRACOVÁNÍ

Bostik W 252 naneste ve dvou pracovních krocích s výztužnou vrstvou. Po nanesení první vrstvy nechte hmotu lehce proschnout a na nátěr zařijte přípravek **Bostik W 251** pomocí mírného tlaku. Nyní nechte nátěr s roumem zaschnout, v závislosti na počasí až několik hodin. Poté naneste 2. vrstvu a nechte dobře proschnout, v závislosti na počasí až několik dní. Nátěr je nutno až do zaschnutí bezpodmínečně chránit před vlhkostí (zakrýt).

Před vyplněním je nutno nátěr chránit pomocí vhodné ochranné vrstvy dle DIN 18195, např. desek, před mechanickým vlivem.

Je-li možno, je třeba v každém případě instalovat dodatečnou drenáž.

Pokud neznáte vlastnosti svého podkladu, informujte se na svém obecním nebo stavebním úřadu.

SKLADOVÁNÍ


V originálním obalu trvanlivost až 24 měsíců. Chraňte před mrazem a silným teplem.

ZPŮSOB DODÁNÍ

28 litrů, číslo zboží 30836497

GISCODE

BBP1



TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Bitumenová emulze
Barva	Tmavě hnědá
Podmínky zpracování	Použitelné nejméně od +5 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	<p>Stěrkování</p> <ul style="list-style-type: none">• spotřeba cca 1–2 l/m² <p>Zemní vlhkost a nezadržená prosakující voda (DIN 18195, část 4)</p> <ul style="list-style-type: none">• 3,7 mm tloušťka vrstvy mokrá• 3,0 mm tloušťka vrstvy suchá• Doporučená výztužná vložka• spotřeba cca 3,8 l/m² <p>Voda bez tlaku na stropních plochách a v mokřých prostorách, mírné zatížení (DIN 18195, část 5)</p> <ul style="list-style-type: none">• 3,7 mm tloušťka vrstvy mokrá• 3,0 mm tloušťka vrstvy suchá• Předepsaná výztužná vložka• spotřeba cca 3,8 l/m² <p>Zadržaná prosakující voda (DIN 18195, část 6)</p> <ul style="list-style-type: none">• 4,9 mm tloušťka vrstvy mokrá• 4,0 mm tloušťka vrstvy suchá• Předepsaná výztužná vložka• spotřeba cca 5,1 l/m² <p>Lepení izolačních a drenážních desek</p> <ul style="list-style-type: none">• spotřeba cca 1–2 l/m²
Čištění nářadí	Nářadí lze vyčistit terpentýnovou náhražkou
Likvidace	Číslo EAK klíče 08 04 10 (odpady lepidel a těsnících hmot) nebo 17 03 02 (bitumenové směsi) pro vytvrdnuté zbytky materiálu

Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technická a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání. Vydání: 09/18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora ČR:
+420 725 182 003

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

