



Bostik

smart adhesives

W 272

Barrière en bitume très élastique pour le toit

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Pour l'étanchéification durable de toits, caves, fondations, balcons, etc.
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik W 272 est une émulsion de bitume et de caoutchouc à un composant pour l'étanchéification durable contre l'eau.

Murs de cave, fondations et socles contre l'humidité du sol.

Bostik W 272 forme un revêtement extensible, hautement élastique, bouche-fissures et, donc, une couche de barrage durable. Après le séchage **Bostik W 272** agit comme une pellicule sans joints et offre une sécurité optimale pour les constructions anciennes et nouvelles.

Elle est résistante aux sels de déneigement et à la putréfaction.

UTILISATION

Pour l'assainissement de toits plats et dans les constructions nouvelles. Étanchéification de balcons, terrasses et salles de bain.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Le subjectile doit être propre, exempt de graisse et complètement sec à légèrement humide (mais pas mouillé, pellicule visible).

Dans le cas de cartons bitumés existants ou autres, découper les zones qui présentent des bulles et des creux.



APPLICATION

Il convient d'appliquer une couche d'apprêt de **Bostik P 101**. Laisser sécher env. 1 heure. Ensuite, appliquer 2 couches de **Bostik W 272** directement depuis le seau en plastique. Appliquer une première couche d'une épaisseur de 1,5 à 2 mm. En fonction des agents atmosphériques, laisser sécher 4 - 12 heures, mais en tout cas au moins jusqu'à ce que le revêtement ne colle plus et à ce qu'il soit praticable. Ensuite, appliquer une deuxième couche de la même épaisseur.

Protéger le revêtement frais contre la pluie jusqu'au séchage complet. Laisser sécher complètement.

Cas particuliers :

Dans les zones soumises à des sollicitations importantes, entrées et sorties, pièces ajoutées, zones de brisure, etc. il est possible d'incorporer dans le revêtement une armature **Bostik W 251**. Poser l'armature dans la première couche légèrement sèche et procéder comme décrit ci-dessus.

Si **Bostik W 272** est utilisé pour l'étanchéification de murs extérieurs, avant le colmatage, il convient de protéger ce revêtement par des moyens mécaniques, p.ex. des plaques Styrodur avant le remplissage.

STOCKAGE

Jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine. Protéger contre le gel et la forte chaleur.

PRÉSENTATION

12 litre, code article 30608022

GISCODE

BBP10

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Émulsion de bitume
Couleur	Marron foncé
Conditions d'application	Entre +5°C et +35°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	Env. 1 à 1,5 litre/m ² par couche
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils avec du white-spirit.
Mise au rebut	Les résidus durcis de revêtements Bostik W 272 peuvent être mis au rebut correctement en tant que déchets de chantier



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

