



# Bostik

smart adhesives

## W 273

### Bitumendachlack

## TECHNISCHES MERKBLATT

### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Schwarzer, wasserabweisender Deckaufstrich
- Zum Schutz und zur Pflege abgewitterter, versprödeter und leicht brüchiger Bitumen-Dachbahnen
- Lösemittelfrei

### PRODUKTBESCHREIBUNG

**Bostik W 273** ist ein schwarzer wasserabweisender Deckaufstrich auf Bitumenbasis zum Schutz und zur Pflege abgewitterter, versprödeter und leicht brüchiger Bitumen-Dachbahnen.

**Bostik W 273** trocknet zu einer nahtlosen, wasserabweisenden, folienartigen Beschichtung aus. Die Beschichtung versprödet nicht und ist beständig gegen natürlich vorkommende betonaggressive Stoffe.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet im Außenbereich zum Schutz, zur Pflege und zur Regeneration von abgewitterten, verspröderten und leicht brüchigen Bitumen-Dachbahnen (nicht geeignet für Kunststoff-Dachbahnen).

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, weitgehend eben und frei von Rissen, Kiesnestern etc. und Resten von Öl, Fett, Staub oder anderen Trennschichten sein.

Der Untergrund darf leicht feucht sein, ohne sichtbaren Film. Die behandelten Flächen dürfen nicht dauerhaft nass sein, da dann keine Durchtrocknung erfolgen kann.



### VERARBEITUNG

**Bostik W 273** vor Gebrauch gut durchrühren. Auf saugenden Untergründen ist ein Voranstrich mit **Bostik P 111** aufzubringen. Nach der Trocknung wird **Bostik W 273** mit Rolle, Bürste oder geeignetem Spritzgerät in 2 bis 3 Lagen aufgebracht, wobei jede Lage vor der weiteren Bearbeitung durchgetrocknet sein muss.

In rissgefährdeten Bereichen sollte ein Armierungsgewebe, z. B. **Bostik W 251**, in die 2. Schicht eingearbeitet werden.

Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden. Regen während der Verarbeitung oder der Trocknung kann zu Schäden führen (z.B. abspülen).

### LAGERUNG

**Bostik W 273** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verarbeitetes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahrt werden.

Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist **Bostik W 273** mindestens 24 Monate haltbar.

### LIEFERFORM

1 Liter, Artikelnummer 30836954

5 Liter, Artikelnummer 30608093

10 Liter, Artikelnummer 30836910

### GISCODE

BBP10

## TECHNISCHE DATEN

Materialbasis	Lösemittelfreier Deckaufstrich auf Bitumenbasis
Farbe	Schwarz
Verarbeitungsbedingungen	Ab +5°C bis +35°C (Luft und Bauteil, auch während der Trocknung) verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
Verbrauch	Ca. 200 bis 250 ml/m <sup>2</sup> je Lage
Werkzeugreinigung	Eventuell auftretende Verunreinigungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen.



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Ausgabe: 06.18

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

