



WASSEREINWIRKUNGS-
KLASSEN W0-I BIS W2-I

SEHR EINFACHES AUF-
BRINGEN MIT DER ROLLE

SICHERE
RISSÜBERBRÜCKUNG

SEHR ERGIEBIG

Ganz einfach zum Flexprotz!

**SUPERLEICHT ZU VERARBEITENDE, SEHR ERGIEBIGE
UND ENORM EFFIZIENTE DICHTFOLIE**

Ardatec Flexdicht+ ist eine hochelastische, lösemittelfreie Flüssigfolie zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen und Platten gegen nichtdrückendes Wasser. Ardatec Flexdicht+ ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird einfach mit einer Rolle oder einem Pinsel aufgetragen. Ardatec Flexdicht+ ist mit einem Verbrauch von nur ca. 1 kg/m² sehr ergiebig. Nach dem Abbinden ist Ardatec Flexdicht+ wasserdicht, flexibel und rissüberbrückend.

www.bostik.de



Ardatec Flexdicht+

Ardatec Flexdicht+ dient als naht- und fugenlose Abdichtung unter keramischen Belägen und Natursteinen im Innenbereich zum Schutz des Untergrundes gegen Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit.

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- sehr einfaches Aufbringen mit Rolle
- sichere Rissüberbrückung
- sehr ergiebig: nur 1 kg Verbrauch pro m²

ANWENDUNGSBEREICHE

- Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter keramischen Belägen und Natursteinen im Innenbereich zum Schutz des Untergrundes gegen Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit, z.B. in Duschen, Bädern, Sanitäranlagen, Waschräumen
- erfüllt die Beanspruchungsklasse A nach ZDB mit abP

LAGERUNG

Kühl und trocken. Vor Frost schützen. Lagerfähig ca. 24 Monate.

LIEFERFORM

Art.-Nr.: 30619082	3-kg-Eimer	weiß
Art.-Nr.: 30619081	12-kg-Eimer	weiß
Art.-Nr.: 30619078	20-kg-Eimer	weiß
Art.-Nr.: 30619106	3-kg-Eimer	blaugrau
Art.-Nr.: 30619107	12-kg-Eimer	blaugrau
Art.-Nr.: 30619250	20-kg-Eimer	blaugrau

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Kunststoffdispersion, modifiziert
Farben	weiß, blaugrau (Kontrastfarbe)
Dichte	ca. 1,3 g/ml
Reißdehnung	ca. 400 %
Zugfestigkeit	1,4 N/mm ²
Rissüberbrückung	0,2 mm
Konsistenz	hochviskos, tropffrei
Auftragsart	Kurzflor-Rolle, wie Bostik Special Roller
Verbrauch	ca. 1 kg/m ²
Verarbeitungstemperatur	nicht unter + 5 °C Luft-, nicht unter + 10 °C Bauteil-, bis max. + 30 °C Lufttemperatur
Mindesttrockenschichtdicke	≥ 0,5 mm (erforderliche Nassschichtstärke ca. 0,58 mm)
Reinigung der Arbeitsgeräte	im frischen Zustand mit Wasser
Trockenzeit	zwischen 1. und 2. Schicht ca. 1-2 Stunden
Trockenzeit	2. Schicht/Begehbarkeit ca. 8-16 Stunden
Verlegung von Fliesen und Platten	sobald begehbar
Belastbar mit Wasser	nach ca. 7 Tagen
Temperaturbeständigkeit	+ 70 °C
Baustoffklasse/ Brandverhalten	B2, normal entflammbar nach DIN 4102-1. E nach DIN EN 13501-1.
Giscode	D1 - lösemittelfrei
Emicode	EC1 PLUS - sehr emissionsarm
Radondicht	ab einer Stärke von 1 mm



Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0

