

B535 DACH DICHT BITUMEN

LÖSEMITTELFREIER DACHDICHTSTOFF AUF BITUMENBASIS

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- lösemittelfrei
- verträglich mit Polystyrol (PS-Schaum)

ANWENDUNGSBEREICHE

B535 DACH DICHT BITUMEN ist ein mit dispersions-modifizierter, bituminöser Dachdichtstoff mit elastoplastischen Eigenschaften zum Abdichten von Aluklemmleisten und Dachleisten, sowie Verklebung und Abdichtung von bituminösen Dachfolien, Abdichtung von Dachdurchbrüchen, Befestigung von bituminösen Schindeln und Verklebung von Dämmstoffen (auch Polystyrol).

HAFTUNG

Eine ausgezeichnete Haftung auf Untergründen wie Mauerwerk, Metall, Holz und bituminösen Materialien. Im Allgemeinen ist ein Primer nicht erforderlich. Nur im Falle von stark porösen Untergründen wird Batuschutt Primer empfohlen.

VORBEREITUNG DER HAFTFLÄCHEN

Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, trocken und frei von Schmutz, Staub, Fett, Öl und anderen Fremdstoffen sein.

VERARBEITUNG

Bei der Fugenkonstruktion zu tiefe Fugen mit einer Schaumspur vorfüllen. B535 DACH DICHT BITUMEN gut gegen die Haftflanken spritzen und andrücken. Werkzeuge während des Glättens regelmäßig mit einer leichten Seifenlösung anfeuchten.

REINIGUNG

Noch nicht ausgehärtetes Material kann mit Bostik Niboclean Reinigungstücher und Bostik Solvent 300 entfernt werden. Im ausgehärteten Zustand nur noch mechanisch zu entfernen.

LAGERUNG:

Kühl und trocken zwischen + 5 °C und + 25 °C lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate in ungeöffneten Originalgebinden.

LIEFERFORM

300 ml Kartusche





TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Farbe	schwarz
Spezifisches Gewicht	ca. 1,4 g/ml
Standvermögen	< 6 mm (bei + 20 °C)
Max. Bewegungsaufnahme	10 %
Verspritzbarkeit	> 150 g/Min. (bei + 20 °C)
Temperaturbeständigkeit	Ca. - 20 °C bis + 80 °C
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C (Bauteiltemperatur)

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 10.22

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de