



**SEHR SCHNELLE UND SICHERE
VERKLEBUNG**

**WINDSOGSTABIL IM SYTEM
GEPRÜFT IN ANLEHNUNG ETAG-006**

VERKLEBUNG DER DÄMMUNG

**FÜR DACHDÄMMBAHNEN UND
DACHBAHNEN MIT VLIESRÜCKEN**

**VERKLEBUNG DER
ABDICHTUNGSBAHN**

MitgeDACHt!

**Montage Pro Flachdach B1 P965 - Verklebte Dachkonstruktion
Dampfsperre - Dämmung - Abdichtungsbahn**

Ein spezieller, feuchtigkeitshärtender und universell einsetzbarer 1K Polyurethan-Klebeschäum zur dauerhaft sicheren Verklebung von Wärmedämmstoffen auf Dampfsperren sowie von Dachbahnen auf Wärmedämmstoffen im Flachdachbereich.

www.bostik.de



Montage Pro Flachdach B1 P965

MONTAGE PRO FLACHDACH B1 P965 ist ein universal einsetzbarer Polyurethan-Klebstoff zum dauerhaft sicheren Kleben von Wärmedämmstoffen und unterseitig vlieskaschierten Dachfolien.

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- zum Verkleben von Wärmedämmstoffen
- zum Verkleben von unterseitig Vlieskaschierten Dachbahnen
- geprüfte Windsogstabilität
- schnelle, sichere und effektive Verklebung
- schnelle Aushärtung
- gleicht Unebenheiten aus

PRODUKTBESCHREIBUNG

MONTAGE PRO FLACHDACH B1 P965 ist ein spezieller, feuchtigkeitshärtender und universell einsetzbarer 1K Polyurethan-Klebeschäum zur schnellen und dauerhaften Verklebung von Wärmedämmstoffen z.B. auf Dampfsperren sowie der Verklebung von unterseitig vlieskaschierten Dachbahnen im Flachdachbereich. Der Montage Pro Flachdach B1 P965 wurde auf seine Windsogstabilität im System geprüft, in Anlehnung an die ETAG 006 und bietet eine hohe Sicherheit der Verklebung, bis zu Windlasten von 3500 N/m². Durch die Verklebung der Dämmstoffe wird ein perforieren von Dampfsperren durch mechanische Befestigung, wie zum Beispiel Schrauben, verhindert. Durch die einfache und hoch effektive Verarbeitung des Montage Pro Flachdach B1 P965, verbunden mit der hohen Ergiebigkeit, der hohen Flächenleistung, einem geringen Aufschäumverhalten und seiner schnellen Durchhärtung wird ein schneller Arbeitsfortschritt erreicht. Aufgrund seiner hohen Alterungsbeständigkeit ist eine dauerhafte sichere Verklebung gegeben. Der Schaum haftet nicht auf Materialien wie Polyethylen, Silikon, Teflon, Fette, Öle usw.

ANWENDUNGSBEREICHE

MONTAGE PRO FLACHDACH B1 P965 ist geprüft mit kaltselbstklebenden Elastomerbitumen-Dampfsperrbahnen, unterseitig kaschierten PVC-P Folien und EPS Wärmedämmplatten in Anlehnung ETAG 006. Verklebung von Wärmedämmstoffen aus Polystyrol-, Polyurethan- und Phenolharz-Hartscham auf Dachsperrern, Stahltrapezblechen, Beton, Mauerwerk, Holzwerkstoffen im Flachdachbereich. Verklebung von vlieskaschierten Kunststoff- bzw. Elastomer-Dach- und Dichtungsbahnen auf Wärmedämmplatten, Beton, intakten Bitumenbahnen, Holzwerkstoffen im Flachdachbereich.

Höhe der Dachfläche	Innenbereich	Innerer Randbereich	Äußerer Randbereich	Eckbereich
---------------------	--------------	---------------------	---------------------	------------

Windzone 1, alle Geländekategorien Anzahl der Klebestränge pro m²				
bis 25m	3	3	4	6

Windzone 2, Geländekategorie 2 bis 4 Anzahl der Klebestränge pro m²				
bis 12m	3	3	4	5
>12 bis 25m	3	3	5	6

KLEBSTOFFVERBAUCH

Wärmedämmung auf Dampfsperre – ca. 91 g/m²

Dachbahn auf Wärmedämmung – ca. 164 g/m²

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN	
Basis	Polyurethan
Farbe	hellgrün
Doseneinhaltstemperatur	+ 10 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
Verarbeitungstemperatur	mind. + 5 °C bis max. + 40 °C
Temperaturbeständigkeit (nach Aushärtung)	- 40 °C bis + 90 °C
Offene Zeit	Ca. 10 min. in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Brandverhalten	Baustoffklasse B1 Nur schwer entflammbar zwischen massiven mineralischen oder metallischen Baustoffen bei einer Fugenbreite bis 40 mm
Schaumausbeute	bis zu 15 m² Fläche = 800 ml abhängig von Untergrund und Dosierung. Eventuell Probeverklebung durchführen.

EMICODE:
EC 1 PLUS

LAGERUNG:
Originalverpackt ca. 15 Monate

LIEFERFORM:
800-ml-Dose, 12 Stück im Karton

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Technisches Datenblatt unter www.bostik.de beachten.