



Bostik

smart adhesives

F 504

Balkónová impregnace

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Balkony a terasy
- Porézní spáry a vlasové trhliny
- Po vytvrzení je transparentní

POPIS VÝROBKU

Bostik F 504 je impregnace bez obsahu rozpouštědel, která vodotěsně a prodyšně impregnuje trhliny do 0,2 mm.

Před zimním obdobím je možné preventivně pomocí ošetření tímto přípravkem předcházet pozdějším škodám.

Bostik F 504 je nízkoviskózní hydrofobní prostředek, který vytváří tzv. „odperlovací efekt vody“. Dalšímu pronikání vlhkosti se zabrání díky ochranné vrstvě, která odpuzuje vodu. Propustnost vodních par zůstane maximálně zachována.

Impregnaci přípravkem **Bostik F 504** je třeba pravidelně obnovovat (když její účinek vyprchá).

OBLASTI POUŽITÍ

Vhodné pro terasy a balkony z dlažby, keramiky, betonu, kamene a potěru – dobře se hodí i pro sprchy a koupelny. Pro použití uvnitř i venku.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Zpracovávané plochy musí být zatvrdlé a čisté. Odstraňte povlaky a znečištění od barev, olejů, tuků atd.

Plochy, které nejsou určeny k ošetření, jako sklo, dřevo, kov, plast, zakryjte.

Je nutno zabránit odpaření kapaliny.

Odstraňte uvolněnou maltu, chybná místa vyplňte přípravkem **Bostik R 302**, uvolněné a duté znějící podlahové desky (dlaždice atd.) položte znovu, vadné krytiny vyměňte.

Po těchto opravných pracích musí použitá malta cca 1 týden tvrdnout, než se začne s ošetřením přípravkem **Bostik F 504**.

Před použitím vyzkoušejte přípravek na zkušební ploše.

Sanovanou plochu (dlažbu, beton, potěr, vymývaný beton atd.) očistěte.

Kovové části na přechodech ke stěnám, patkám zábradlí atd. zbavte barvy a rzi a podle předpisů natřete antikoročním přípravkem a barvou.



ZPRACOVÁNÍ

Bostik F 504 naneste pomocí štětce, štětky nebo válečku z beráncí kůže na balkonovou plochu, přebytečnou tekutinu odsajte cca po 10 minutách vlhkým hadrem. Poté nechte cca 1 hodinu uschnout. U silně savých ploch je třeba postup 2 až 3x opakovat.

Spáry mezi dlaždicemi, deskami atd. a rovněž přechody ke stěnám a patkám zábradlí je nutno ošetřit až 3x přípravkem **Bostik F 504**, než bude povrch nasycený.

Trhliny do šířky max. 0,2 mm se vodotěsně naimpregnují.

Spoje a začátky po ošetření postříkejte vhodnou těsnicí látkou.

Zpracovávanou plochu je nutno až do vytvrdnutí chránit před mrazem, mokrem a účinky slunečního záření (zakrýt).

SKLADOVÁNÍ

Bostik F 504 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nespotřebovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech. Zbytky se nesmí nalévat zpět do obalu.

Bostik F 504 má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 36 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

1 litr, číslo zboží 30836436

GISCODE

D1

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Impregnační přípravek na vodnaté bázi
Barva	Mléčně bílý
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +30 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	Podle vrstvy cca 200 ml/m ² , v závislosti na savosti podkladu
Čištění nářadí	Případně vzniklé nečistoty lze odstranit pomocí běžných čisticích prostředků. Pracovní nástroje opláchněte velkým množstvím vody



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podlenašeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 09/18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora ČR:
+420 725 182 003

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

