



# Bostik

smart adhesives

## P 111

### Asfaltový základný náter

#### TECHNICKÝ LIST

##### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pre nasledujúce asfaltové izolácie a pásy
- Vysokokvalitné spojivo
- Bez obsahu rozpúšťadiel

##### POPIS VÝROBKU

**Bostik P 111** je špeciálne bitúmenové spojivo pre asfaltové pásy, nátery a utesnenie, zvlášť určený pre **Bostik W 252** a **Bostik 253**.

**Bostik P 111** je tekutý bitúmenový náter s veľmi dobrou schopnosťou prieniku do nasiakavých podkladov.

##### OBLASTI POUŽITIA

Vhodný pre všetky bežné materiály ako betón, pórobetón, malta, vápennopieskové tehly, ľahký betón a duté betónové tvárnice, vápenná a cementová omietka atď.

##### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad by mal byť hladký, pevný, suchý a nosný, t.j. zbavený prachu, téru, smoly, oddeňovacieho oleja, nečistôt, starých náterov alebo vrstiev, ktoré by narušovali príľnavosť.

Kontrolu je potrebné vykonať prejdením plochou dlane cez povrch. Pritom sa nesmú uvoľniť časti z povrchu, ani ruka sa nesmie silno zašpiniť. Pomocou testu poškrábaním skontrolujte nosnosť, chybné miesta a dutiny v podklade. Uvoľnené murivo a škáry, trhliny, dutiny a chybné miesta opravte pomocou prípravku **Bostik R 302**, **Bostik W 231** alebo **Bostik W 261**. Pred ďalším spracovaním nechajte stuhnúť.

Na podklade nesmú byť ostrapky alebo nerovnosti s ostrými okrajmi. Prípadné ostrapky a ostré okraje odstráňte.

Podklad musí byť suchý.



##### SPRACOVANIE

Na prechode od vodorovných plôch ku zvislým je nutné vytvoriť žliabky pomocou prípravku **Bostik W 231** alebo **Bostik W 261**.

Prípravok **Bostik P 111** dobre premiešajte a nanášajte pomocou nie príliš tvrdého štetca, kefy, valčeka alebo vhodného rozstrekovače.

Prípravok **Bostik P 111** musí byť pred aplikáciou prípravku **Bostik W 252** a pod. úplne zaschnutý. Čas schnutia sa môže líšiť v závislosti na vlastnostiach podkladu, teplote a počasí.

##### SKLADOVANIE

V originálnom obale najmenej 24 mesiacov. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pred použitím neskladuje pri teplote nižšej ako 5 °C.

##### SPÔSOB DODANIA

1 liter, číslo tovaru 500429-31

##### GISCODE

BBP10

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Asfaltová emulzia
Farba	Hnedá
Podmienky spracovania	Od +5 °C do +25 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	V závislosti na nasiakavosti podkladu cca 250 – 300 ml/m <sup>2</sup>
Čistenie náradia	Náradie je možné dobre vyčistiť terpentínovou náhradou



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.  
Vydanie: 09.18

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

Technická podpora SK:  
+421 907 936 525

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,  
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

