



# Style Protect

MATTE 2K PU-VERSIEGELUNG FÜR DESIGN-SICHTSPACHTELBÖDEN

## TECHNISCHES MERKBLATT

### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- strapazierfähig
- beständig gegen Schmutz und Chemikalien
- sehr elastisch

### ANWENDUNGSBEREICH:

Wasserbasierte 2K PU-Versiegelung für Sichtspachtelböden mit hoher Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und hervorragender Verlauf. Gute Haftung und anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt.

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Boden muss sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und wachsfrei sein. Unmittelbar vor den Versiegelungsarbeiten sollte der Boden mit einem leistungsfähigen Industriestaubsauger oder einem Staub-Statiktuch gereinigt werden. Die Verarbeitungs- und Raumtemperatur sollte zwischen 18-25°C liegen.

### VERARBEITUNG:

Komponente A der Versiegelung STYLE PROTECT vor Zugabe der Komponente B gut aufschütteln. Komponente B der Komponente A im Verhältnis 5:1 zugeben und unverzüglich gründlich und gleichmäßig mischen. Nach 10 Minuten Ruhen nochmals umrühren und verarbeiten. Nicht mehr anmischen, als innerhalb von 2 Stunden verbraucht wird. Den ersten Auftrag bei mindestens 18 °C auf den vorbereiteten Untergrund gleichmäßig mit der Rolle aufbringen. Nach 5-24 Stunden erfolgt der zweite Auftrag. Sollten mehr als 24 Stunden zwischen ersten und zweiten Auftrag liegen, muss ein Zwischenschliff erfolgen.




**LIEFERGEBINDE:**

6 kg Einheit

Artikel-Nr. 30609237  
84 Kartons pro Palette**GISCODE:**

W2DD+



TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN	
Verarbeitungstemperatur	Am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C; nicht unter + 15 °C Material- und Untergrundtemperatur.
Verbrauch	ca. 80-100 ml/m <sup>2</sup> (10-12m <sup>2</sup> /l) pro Schicht
Rutschhemmungsklasse (Komp. A)	R9 gemäß BGR181 (extramatt)
Auftrag	Rolle (Bostik Special Roller)
Reinigungsmittel	Für nicht ausgehärtetes Material: Wasser
Lagerung	Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Anstrichmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Wärmewechsellaagerung und in Anbruchgebinden können sich Anrocknungen bilden. Diese vor Gebrauch absieben.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 01.17

**Bostik GmbH**

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: info.germany@bostik.com

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help**  
**+ 49 (0) 5425 801-0**

**Bostik GmbH**

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels  
Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12  
E-Mail: info.austria@bostik.com

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)