



Bostik

smart adhesives

A 601

Směšovací olej

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Přísada vytvářející vzduchové póry
- Pro beton, maltu atd.
- Pro snazší zpracování a vysokou odolnost betonu

POPIS VÝROBKU

Bostik A 601 je vhodný k výrobě odolné malty a betonu. Má plastifikační účinek a vytváří stabilní vzduchové póry, snižuje spotřebu vody a zvyšuje schopnost zadržování vody, zlepšuje odolnost proti vlivům prostředí. Betony se musí vyrábět podle DIN 206.

OBLASTI POUŽITÍ

Bostik A 601 je vhodný pro výrobu např. vnější a vnitřní omítky, malty do zdiva, betonových prvků, potěrů a chodníkové panelů.

ZPRACOVÁNÍ

Bostik A 601 přidejte do směsi nebo do záměsové vody (minimálně 600 g na 200 l vody). Přitom je nutno zaručit dostatečně dlouhou dobu míchání, protože činidla vytvářející vzduchové póry vyžadují více energie pro míchání. Je nutno dbát na úsporu vody (minus 10–20 % v závislosti na pojivu a příměsích). Účinnost, resp. snášenlivost s použitým cementem a přísadami je nutno zajistit pomocí první zkoušky. Betony se musí vyrábět podle DIN 206.

SKLADOVÁNÍ

Bostik A 601 má v originálních uzavřených obalech trvanlivost nejméně 12 měsíců. Načaté balení okamžitě zpracujte.

Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání. Vydání: 01.16



ZPŮSOB DODÁNÍ

5 l, číslo zboží 500016-31

GISCODE

BZM 1

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------|------------------------|
| Barva | hnědá |
| Podmínky zpracování | ne pod +5 °C |
| Spotřeba | 60–330 g/50 kg cementu |
| Hustota | Cca 1 kg/l |



BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

