



Bostik

smart adhesives

D 801

Fix-It Strong

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pastovité lepidlo
- Silná počiatočná príľnavosť a konečná pevnosť
- Odolné voči nárazom a otrasom
- Pre interiéry a exteriéry
- Bez obsahu riedidiel

POPIS VÝROBKU

Bostik D 801 lepidlo na disperznej báze bez obsahu riedidiel, na okamžité použitie, pri ktorom musí byť jedna lepená plocha nasiakavá.

Lepidlo **Bostik D 801** je odolné voči nárazom a otrasom a vyznačuje sa vysokou počiatočnou príľnavosťou a konečnou pevnosťou. Počiatočná príľnavosť je až 130 kg / m² po 10 sekundách pri celoplošnom lepení.

OBLASTI POUŽITIA

Bostik D 801 je ideálny na lepenie pórobetónu, kameňa, drevotriekových a izolačných dosiek, dekoratívnych trámov, Styroporu®, obloženie stien, dreva, keramických dlaždíc, okenných parapetov atď.

Bostik D 801 sa hodí na podklady z betónu, muriva, omietky a dreva (nie je vhodné na asfalt, PE, PP, mäkké PVC a Teflon®).

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný a nosný. Plochy očistite od prachu a separačných prostriedkov, ako sú oleje a tuky.

SPRACOVANIE

Spracovanie s použitím kartuše a tuby:

Bostik D 801 nanášajte jednostranne v pruhoch alebo bodoch. Pri montáži dosiek sa odstup upevňovacích miest riadi podľa hmotnosti príslušných súčastí (spravidla 25-30 cm). Materiál ihneď priložte, aby lepidlo **Bostik D 801** mohlo dobre zmočiť protíľahlú plochu. Potom upravte a pritlačte po dobu 10 sekúnd, resp. priklepnite. Podopretie nie je vo väčšine prípadov nutné vďaka vysokej počiatočnej príľnavosti. Iba u lepených častí vystavených pnutiu zafixujte najmenej na dobu 24 hodín.



Spracovanie s použitím 1kg plechovky:

Bostik D 801 naneste jednostranne priloženou stierkou. Materiál ihneď priložte, aby lepidlo **Bostik D 801** mohlo dobre zmočiť protíľahlú plochu. Potom upravte a pritlačte po dobu 10 sekúnd, resp. priklepnite. Podopretie nie je vo väčšine prípadov nutné vďaka vysokej počiatočnej príľnavosti. Iba u lepených častí vystavených pnutiu zafixujte najmenej na dobu 24 hodín. Pred opätovným uzavretím je nutné na lepidlo opäť priložiť ochrannú fóliu.

Pozor:

Jedna z lepených plôch musí byť nasiakavá.

Bostik D 801 nie je možné používať, ak sú lepené plochy trvalo vystavené nepriazni počasia, resp. vlhkosti.

Dbajte vždy na pokyny výrobcu obkladov a materiálu.

SKLADOVANIE

Bostik D 801 je nutné skladovať v suchu a chrániť pred mrazom.

Bostik D 801 má v nenačatom stave v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlivosť cca 36 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

Kartuše 380 g, číslo zboží 30610907

Tuba 250 g, číslo zboží 30610905

Plechovka 1 kg, číslo zboží 30610895

6 x 380 g (Profi-Pack), číslo zboží 30610933

GISCODE

Bez obsahu riedidiel podľa TRGS 610

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Disperzné lepidlo
Forma	Pastovitá
Farba	Biela
Zápach	Slabý, charakteristický
Podmienky spracovania	Ideálne medzi +15 °C a + 20 °C.
Spotreba	V závislosti na danom lepení
Čistenie náradia	Nevytvrdnuté lepidlo je možné odstrániť vodou



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonaвайте vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 05.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

