

# F 511

# Dach- und Sockelfarbe

## **TECHNISCHES MERKBLATT**

#### **SMARTE PRODUKTVORTEILE**

- Einkomponentige Acrylat-Dispersion
- Zur Pflege und Verschönerung
- Lösemittelfrei

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

**Bostik F 511** ist ein einkomponentiger Anstrich zur Pflege und Verschönerung im Dach- und Sockelbereich. **Bostik F 511** ist einfach zu verarbeiten und zeigt eine wasserabweisende Wirkung.

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Auf abgewitterten Faserzementplatten, Zement- und Tonziegel und für Dachbahnen mit mineralischen, geschieferten Oberflächen sowie für Haussockel aus Zement-, Kunstharzputz, Beton u. ä. mineralische Untergründe.

#### **VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES**

Die zu bearbeitende Fläche muss tragfähig, sauber, trocken, öl-, fett- und staubfrei sowie frei von allen trennenden wirkenden Substanzen sein.

Für eine gute Haftung des Anstrichs den Sockel vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich schützen.

Zur sorgfältigen Reinigung des Untergrundes empfiehlt sich ein Hochdruckreinigungsgerät. Zum Reinigen nur klares Wasser, ohne Zusätze verwenden.



#### VERARBEITUNG

**Bostik F 511** vor der Verarbeitung gründlich aufrühren.

Vorher eine Probefläche anlegen.

Der Anstrich kann gestrichen (Pinsel oder Quast), gespritzt oder gerollt (kurzflorigen Lammfellrolle) werden.

**Bostik F 511** muss zügig und ansatzfrei aufgebracht werden.

Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich.

Der 1. Anstrich dient zur Haftung und muss mit 5 % Wasser verdünnt werden.

Der 2. Anstrich erfolgt unverdünnt nach Trocknung des 1. Anstriches (bei + 20 °C nach frühestens 2 Stunden).

Während der Trocknung muss der Anstrich von Feuchtigkeit (z.B. Niederschlag) geschützt werden.

Die Arbeitsgeräte vor der Verarbeitung mit Wasser anfeuchten und nach der Verarbeitung sofort mit Wasser reinigen.

Bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit ist der Anstrich nach ca. 2 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar und nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet und belastbar.

#### Hinweis:

Es können je nach Chargen leichte Farbunterschiede auftreten.

# **LAGERUNG**

**Bostik F 511** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar bei mindestens 10°C.

#### **LIEFERFORM**

5 kg, Artikelnummer 30836875

#### **GISCODE**

M-DF01

TECHNISCHE DATEN	
Materialbasis	Anstrich/Beschichtung auf Dispersionsbasis
Farbe	Ziegelrot
Verarbeitungsbedingungen	Ab +10°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
Verbrauch	Ca. 200 - 300 g/m² je Anstrich
Werkzeugreinigung	Die Arbeitsgeräte vor der Verarbeitung mit Wasser anfeuchten und nach der Verarbeitung sofort mit Wasser reinigen







Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnisim Einzelfalt können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Innen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe: 05.18

Bostik GmbH An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen www.bostik.de

# **BOSTIK HOTLINE**

technische.beratung@bostik.com +49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

