



Bostik

smart adhesives

P 101

Adhezní můstek

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pro savé a nesavé podklady
- Také pro vlhké podklady
- Pro interiéry a exteriéry

POPIS VÝROBKU

Bostik P 101 je pojivo bez obsahu rozpouštědel pro savé i nesavé, rovněž vlhké, povrchy. **Bostik P 101** vytváří vynikající přilnavost mezi starými a novými materiály. Částice umělé pryskyřice, obsažené v přípravku **Bostik P 101** vytvářejí lepidlý film, který působí jako pojivo.

OBLASTI POUŽITÍ

Vhodné pro beton, maltu, potěr, podklady pro dlažbu, omítku, dřevovláknité a sádkartonové desky, mramor, asfaltové podklady atd.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Ošetřovaná plocha musí být ztvrdlá a čistá, ale ne bezpodmínečně suchá.

Neošetřované plochy zakryjte, je nutno zabránit zanesení tekutiny.

ZPRACOVÁNÍ

Bostik P 101 nanášíte štětcem, válečkem, štětkou nebo rozstříkovačem, dokud nebude povrch nasycený.

V závislosti na počasí vytvoří přípravek **Bostik P 101** cca po 30 minutách lepidlý film, na který lze nanášet čerstvou maltu, omítku, potěr, beton, asfalt nebo těsnící šlemy.

Plochy ošetřované přípravkem **Bostik P 101** je nutno až do vytvrdnutí chránit před mrazem, mokrem a účinky slunečního záření (zakrýt).



SKLADOVÁNÍ

Bostik P 101 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nepotřebovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech. Zbytky se nesmí nalévat zpět do obalu.

Bostik P 101 má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 36 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

1 litr, číslo zboží 30836201

5 litrů, číslo zboží 30836211

10 litrů, číslo zboží 30836219

GISCODE

D1

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Základní nátěr na disperzní bázi bez obsahu rozpouštědel
Barva	Mléčně bílý
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +30 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	Cca 0,2 l/m ² , v závislosti na savosti podkladu
Čištění nářadí	ihned po použití vodou, vytvrdnutý mechanicky



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 09/18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora ČR:
+420 725 182 003

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

