



Bostik

smart adhesives

R 301

Leckstellenabdichtung

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Stoppt Wassereinträge
- Sekundenschnell
- Bei fließendem Wasser

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bostik R 301 ist ein Spezialzement, welcher zur sofortigen Abdichtung bei fließendem Wasser (Leckagen, Rohrbruch etc.) geeignet ist. **Bostik R 301** wird in Pulverform angewandt. Es handelt sich um ein katalytisch beschleunigtes und daher extrem schnell abbindendes Zementpulver.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eignet auch zur Abdichtung von extrem nassen Wand- und Bodenflächen. Haftet auf fast allen mineralischen Untergründen wie Beton, Zement, Faserzement etc..

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Untergrund säubern, Anstriche und mürben Putz entfernen, glatte Flächen aufrauen, Kiesnester und Risse aufstemmen, Gipsputz abschlagen.

Zur Verbesserung der Haftung und Dichtigkeit kann die zu behandelnde Fläche mit **Bostik P 101** vorgestrichen werden.

VERARBEITUNG

Bostik R 301 ca. 5 - 8 Sekunden trocken auf die Leckstelle pressen und unter Druck einreiben oder auf nasser Wandfläche einreiben. Danach die Sanierungsfläche mit klarem Wasser nassen und den Vorgang wiederholen. Diese Arbeitsgänge wiederholen bis der Wasserfluss gestoppt ist, dies kann je nach Schadensfall 4 - 6 mal sein. Anschließend sollte **Bostik R 301** 12 - 24 Stunden aushärten. Während der Aushärtungsphase muss die behandelte Fläche vor Frost, Nässe und starker Sonneneinwirkung geschützt (abgedeckt) werden. Anschließend kann die Fläche neu verputzt oder ein Estrich aufgetragen werden. Ein Haftanstrich mit **Bostik P 101** ist zu empfehlen.



LAGERUNG

Bostik R 301 muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. **Bostik R 301** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar.

LIEFERFORM

1 kg, Artikelnummer 30836241

GISCODE

ZP1

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis	Pulverförmiger Spezialzement
Farbe	Grau
Verarbeitungsbedingungen	Von +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
Verbrauch	Je nach Schadensfall 1,0 – 3,0 kg/Leckstelle
Werkzeugreinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit viel Wasser abspülen. Angesetzte Rückstände lassen sich sonst nur mechanisch entfernen



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Ausgabe: 05.18

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

