



# SF 714

## Lepidlo na dizajnové krytiny **Ecoline**

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- S nízkym obsahom VOC (prchavých organických zlúčenín)
- Vysoká počiatočná lepiivosť
- Krátka doba odvetrania
- Vysoká šmyková pevnosť
- Dlhá doba pre polozenie
- Na báze dorastajúcich surovín

#### OBLASTI POUŽITIA

Disperzné lepidlo pre dizajnové krytiny z PVC a homogénne a heterogénne krytiny z PVC v pásoch a dlaždiciach, CV krytiny, gumové krytiny do hrúbky 4 mm s hladkou, brúsenou zadnou stranou a hladkou úžitkovú stranou, krytiny z linolea a korkové krytiny so spodnou stranou z PVC a nášlapnou vrstvou z PVC.

#### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť v súlade s požiadavkami DIN 18365 rovný, dlhodobo suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a v tlaku a príp. je nutné ho odborné pripraviť na pokládku. K tejto príprave použite vhodné podkladové materiály a tmely. Mazaniny z liateho asfaltu vždy prestierajte vrstvou o hrúbke min. 2 mm.

#### SPRACOVANIE

##### **Pokládka dizajnových PVC krytín:**

Dizajnové PVC krytiny je nutné pokladať do čiastočne vlhkého lepidla (skúška prstom), aby sa zabránilo zvyškovým odtlačkom. Rebrowanie lepidla sa pritom úplne rozmačká, takže vznikne uzavretý a rovný film.

**Bostik SF 714** naneste pomocou stierky so zubami rovnomerne na podklad. V závislosti na podlahovej krytine treba príp. zabezpečiť krátku dobu odvetrania. Podlahovú krytinu položte do lepidla a dôkladne pritlačte trením dlaňou. Po cca 30-40 minútach podlahovú krytinu ešte raz pritlačte trením dlaňou. Zaliatie škár teplou zálievkou vykonávajte najskôr po 24 hodinách.

##### **Zvláštne upozornenia pre pokládku gumových krytín:**

U gumových krytín hrúbky 3 mm a vyššie používajte veľkosť zubu B1 (podľa TKB).

**Upozornenie:** Pri pokládke tenších krytín a pri prekročení doby pre polozenie sa môže ozubenie stierky otláčať na hornú stranu krytiny. Nároky na zodpovednosť, ktoré vyplývajú z takejto situácie výslovne vylučujeme.



Dodržujte pokyny výrobcu podlahovej krytiny.

##### **Pokládka korkových krytín so spodnou stranou z PVC a nášlapnou vrstvou z PVC:**

Počas pokládky je potrebné starostlivo dodržať teplotu miestnosti min. 18 ° C a teplotu podlahy min. 15 ° C. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 45-65%. Tieto stavebne fyzikálne podmienky je nutné udržiavať rovnomerne pred pokládkou, počas nej a min. 72 hodín po nej (vrátane povrchovo). **Bostik SF 714** naneste pomocou stierky so zubami (veľkosť stierky podľa TKB B1) rovnomerne na nasiakavý podklad. Plochy, ktoré treba natrieť lepidlom, treba vypočítať tak, aby krytina bola bezpodmienečne pokladaná do čiastočne vlhkého lepidla. Rebrowanie lepidla musí byť možné úplne roztlačiť, zároveň sa musí dosiahnuť tuhá konzistencia lepidla. Korkové dosky je nutné po položení dobre pritlačiť trením dlaňami. Po 30-40 minútach dlaždice ešte raz pritlačte trením dlaní alebo zavalcujte niekoľkodielnym oceľovým valcom. Prenos lepidla na zadnej strane krytiny je nutné pravidelne kontrolovať a používanú ozubenú stierku (TKB) po opotrebovaní včas vymeniť.

##### **Upozornenie:**

**Korkové krytiny s vložkou z drevenej dýhy môžu vo výnimočných prípadoch vykazovať také napätie alebo deformácie, že ich disperzné lepidlá neudržia, resp. neudržia ich dolné okraje. Preto si nechajte od výrobcu korkovej krytiny odporučiť príslušné lepidlo.**

**Ďalšie informácie nájdete v našom návode na pokládku korkových podlahových krytín.**

#### BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

GISCODE D 1 – bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610: Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania / schnutia a po ňom zabezpečte dôkladné vetranie! Počas spracovania produktu nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri vniknutí do očí alebo pri styku s pokožkou ihneď dôkladne umyte vodou. Nenechajte preniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Čistenie nástrojov ihneď po

požití vodou a mydlom. Základným predpokladom pre čo najlepšiu kvalitu vzduchu v miestnosti po pokládke podlahovej krytiny sú podmienky pre pokládku v súlade s normou a dobre preschnuté podklady, podkladové materiály a tmely. Produkt obsahuje metyl a benzisothiazolon. Informácie pre alergikov na čísle +49 (0)5425 / 801-0.

#### LIKVIDÁCIA

Zvyšky produktu pokiaľ možno zachyťte a opäť použite. Nenechajte preniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Plastové obaly, vyprázdnené bez zvyšku, vyškriabané, resp. vyprázdnené, sú recyklovateľné. Obaly s kvapalnými zvyškami a tiež zachytené, kvapalné zvyšky produktu sú zvláštny odpad. Obaly s vytvrdnutými zvyškami obsahu sú stavebný / domový odpad.

#### SKLADOVANIE

Chráňte pred mrazom! Možnosť skladovať po dobu 18 mesiacov.

Skladujte v chlade a suchu, o teplote +5 ° C do +25 ° C.

#### DODÁVANÉ MNOŽSTVO

13 kg, číslo zboží 30610909

#### ODPORÚČANÁ VEĽKOSŤ ZUBU STIERKY



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania. Vydanie: 05.18

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

Technická podpora SK:  
+421 907 936 525

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Disperzia na báze umelej živice
Zloženie	Modifikované styren-akrylátové kopolyméry, modifikované estery prírodné živice, aditíva, konzervačné prípravky, minerálne plnivá a voda
Farba	Béžovo-biela
Viskozita	Roztíratelné
Hustota	1,25 g/cm <sup>3</sup>
Doba odvetrania	cca 10 minút, v závislosti od klimatických podmienok v miestnosti
Doba pre polozenie	cca 20 minút, v závislosti od klimatických podmienok v miestnosti
Podmienky spracovania	Najlepšie medzi +18 ° C a +23 ° C; teplota podkladu min. +15 ° C; teplota vzduchu min. +18 ° C. Relatívna vlhkosť vzduchu nemá byť vyššia ako 75%.
Odporúčaná veľkosť zubu stierky	A2 - spotreba cca 320 g / m <sup>2</sup> . B1 - spotreba cca 360 g / m <sup>2</sup> . Je nutné dbať na dostatočné omočenie zadnej strany krytiny. Lepené plochy s hrubšou štruktúrou vyžadujú hrubšie zuby na stierke a zodpovedajúcu väčšiu spotrebu.
Zaťažiteľnosť	Po cca 24 hodinách
Vhodnosť pre zaťaženie kolieskami stoličiek (kolieska podľa DIN EN 12529)	Áno
Vhodnosť použitia na podlahové kúrenie	Áno - dodržujte príslušné dátové listy a ďalšie pokyny Hlavného zväzu nemeckého stavebného priemyslu
Čistenie pracovných nástrojov	Pre nevytvrdené lepidlo: voda a mydlo

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemecké pevne linky, najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

