



Bostik

smart adhesives

W 211

Těsnicí hmota zesílená vlákny (balení v kartuši)

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zesílená vlákny a vysoce flexibilní
- Okamžitě vodotěsná
- Do exteriéru

POPIS VÝROBKU

Bostik W 211 310 ml je těsnicí hmota v kartuši, určená speciálně na propojení, menší netěsná místa a důležitá místa napojení.

Bostik W 211 310 ml je vysoce pružný a okamžitě vodotěsný. **Bostik W 211 310 ml** přilne i na vlhké, mokré podklady.

Bostik W 211 310 ml je těsnicí hmota zesílená vlákny, přemostující trhliny, připravená k použití a okamžitě vodotěsná.

OBLASTI POUŽITÍ

Bostik W 211 310 ml přilne na všechny běžné podklady jako střešní lepenka, svařované pásy, stavební materiály z vláknitého cementu, tér, hliník, měď, zinek, olovo, kámen, cihly, hlína, břidlice, beton, jezírková fólie, plasty, dřevo, nepřilne na Styropor® a PE.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Plochu očistěte od nečistot, mechu, tuku a oleje. Kovové plochy zdrsňte, resp. vyčistěte nitroředidlem. Vyhněte se tloušťce vrstvy do hloubky větší než 8 mm (použijte výplňový materiál).

ZPRACOVÁNÍ

Bostik W 211 310 ml lze velmi dobře vyhladit vodou do hladkého a celistvého povrchu. Přitlačením a vyhlazením je zaručeno optimální přilnutí zejména na vlhkém povrchu.

Hluboké trhliny je třeba vyplnit pěnou nebo přípravkem **Bostik W 251**.

V závislosti na počasí lze plochu zpracovávat po 8–12 hodinách a lze ji přetírat např. akrylovou barvou nebo barvou na bázi rozpouštědel.



SKLADOVÁNÍ

Bostik W 211 310 ml je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nespotřebovaný materiál uchovávejte v uzavřených originálních obalech.

Bostik W 211 310 ml má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost cca 48 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

310 ml, číslo zboží 30836039

GISCODE

-

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Těsnicí hmota s obsahem rozpouštědel
Barva	Šedá
Podmínky zpracování	Použitelné od - 5 °C do 40°C
Spotřeba	Jedna kartuše vystačí na cca 12 bm při velikosti spáry 5 mm x 5 mm
Čištění nářadí	Pracovní přístroje vyčistěte nitroředidlem



grau
grijs
gris
grigio

Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání. Vydání: 12.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora ČR:
+420 725 182 003

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

