



# Bostik

smart adhesives

## W 261

### Tesniace hmoty

## TECHNICKÝ LIST

### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pre pivnice, podzemné garáže, betónové prvky, bazény alebo tiež nádrže na pitnú vodu
- Trvalá izolácia proti vlhkosti a presakujúcej vode (napr. podzemnej vode)
- Enormná priľnavosť a rýchla zatažiteľnosť
- Neobsahuje látky narušujúce kovy
- Pri prvom kontakte s vodou trvale vodotesný
- Po vytvrdnutí je mrazuvzdorný

### POPIS VÝROBKU

**Bostik W 261** poskytuje mnohonásobne osvedčenú a trvalú izoláciu proti vlhkosti a presakujúcej vode (napr. podzemnej vode).

**Bostik W 261** vytvára vodotesný povlak, ktorý chráni pred vlhkosťou, podzemnou vodou a inou vodou. Prípravok je enormne priľnavý, možno ho rýchlo zatažiť a neobsahuje látky narušujúce kovy. Pri prvom kontakte s vodou je povlak trvalo vodotesný. Reakčné produkty preniknú do podkladu a vyplnia, resp. upchajú kapiláry. Po vytvrdnutí je povlak mrazuvzdorný.

### OBLASTI POUŽITIA

Vhodné pre všetky nosné a minerálne podklady, napr. pre pôdou zakryté stavby ako pivnice, podzemné garáže, betónové prvky, bazény alebo tiež nádrže na pitnú vodu. Možná je aj pruhová izolácia pod murivom. **Bostik W 261** je nutné nanášať na strane obrátenej k vode.

### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť nosný, maximálne rovný a zbavený sadry a všetkých separujúcich vrstiev.

Minerálne podklady je nutné bezpodmienečne kompletne navlhčiť. Plochy muriva musia mať zarovnané škáry. Okraje a žliabky je nutné zaobliť.

Nepravidelné plochy muriva s výlomkami a kazmi je nutné najskôr vyrovnať, resp. uzavrieť.



### SPRACOVANIE

**Bostik W 261** zmiešajte s takým množstvom vody, až kým nedosiahnete plastickú konzistenciu. 10 kg **Bostik W 261** sa zmieša s cca 3,6 litrami vody. Nanášanie hmoty **Bostik W 261** sa vykonáva pomocou krycej kefy, zmetáka alebo rozstrekovača. Je nutné dbať na to, aby bol materiál dobre premiešaný.

Vrstvu je nutné naniesť v najmenej dvoch plne krycích pracovných krokoch. Vrstva musí mať na všetkých miestach, kde možno očakávať zaťaženie vodou, dostatočnú hrúbku celkovo najmenej 2 mm. Druhý nános je potrebné vykonať, keď prvý nános ešte úplne nezaschol, ale je už dostatočne nosný. Inak vrstvu znova navlhčíte.

Stuhnutie neurýchľujte pomocou ventilátorov a pod., tento postup znižuje kvalitu prevedenia. Zabráňte silnému pôsobeniu slnečného žiarenia, mrazu, dažďa a príliš rýchlemu schnutiu.

Povlaky nemožno používať pri vonkajších teplotách nižších ako +5 °C a v prípade už zmrznutých podkladov.

Pri ošetrovaní podkladov pivničných podláh a nepodpivničených budov sa po stuhnutí naniesie krycia nástreková omietka alebo mazanina (skupina malty III). Ak nasleduje omietka alebo pokládka dlažby, odporúčame naniesť spojovací mostík.

### SKLADOVANIE

V chlade a suchu. Skladovateľný v originálnom balení cca 12 mesiacov.

## SPÔSOB DODANIA

Vreca 10 kg, číslo tovaru 500350-31

## GISCODE

ZP 1

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Cement, kyselina kremičitá s alkalickou reakciou
Farba	Šedá
Pochôdzne	Po 2 dňoch pre ďalšie použitie
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Plne zatažiteľné	Po cca 2 dňoch
Spotreba	Pri hrúbke vrstvy 2 mm 3,4 kg/m <sup>2</sup>
Hodnota difúzie vodnej pary μ	Cca 60
Čistenie náradia	Ihneď po použití s vodou, vytvrdne mechanicky
Pretierateľné	Po 2 dňoch
Pomer zmesi	Na 10 kg hmoty <b>Bostik W 261</b> 3,6 l vody
Mrazuvzdorný, odolný voči posypovej soli	Po vytvrdnutí



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.  
Vydanie: 01.16

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

Technická podpora SK:  
+421 907 936 525

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,  
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

