



Ardacolor Maxi

ΑΡΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Για πλάτος αρμών 4-20 mm
- Για τοίχους και δάπεδα
- Εύπλαστο, για εύκολη εργασιμότητα
- Υδροαπωθητικό και ανθεκτικό στον παγετό
- Υψηλή πρόσφυση στις παρειές
- Κατάλληλο και για πλακίδια πορσελάνης
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αρμοκονίαμα υδραυλικής πήξης για την αρμολόγηση κεραμικών επιστρώσεων, για πλάτος αρμών από 4 έως 20 mm. Το **Ardacolor Maxi** είναι εύπλαστο, διαθέτει εύκολη εργασιμότητα, είναι ανθεκτικό στον παγετό, διαπερατό στους υδρατμούς και κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση. Το **Ardacolor Maxi** προσφέρει υψηλή, ασφαλή πρόσφυση στις παρειές ακόμη και για πλακίδια πορσελάνης και πήζει χωρίς τον σχηματισμό ρωγμών. Το **Ardacolor Maxi** έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ. Το **Ardacolor Maxi** ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατηγορίας CG1 του προτύπου DIN EN 13888. C(Τσιμεντοειδείς), G(Αρμόστοκος) και 1(απλός αρμόστοκος).

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το **Ardacolor Maxi** ενδείκνυται για την αρμολόγηση κεραμικών επενδύσεων τοίχου και δαπέδου, καθώς και για πλακίδια πορσελάνης, πλάκες τερακότας, πλακίδια και πλάκες από φαγεντιανή, οξύμαχες κεραμικές πλάκες (klipker) δαπέδου, λεπτά διακοσμητικά τούβλα, πλάκες σκληρυμένου σκυροδέματος και φυσική πέτρα ανθεκτική στον αποχρωματισμό, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι επίσης κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση.

Για αρμούς με αυξημένες απαιτήσεις απόθησης νερού και βρομιάς συνιστάται η χρήση του **Ardacolor Premium+** (πλάτος αρμών 1-10 mm), για χώρους με έντονη υγρασία καθώς και κάτω από το νερό προτείνεται το **Ardacolor Flex** (πλάτος αρμών 3-20 mm), για χώρους με έντονη μηχανική καταπόνηση το **Ardacolor Power** και για εξαιρετικά υψηλή καταπόνηση από χημικά το **Ardacolor Xtrem Easy**.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Προτού ξεκινήσετε τις εργασίες αρμολόγησης, ξύστε τους αρμούς και καθαρίστε την επιφάνεια. Οι αρμοί δεν πρέπει να φέρουν υπολείμματα κονιάματος. Για την



αρμολόγηση είναι εξαιρετικά σημαντικό το υπόστρωμα να είναι ομοιόμορφα ξηρό. Διαφορές στην περιεκτικότητα υγρασίας στο υπόστρωμα ενδέχεται να οδηγήσουν σε σχηματισμό λεκέδων ή «νερών» στο υλικό αρμολόγησης.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Μην επεξεργάζεστε το **Ardacolor Maxi** σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος και υποστρώματος χαμηλότερες από +5°C. Ξεκινήστε την αρμολόγηση μετά την πήξη του κονιάματος επικάλυψης ή του συγκολλητικού λεπτής στρώσης, μετά από 3 έως 24 ώρες από την εφαρμογή του δαπέδου, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο συγκολλητικό. Σε καθαρό δοχείο προσθέστε περίπου 4,5-5,5 λίτρα νερό για 25 kg σκόνης ή 0,9-1,1 λίτρα νερό για 5 kg σκόνης. Αναδεύστε το **Ardacolor Maxi** στο κρύο, καθαρό νερό με μηχανή ανάδευσης σε ταχύτητα περ. 600 στροφές ανά λεπτό, και αναμίκτη κονιάματος, και αναμείξτε καλά. Στη συνέχεια, αφήστε το μείγμα να σταθεί για περίπου 4 λεπτά και αναδεύστε για λίγο ακόμη. Ο χρόνος εφαρμογής στους +20 °C ανέρχεται σε περίπου 2 ώρες. Το μείγμα αρμολόγησης εφαρμόζεται με σπάτουλα αρμολόγησης πλακιδίων, κατά προτίμηση αρχικά εγκαρσίως και, στη συνέχεια, διαγώνια προς τον αρμό. Βεβαιωθείτε ότι οι αρμοί γεμίζουν πλήρως.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,5 έως 5,0 kg/m², ανάλογα με το βάθος του αρμού και το σχήμα των πλακιδίων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μόλις το αρμοκονίαμα «τραβήξει» λίγο, περάστε την επιφάνεια με υγρό σφουγγάρι ή με το τριβίδι με σφουγγάρι. Μόλις το αρμοκονίαμα στεγνώσει, καθαρίστε τη θαμπάδα που έχει μείνει στην επιφάνεια με τριβίδι με σφουγγάρι και καθαρό νερό. Το **Ardacolor Maxi** μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στους αρμούς πεταχτά με λάστιχο δαπέδου. Στο τέλος, σκουπίστε το ξηρό υλικό και οπωσδήποτε καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια με το τριβίδι με σφουγγάρι.

Προστατεύστε τις νωπές αρμολογημένες επιφάνειες από ρεύματα αέρος και ηλιακή ακτινοβολία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία με νερό. Για τη φροντίδα και τον καθαρισμό της αρμολογημένης επιφάνειας χρησιμοποιήστε ουδέτερα καθαριστικά. Μετά την αρμολόγηση ξεπλύνετε την επιφάνεια με καθαρό νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία για περίπου 18 μήνες.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιέχει τσιμέντο και αντιδρά αλκαλικά με το νερό. Πιθανόν να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις κινδύνων και τις συμβουλές ασφαλείας που αναγράφονται στη συσκευασία και στα φύλλα δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακούλα αλουμινίου των 5 kg:
(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
Κωδ. No.30603942 5kg (ανοιχτό γκρι)
Κωδ. No.30603943 5kg (γκρι του τσιμέντου)
Κωδ. No.30603944 5kg (ανθρακίτης)

Σακί αλουμινίου των 25 kg:
Κωδ. No.30603941 25kg (ανοιχτό γκρι)
Κωδ. No.30603945 25kg (γκρι του τσιμέντου)
Κωδ. No.30603953 25kg (σκούρο γκρι)
Κωδ. No.30603947 25kg (ανθρακίτης)

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Σε συσκευασία των 5kg:
ανοιχτό γκρι, γκρι τσιμέντου, σκούρο γκρι, ανθρακίτης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ενδέχεται να διαπιστωθούν μικρές χρωματικές αποκλίσεις. Για παρακείμενες επιφάνειες χρησιμοποιήστε προϊόν της ίδιας παρτίδας και αρμολογήστε την επιφάνεια υπό όμοιες συνθήκες θερμοκρασίας.

Giscode

Giscode ZP1 Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ(REACH)

Emicode

Emicode EC1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατηγορία βάση DIN EN 13888	CG1
Αποχρώσεις	ανοιχτό γκρι, γκρι του τσιμέντου σκούρο γκρι, ανθρακίτης
Αποθήκευση	Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Στην αρχική του συσκευασία για περίπου 18 μήνες
Κατηγορία Giscode	ZP1
Πλάτος αρμού	4-20mm
Αναλογία ανάμειξης	0,9-1,1lt νερό σε 5kg σκόνης 4,5-5,5lt νερό σε 25kg σκόνης
Χρόνος αναμονής	περίπου 4 λεπτά
Διάρκεια ζωής στο δοχείο(rot life)	Περίπου 2 ώρες στους +20°C
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +25°C
Κατανάλωση	0,5-5,0kg/m ² , ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού
Βατότητα	Μετά από περίπου 12 ώρες
Καταπόνηση	Μετά από περίπου 24 ώρες



Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώνεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης παραλείψετε ή/και ελλείψετε του παρόντος.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα χειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαούτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125,
E-mail: info@bostik.com | www.bostik.com/el/greece

Παραγωγή/ Production

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140

