



BOSTIK BAU SMP

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χωρίς διαλύτες και άοσμο
- Δεν σχηματίζει φυσαλίδες
- Συμβατό με βαφές
- Εξαιρετικά χαμηλής συρρίκνωσης
- Ευρύ φάσμα πρόσφυσης
- Χωρίς σιλικόνη και ισοκυάνιο
- Καλή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Σύντομος χρόνος σχηματισμού επιδερμίδας
- Αμελητέα ευαισθησία στην σκόνη



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **BAU SMP** είναι ένα σφραγιστικό ενός συστατικού για πολλαπλές εφαρμογές. Το **BAU SMP** γίνεται γρήγορα ανθεκτικό στο νερό, πήζει αντιδρώντας με την υγρασία του αέρα και σχηματίζει μια μαλακή ελαστική σφράγιση. Η σφράγιση αυτή είναι εξαιρετικά ανθεκτική στις κλιματολογικές καταπονήσεις. Το **BAU SMP** δεν περιέχει διαλύτες, ισοκυάνιο, σιλικόνη και πενταχλωροφαινόλη (PCP). Είναι συμβατό με τις βαφές κατά το DIN 52452, μέρος 4. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας βαφών, απαιτείται δοκιμή πριν από την εφαρμογή.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Το **BAU SMP** ενδείκνυται για χρήση σε αρμούς σύνδεσης και διαστολής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- σε όλους τους τομείς της κατασκευής, π.χ. σε παράθυρα, πόρτες και στέγες,
- καθώς και για στεγανοποίηση σε ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές.

Το **BAU SMP**, όταν χρησιμοποιείται σε κατασκευές, αντικαθιστά τα σιλικονούχα σφραγιστικά πολυουρεθάνης (PUR) και ουδέτερης ωρίμανσης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Συνδετικό υλικό: **Supergrip 5075** – Αστάρι για σκυρόδεμα, πορομπετόν, τσιμέντο, γύψο και άλλα απορροφητικά και πορώδη οικοδομικά υλικά, καθώς και για συγκεκριμένα μέταλλα και πλαστικά. Για εφαρμογή σε φυσική και τεχνητή πέτρα απαιτείται προηγούμενη δοκιμή ή/και χρήση του Bostik **5005 ST**. Σε υποστρώματα εξαιρετικά απορροφητικά, ενδεχομένως να απαιτείται και δεύτερο πέρασμα με αστάρι. Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι π.χ. σε κεραμικά πλακίδια, ανοδιωμένο αλουμίνιο, σκληρό PVC, επισμαλτωμένες λαμαρίνες, πολυστυρόλη και Makrolon. Οι παρειές των αρμών ή οι επιφάνειες πρόσφυσης πρέπει να είναι σταθερές, ανθεκτικές,

καθαρές, στεγνές και χωρίς λίπη και σκόνη.

Bostik **5001 HR** – Καθαριστικό πρόσφυσης για όλα τα μη απορροφητικά υποστρώματα (μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, κεραμικές επιφάνειες). Οι παρειές των αρμών ή οι επιφάνειες πρόσφυσης πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές και χωρίς λίπη και σκόνη. Όλα τα παλαιότερα υλικά υποστρώματος θα πρέπει να είναι συμβατά με το **BAU SMP**. Ακατάλληλα είναι π.χ. τα υλικά που περιέχουν άσφαλτο, πίσσα ή έλαια. Η πρόσφυση και η συμβατότητα με τα πλαστικά θα πρέπει να ελέγχεται σε συνάρτηση με την επιφάνεια επίστρωσης. Για εφαρμογή σε επιστρωμένα υποστρώματα (π.χ. υδρόφοβες προσόψεις) απαιτείται προηγούμενος έλεγχος της συμβατότητας. Η πρόσφυση για παράδειγμα σε υλικά επίστρωσης που περιέχουν ακρυλικά μπορεί να είναι μειωμένη λόγω μετανάστευσης των πλαστικοποιητών.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμόστε με πίεση το **BAU SMP** ομοιόμορφα στις παρειές των αρμών. Γεμίστε πλήρως τους αρμούς αποφεύγοντας τον εγκλωβισμό αέρα. Λειάνετε αμέσως την επιφάνεια (πριν την δημιουργία επιδερμίδας) με ελαφρώς υγρή σπάτουλα, (ξύλινη ή πλαστική), με μεταλλικό μυστρί αρμολόγησης κ.λπ. Για το φινιρίσμα του αρμού και την ύγραση του εργαλείου λείανσης χρησιμοποιήστε το **Υγρό Φινιρίσματος Σφραγιστικών** της Bostik (μην χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένα απορρυπαντικά πιάτων). Εάν το κάνετε, φροντίστε η δοσολογία να είναι όσο μικρότερη γίνεται, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν χρωματικά το σφραγιστικό και τα παρακείμενα οικοδομικά υλικά(νερό με περιεκτικότητα σε απορρυπαντικό περίπου 1-2%).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποιήστε το BOSTIK **SOLVENT 250** ή το BOSTIK **Solvent 270** για να αφαιρέσετε τυχόν ρύπους, όσο το υλικό είναι ακόμη νωπό. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την

απομάκρυνση λιπαρών ουσιών από τις επιφάνειες πρόσφυσης. Αν το **BAU SMP** πήξει, ο καθαρισμός μπορεί να γίνει μόνο μηχανικά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Για διατομή αρμού 10 x 10 mm² ένα σωληνάριο 290ml επαρκεί για περίπου 3 τρέχοντα μέτρα αρμού. Η κατανάλωση υπολογίζεται κατά προσέγγιση ως εξής: πλάτος αρμού (mm) x βάθος αρμού (mm) = ml ανά τρέχον μέτρο αρμού.

Για παράδειγμα τα τρέχοντα μέτρα αρμού σε(m)x[πλάτος αρμού(mm)xβάθος αρμού(mm)]/όγκο του σωληναρίου(ml) μας δίνουν τον αριθμό των τεμαχίων που χρειαζόμαστε για την εφαρμογή. Για παράδειγμα:

3(τρέχοντα μέτρα αρμού)x[10mmx10mm]/290(ml)=1 φουσίγγιο **BAU SMP**.

Σε αυτόν τον απλοποιημένο τύπο δεν έχει υπολογιστεί η φύρα. Ανάλογα με την εμπειρία του εφαρμοστή και την ευκολία εφαρμογής η φύρα υπολογίζεται βάσει του 5%-10% επι του τελικού υλικού που θα χρειαστούμε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό και στεγνό σημείο και σε θερμοκρασία από +5°C έως +25°C. Αποθηκεύεται για 9 μήνες στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φουσίγγια 290ml

Κωδικός No.30610340 Λευκό
Κωδικός No.30610357 Ανοιχτό γκρι
Κωδικός No.30610869 Γκρι σκυροδέματος
Κωδικός No.30610860 Μπεζ
Κωδικός No.30610877 Μαύρο
Κωδικός No.30610878 Καφέ

Σαλάμια 600ml

Κωδικός No.30610896 Λευκό
Κωδικός No.30610870 Λευκό
Κωδικός No.30610868 Λευκό

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


Φύλλο δεδομένων ασφαλείας, διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

EN 15651-1: F-EXT-INT [20LM]
EN 15651-3: S [XS1]
EN 15651-4: PW-EXT-INT [20LM]

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Βάση	Πολυμερή τροποποιημένα με σιλάνιο, ουδέτερης ωρίμανσης
Αποχρώσεις	Λευκό, ανοιχτό γκρι, γκρι του σκυροδέματος, μπεζ, μαύρο, καφέ
Τρόπος σκλήρυνσης	Μέσω της υγρασίας του αέρα
Σταθερότητα τοποθέτησης	Σταθερό, < 3mm
Ποσότητα εφαρμογής	> 100g/λεπτό
Ειδικό Βάρος	Περίπου 1,4g/cm ³
Χρόνος σχηματισμού επιδερμίδας (+23°C/ 50% σχετική υγρασία)	Περίπου 25λεπτά
Tack free (+23°C/ 50% σχετική υγρασία)	Περίπου 24ώρες
Πλήρης σκλήρυνση (+23°C/ 50% σχετική υγρασία)	Περίπου 2mm / 24ώρες
Συρρίκνωση πήξεως	< -3%
Τάση σε επιμήκυνση 60%	<περίπου 0,4N/mm ²
Σκληρότητα SHORE A	περίπου 25 (4 εβδομάδες στους +23°C/50% σχετική υγρασία)
Μέγιστη διαρκής επιμήκυνση	20%,σε σχέση με το αρχικό πλάτος του αρμού
Θερμοκρασιακή αντοχή	περίπου -20°C έως +80°C βραχυπρόθεσμα έως +100°C
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +40°C (θερμοκρασία δομικών στοιχείων)



Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλων τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιαδήποτε μορφή εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομοιογενή ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσηκούμενη χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσηκούμενη υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125

E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com/el/greece

Παραγωγή/ Production

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

**Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140**

