



Decoacryl

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Αδιάβροχο
- Δυνατότητα βαφής
- Ανεξίτηλες αποχρώσεις
- Ανθεκτικό στην γήρανση
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **DECOACRYL** είναι ένα σφραγιστικό ενός συστατικού, πολυακρυλικής διασποράς. Μετατρέπεται μετά τη ξήρανση σε ένα πλαστοελαστικό υλικό που δεν σπάει και δεν ρηγματώνει. Το **DECOACRYL** προσκολλάται καλά σε σκυρόδεμα, πορομπετόν, σοβά, τοιχοποιία, ξύλο και άλλα υποστρώματα. Το **DECOACRYL** είναι συμβατό ως προς τη βαφή με τα συστήματα χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων του εμπορίου. Λόγω του μεγάλου αριθμού και της ποικιλίας των συστημάτων χρωματισμού στην αγορά, η ευθύνη για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας πρέπει να εξεταστεί ανά περίπτωση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το **DECOACRYL** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική και εξωτερική χρήση, όπου οι αρμοί, ή οι συνδέσεις πρέπει να σφραγιστούν με χαμηλή πίεση και χωρίς αδιάλειπτη έκθεση στο νερό.

- Για ασταρωμένα και βαμμένα φύλλα ενώσεων και αρμούς (μπορεί να βαφτεί αφού ωριμάσει)
- Για ξύλινα κουφώματα / σοβά
- Για ξύλινες πόρτες / σοβά
- Για πλαίσια παραθύρων / παράθυρο
- Για αρμοκάλυπτρα παράθυρων / σοβά
- Για συνδέσεις με σκυρόδεμα, πορομπετόν, σοβά, τοιχοποιία, ή ξύλο

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ

Για πλάτη αρμού 5-10mm, η διατομή σύνδεσης πρέπει να είναι τετράγωνη. Τα πλάτη των αρμών 10-20mm απαιτούν ελάχιστο βάθος 10mm. Για αρμούς άνω των 20mm, το βάθος του αρμού πρέπει να είναι το ήμισυ του πλάτους του αρμού. Το βάθος του αρμού πρέπει να περιορίζεται από κατάλληλο κορδόνι υποστήριξης αρμού, έτσι ώστε να μην υπάρχει προσκόλληση τριών πλευρών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Οι πλευρές των αρμών, ή οι συγκολλητικές επιφάνειες πρέπει να είναι συμπαγείς, στεγνές και

απαλλαγμένες από ρύπους, σκόνη, λίπη, λάδια και άλλες ξένες ουσίες. Ασταρώστε τα πολύ απορροφητικά υποστρώματα με αραιωμένο με νερό σφραγιστικό σε αναλογία 1:1 και αφήστε το να στεγνώσει για περίπου 15 λεπτά. Εάν είναι απαραίτητο, καλύψτε τις άκρες των αρμών με αυτοκόλλητη ταινία.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμόστε ομοιόμορφα το **DECOACRYL** με πίεση στις παρειές του αρμού. Φινίρετε την επιφάνεια με βρεγμένη σπάτουλα πριν αρχίσει ο σχηματισμός επιδερμίδας και αφαιρέστε την ταινία μασκαρίσματος εφόσον έχετε χρησιμοποιήσει. Αποφύγετε τη βροχή και άλλες επιπτώσεις του νερού στη φρέσκια επιφάνεια έως ότου δημιουργηθεί η επιδερμίδα στο υλικό. Αφαιρέστε τυχών υπολείμματα του σφραγιστικού πριν ωριμάσει με ένα νωπό πανί.

Το **DECOACRYL** δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής στην κατασκευή κτιρίων. Χρησιμοποιήστε το **BOSTIK BAU SMP**, ή το **BOSTIK 2720 MS** για αυτό το σκοπό.

Το **DECOACRYL TRANSPARENT** είναι λευκό όταν εφαρμόζεται και όταν στεγνώνει γίνεται διάφανο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Υπολογίστε τον αρμό. Με διατομή αρμού 10 x 10 mm, το φυσιγγίο αρκεί για περίπου 3 τρέχων μέτρα. Η κατανάλωση μπορεί να υπολογιστεί ως εξής : πλάτος αρμού (mm) x βάθος αρμού (mm) = cm² ανά τρέχων μέτρο

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Τουλάχιστον 18 μήνες στην αρχική του συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φυσιγγία 300ml

Κωδικός No.30610330 Διάφανο

Κωδικός No.30610331 Λευκό

Κωδικός No.30610327 Γκρι

Κωδικός Νο.30610332 Καφέ
Κωδικός Νο.30610334 Σκούρο καφέ
Κωδικός Νο.30610337 Μαύρο

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιέχει βιοκτόνο: Περιέχει C (M) IT / MIT (3: 1).
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Έγχρωμο: EN 15651-1: F-EXT-INT [12,5P]
Διάφανο: EN 15651-1: F-INT

GEV-EMICODE

Το έγχρωμο έχει πιστοποίηση EC1 πολύ χαμηλές εκπομπές



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|--|---|
| Βάση | Πολυακρυλική διασπορά |
| Αποχρώσεις | Διαφανές, λευκό, γκρι, καφέ, σκούρο καφέ, μαύρο |
| Ροή DIN 52 454-ST- U26-23 | Σταθερό < 2mm |
| Καταπόνησης σε τάση στο 100% | Έγχρωμο: περίπου 0,40N/mm ² Διαφανές: περίπου 0,80N/mm ² |
| Ειδικό βάρος | Έγχρωμο: 1,71g/cm ³ Διαφανές: 1,06g/cm ³ |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | Έγχρωμο: περίπου 0,40N/mm ² Διαφανές: περίπου 1,50N/mm ² |
| Χρόνος σηματισμού επιδερμίδας (+23°C / 50% σχετική υγρασία) | Έγχρωμο: 7 λεπτά Διαφανές: 30 λεπτά |
| Σκληρότητα SHORE A (DIN 53505, 8 βδομάδες στους +23°C / 50 % σχετική υγρασία) | Έγχρωμο: 30 Shore A Διαφανές: 42 Shore A |
| Μέτρο ελαστικότητας 100% | Έγχρωμο: περίπου 0,40MPa Διαφανές: περίπου 0,80MPa |
| Επιμήκυνση | Έγχρωμο: 240% Διαφανές: 540% |
| Θερμοκρασιακή αντοχή σε ξηρή κατάσταση | Περίπου -20°C έως +75°C |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | +5°C έως +40°C |

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λπ.) των προϊόντων (εφεξής «Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλων τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125

E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com/el/greece

Παραγωγή/ Production

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

**Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140**

