

Kiesey Injektcreme

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Σταματά την ανερχόμενη υγρασία
- Για συνεχή προστασία υγρών τοίχων
- Εξαιρετικά εύκολη έγχυση
- Υψηλή απόδοση
- Μεγάλο βάθος διείσδυσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **Kiesey Injektcreme** είναι ένα γαλάκτωμα αδιαβροχοποίησης με βάση το σιλάνιο και τη σιλοξάνη. Χάρη στο χαμηλό του ιξώδες διεισδύει ακόμα και στους πιο μικρούς πόρους και στα τριχοειδή του οικοδομικού υλικού. Μόλις έρθει σε επαφή με το οικοδομικό υλικό, το γαλάκτωμα **Kiesey Injektcreme** αντιδρά σχηματίζοντας μια στρώση φραγής, η οποία εκκινεί την ξήρανση των τοίχων. Το **Kiesey Injektcreme** δεν προσβάλλει τον φέροντα οπλισμό. Εγχέεται απλά και γρήγορα στην τοιχοποιία μέσω μιας μονής σειράς διατρημάτων, με τη χρήση κοινού πιστολιού χειρός.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το γαλάκτωμα **Kiesey Injektcreme** εφαρμόζεται εκ των υστέρων για τη δημιουργία οριζόντιου φράγματος κατά της ανερχόμενης υγρασίας. Ενδείκνυται για χρήση στο πλαίσιο μέτρων αποκατάστασης όταν το υπάρχον οριζόντιο φράγμα της τοιχοποιίας παρουσιάζει με το πέρασ του χρόνου διαρροές ή όταν δεν έχει προβλεφθεί οριζόντιο φράγμα κατά την κατασκευή. Το **Kiesey Injektcreme** εμποδίζει την περαιτέρω διείσδυση της υγρασίας και διασφαλίζει αξιόπιστα τη μόνιμη ξήρανση της τοιχοποιίας. Χρησιμοποιείται σε υποστρώματα όπως τοιχοποιία, σκυρόδεμα, πέτρες και βράχους. Για πορομπετόν επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Bostik. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς από άργιλο και κογχυλοτρίμματα.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Αφαιρέστε αρχικά τον σοβά σε απόσταση περίπου 80 cm πάνω από την ορατή ζώνη υγρασίας. Σε περίπτωση που συναντήσετε προηγούμενες στρώσεις σοβά, τις αφαιρείτε εντελώς. Καθαρίστε μηχανικά την τοιχοποιία και αφαιρέστε με απόξεση τους σαθρούς αρμούς κονιαμάτων σε βάθος περίπου 2 cm. Εφαρμόστε υδατική διασπορά **Antisulfat** σε ολόκληρη την επιφάνεια από όπου έχετε αφαιρέσει προηγουμένως τον σοβά. Ξύστε τους αρμούς και γεμίστε τους με λεπτόκοκκο επισκευαστικό κονίαμα **Sperrmörtel**.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Μην επεξεργάζεστε το γαλάκτωμα **Kiesey Injektcreme** σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C



ή σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους +25°C. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα έγχυσης, που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, στο ρύγχος του φυσιγγιού, περιστρέψτε τον στο φυσιγγίο και γεμίστε την οπή με γαλάκτωμα **Kiesey Injektcreme**. Με ένα κοινό πιστόλι χειρός εφαρμόστε μία φορά το γαλάκτωμα στην τοιχοποιία εγχέοντάς το στη μονή σειρά οπών διάτρησης. Σφραγίστε τα διατρήματα, αφού στεγνώσουν, με αδιαβροχο κονίαμα, π.χ. με τη μονωτική επιστρωση **Bohrlochschlämme**.

ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το γαλάκτωμα **Kiesey Injektcreme** εφαρμόζεται σε ορυκτούς αρμούς έδρασης με συνεχή φέρουσα ικανότητα. Ανοίξτε διατρήματα μονής σειράς περίπου 15 cm από την άνω άκρη των τούβλων ως το έδαφος (βάση τοίχου-εδάφους) και με απόσταση 15 cm μεταξύ τους. Τα διατρήματα πρέπει να έχουν διάμετρο \varnothing 12 mm και να φτάνουν σε βάθος κατά περίπου 15 mm μικρότερο από το πάχος της τοιχοδομής. Η διάνοιξη των οπών γίνεται με τη βοήθεια ενός ηλεκτροπνευματικού δράπανου. Σε περίπτωση που εφαρμόσετε το **Kiesey Injektcreme** σε εξωτερικούς τοίχους υπογείων, πρέπει επιπλέον να ελέγξετε αν οι εξωτερικοί αυτοί τοίχοι έχουν λειτουργική στεγάνωση. Πριν από την έγχυση απομακρύνετε επιμελώς τη σκόνη με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα ή ηλεκτρικής σκούπας.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΙΝΚΕΤΚΡΕΜΕ

Πάχος Τοιχοποιίας	Διάτρημα \varnothing	Βάθος Διατρήματος	Κατανάλωση Ανά m
100 mm	12 mm	85 mm	145 ml
200 mm	12 mm	185 mm	145-290 ml
300 mm	12 mm	285 mm	290-435 ml
400 mm	12 mm	385 mm	435-580 ml

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περάστε την επιφάνεια που βρίσκεται κάτω από τον στεγανοποιημένο αρμό έδρασης με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό **K11 Flex Schlämme grau** σε δύο στρώσεις. Αφού

περάσετε τη στεγανοποιημένη επιφάνεια του τοίχου με πεταχτό κονίαμα **Spritzbewurf WTA** ως γέφυρα πρόσφυσης, εφαρμόστε στο τέλος τον σοβά αποκατάστασης **Sanierputz WTA** ή τον σοβά αποκατάστασης **Sanierputz weiss** προκειμένου να μην σχηματιστούν εξανθήσεις αλάτων. Όταν υπάρχουν υδροστατικές πιέσεις συνιστούμε τη στεγανοποίηση ολόκληρης της επιφάνειας με τη χρήση του συστήματος εσωτερικής στεγανοποίησης **Aquastopp** αντί του τσιμεντοειδούς ελαστικού επαλειφόμενου στεγανοποιητικού υλικού **K11 Flex Schlämme grau**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία και τα υπολείμματα στα σημεία με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τον παγετό. Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία για περίπου 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. Νο. 30603509 Φυσιγγίο 290ml

GISCODE

GIScode D1, χωρίς διαλύτες

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

Με ένα κοινό πιστόλι χειρός

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσηκούμενη χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσηκούμενη υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδώς σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκληθούν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125,

E-mail: info@bostik.com | www.bostik.com/el/greece

Παραγωγή/ Production

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen

www.bostik.com

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Βάση	Σιλάνιο και σιλοξάνη
Αποχρώσεις	λευκό, μόλις στεγνώσει διάφανο
Σειρά οπών διάτρησης	Μονή σειρά, περίπου 15 cm από την άνω άκρη των τούβλων ως το έδαφος σε απόσταση περ. 15 cm
Βάθος διατρημάτων	Περίπου 15 mm μικρότερο από το πάχος του τοίχου
Διάμετρος διατρημάτων	Ø 12 mm
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+5°C έως +25°C
Τρόπος επεξεργασίας	Με τη μέθοδο φυσιγγίων με πιστόλι αρμολόγησης χειρός

BOSTIK HOTLINE

Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140



