



Marmor Silicon

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Κατάλληλο για μάρμαρα και φυσική πέτρα
- Ουδέτερης ωρίμανσης
- Ανθεκτικό σε κλιματολογικές καταπονήσεις
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Μυκητοστατικό

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση αρμών σε μάρμαρα και φυσικές πέτρες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και σε χώρους με υγρασία. Το **Marmor-Silicon** δεν ενδείκνυται για ενυδρεία και υποβρύχιες κατασκευές.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αρμολόγηση μαρμάρου και φυσικής πέτρας. Εμποδίζει αποτελεσματικά τη μετανάστευση πλαστικοποιητών από τη σιλικόνη με αποτέλεσμα την ρύπανση των παρυφών. Μετά την εφαρμογή του στους αρμούς το υλικό ωριμάζει αντιδρώντας με την υγρασία του αέρα σχηματίζοντας μια ελαστική στεγανοποίηση. Μόλις ωριμάσει, το **Marmor-Silicon** είναι άοσμο και ουδέτερο. Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, στις κλιματολογικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Οι αρμοί πρέπει να είναι σταθεροί, στεγνοί, χωρίς σκόνη, έλαια και λίπη. Τυχόν ακαθαρσίες πρέπει να αφαιρούνται με κατάλληλο καθαριστικό (π.χ. ασετόν).

Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόσφυση της σιλικόνης στο υπόστρωμα των αρμών, καθώς και για να ετοιμάσετε την απαιτούμενη ποσότητα, είναι αναγκαία η χρήση κορδονιού διακοπής αρμού.

Η προεπεξεργασία με ειδικό αστάρι συνιστάται στα ακόλουθα υποστρώματα:

- Αστάρι Primer **5005 MS/ST** για την προεπεξεργασία υποστρωμάτων από φυσική και τεχνητή πέτρα, καθώς και χώρων με συνεχή υγρασία.

Λόγω της διαφορετικότητας των υλικών οι υποδείξεις που αναγράφονται στο συγκεκριμένο φύλλο τεχνικών δεδομένων είναι γενικές. Σε κάθε περίπτωση συνιστούμε να διεξάγετε δοκιμές!



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Για μια καθαρή αρμολόγηση, είναι σκόπιμο, πριν από την εφαρμογή του ασταριού ή την εφαρμογή με **Marmor-Silicon**, να καλύψετε τις παρυφές των αρμών με αυτοκόλλητη ταινία. Αμέσως μετά τη διαμόρφωση της επιφάνειας των αρμών αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία.

Το **Marmor-Silicon** είναι συσκευασμένο σε φυσιγγία και η εφαρμογή του γίνεται είτε με πιστόλι χειρός είτε με πιστόλι πεπιεσμένου αέρα.

Το σφραγιστικό πρέπει να καλύπτει πλήρως τις ασταρωμένες επιφάνειες.

Φροντίστε για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του ασταριού στις παρειές του αρμού καθώς και για την εφαρμογή του σφραγιστικού. Μετά την πλήρωση των αρμών διαμορφώστε την επιφάνεια του σφραγιστικού πριν τον σχηματισμό επιδερμίδας, πιέζοντάς το άλλη μία φορά με δύναμη στις επιφάνειες πρόσφυσης.

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά **Υγρό Φινιρίσματος Σφραγιστικών** της Bostik που δεν προκαλεί αποχρωματισμό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική του συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φυσιγγία 300ml

Κωδικός No.30133160 Διαφανές
Κωδικός No.30132690 Υπόλευκο
Κωδικός No.30133150 Γκρι-ασημί
Κωδικός No.30133060 Ανοιχτό γκρι
Κωδικός No.30133110 Μεσαίο γκρι
Κωδικός No.30131440 Ανθρακί
Κωδικός No.30132220 Μπεζ

20 φυσιγγία ανά κιβώτιο
60 κιβώτια ανά παλέτα



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
Βάση	Ελαστική σιλικόνη, ουδέτερης ωρίμανσης
Αποχρώσεις	Διαφανές, υπόλευκο, γκρι-ασημί, ανοιχτό γκρι, μεσαίο γκρι, ανθρακί, μπεζ
Σύσταση	Πολτώδης, σταθερή
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +40°C
Ελαστική επαναφορά	Τουλάχιστον >90% (σε επιμήκυνση 100% βάσει DIN 52 458)
Ειδικό βάρος	Περίπου 1,02 g/ml διάφανη περίπου 1,33 g/ml χρωματιστή
Μέγιστη επιτρεπτή συνολική παραμόρφωση	25%
Χρόνος σχηματισμού επιδερμίδας	μετά από περίπου 15 λεπτά (στους +23°C/ 50% σχετική υγρασία αέρα)
Επιμήκυνση θραύσης	Περίπου 170% (κατά DIN 52455) NWT-1
Σκληρότητα SHORE A	Περίπου 25
Μυκητοστατική	Ναι
Τάση σε επιμήκυνση 60%	<περίπου 0,4N/mm ²
Σκληρότητα SHORE A	περίπου 25 (4 εβδομάδες στους +23°C/50% σχετική υγρασία)
Χρόνος σκλήρυνσης	1-2mm ανά ημέρα, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα
Κατανάλωση	1 φουσίγγιο 300 ml επαρκεί για τρέχοντα μέτρα αρμού:
	Βάθος 5mm/ Πλάτος 5mm = 12,5 τρέχοντα μέτρα
	Βάθος 8mm/ Πλάτος 8mm = 5 τρέχοντα μέτρα
	Βάθος 10mm/ Πλάτος 10mm = 3 τρέχοντα μέτρα
Καθαρισμός	Χρησιμοποιήστε ασετόν ή άλλο κοινό διαλυτικό για να αφαιρέσετε το νωπό Marmor-Silicon από τα εργαλεία. Υλικό που έχει ωριμάσει αφαιρείται μόνο μηχανικά
Αποθήκευση	Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική του συσκευασία

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκονται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερσχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερσχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλων, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαούτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125

E-mail: info@bostik.com | www.bostik.com/el/greece

Παραγωγή/ Production

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

**Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140**

