

## SL C510 PRO

### ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

#### ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή μηχανική αντίσταση, χωρίς συρρίκνωση
- Κατάλληλο για supermarkets
- Η τελική επιφάνεια δεν χρειάζεται αμμοβόληση
- Δυνατότητα εφαρμογής με αντλία
- Υψηλή αντίσταση στη διάτρηση
- Εξαιρετική πρόσφυση



#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

##### ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα **SL C510 PRO** είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε καινούριες και υπό ανακαίνιση κατασκευές. Μπορεί να εφαρμοστεί σε χώρους που υπόκεινται σε υψηλά επίπεδα βατότητας. Αποκλειστικά για εσωτερικές εφαρμογές.

##### Περιοχές εφαρμογής

- Απορροφητικά ή λιγότερο απορροφητικά υποστρώματα με βάση το τσιμέντο
- Προϋφιστάμενα κεραμικά πλακίδια
- Αμμοβολισμένα ασφαλτικά κονιάματα
- Παλαιά υπολείμματα κόλλας
- Εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης με ζεστό νερό
- Εξομάλυνση και επιπέδωση επιχρισμάτων
- Δαπέδων από σκυρόδεμα
- Άκαμπτων υποστρωμάτων
- Δάπεδα βαρέως τύπου
- Επαγγελματικές κουζίνες, αερολιμένες, σιδηροδρομικοί σταθμοί κ.λπ.

##### Τελικές επικαλύψεις

- Επιστρώσεις PVC, LVT
- Επιστρώσεις δαπέδων λινολάινα (Linoleum), καουτσούκ
- Μοκέτες, χαλιά
- Πλακίδια
- Ξύλινα δάπεδα



P4S



1-20 mm

C30  
F7

2h

6L

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

<b>Σύνθεση/ Απόχρωση</b>	Τσιμέντο/ γκρι
<b>Αναλογία ανάμειξης</b>	6 λίτρα νερού ανά σακί των 25kg
<b>Θερμοκρασία εφαρμογής</b>	Από +10°C έως +25°C
<b>Εργασιμότητα νωπού κονιάματος*</b>	20 λεπτά
<b>Βατότητα*</b>	2 ώρες
<b>Ωρίμανση* / Κάλυψη δαπέδου</b>	Πλακάκια: 24 ώρες PVC, linoleum, καουτσούκ: 48-72 ώρες Ξύλινα δάπεδα: 48-72 ώρες Βαφές δαπέδου: 48-72 ώρες
<b>Κατανάλωση</b>	1,5 kg/mm/m <sup>2</sup>
<b>Θλιπτική αντοχή</b>	C30
<b>Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη</b>	F7

\*Οι χρόνοι έχουν καθοριστεί πάνω σε κανονικά απορροφητικά υποστρώματα στους +23°C και με 50% σχετική υγρασία

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η προετοιμασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τα κατασκευαστικά πρότυπα. Τα υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, να διαθέτουν επαρκή αντοχή σε εφελκυσμό και θλίψη, να μην φέρουν τσιμεντοεπιδερμίδα, ρωγμές και δομικά ελαττώματα, να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από σκόνη, λιπαρές ουσίες, βελτιωτικά σκυροδέματος, στεγανωτικές επικαλύψεις ή άλλους ρυπαντές που ενδέχεται να εμποδίσουν τη σωστή πρόσφυση.

Η παραμένουσα υγρασία του υποστρώματος πρέπει αφού μετρηθεί να είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα τοπικό κανονισμό και τις συστάσεις του κατασκευαστή δαπέδων.

Τυχόν υπολείμματα κόλλας που είναι σκληρά, σταθερά και υδατοστεγή πρέπει να αφαιρούνται με μηχανικά μέσα όσο πιο κοντά στην επιφάνεια του υποστρώματος είναι εφικτό.

Μαλακά και σαθρά υπολείμματα κόλλας και οι υποκείμενες στρώσεις εξομάλυνσης πρέπει να απομακρύνονται τελείως.

Τα νέα ασφαλτικά επιχρίσματα πρέπει αρχικά να υποβάλλονται σε αμμοβολή.

Τα πλακίδια πρέπει να είναι καλά κολλημένα στο υπόστρωμα, ειδάλλως πρέπει να επανακολληθούν. Αν τα πλακίδια δαπέδου αποσπώνται εύκολα, αφαιρέστε τα τελείως.

Πριν την εφαρμογή της τελικής επιστρώσης απαιτείται η προεργασία της επιφανείας με το κατάλληλο ανά περίπτωση αστάρι της Bostik.

Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες δομικούς κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται ο χρόνος ωρίμανσης. Απενεργοποιήστε τη θέρμανση 48 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών. Μετά την τοποθέτηση της επιστρώσης δαπέδου, η θερμοκρασία αυξάνεται σταδιακά εντός 48 ωρών. Μην εφαρμόσετε το προϊόν αν η ενδοδαπέδια θέρμανση βρίσκεται σε λειτουργία.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ

Το **SL C510 PRO** μπορεί να αναμειχθεί με αντλία ανάμειξης συνεχούς λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, η κατάλληλη περιεκτικότητα νερού ρυθμίζεται βάσει του ιξώδους του προϊόντος. Για το προϊόν αυτό, το ιξώδες πρέπει να ισοδυναμεί με αυτό που επιτυγχάνεται μέσω της απλής ανάμειξης 1 συσκευασίας προϊόντος σε 6 λίτρα νερού. (Βλ. τις τεχνικές οδηγίες / τη διαδικασία σχετικά με την προετοιμασία εσωτερικών δαπέδων πριν από την εφαρμογή λεπτών επιστρώσεων δαπέδου).

Μόλις αναμειχθεί, το **SL C510 PRO** αντλείται και εφαρμόζεται στο επιθυμητό πάχος στρώσης (Από 1mm έως 20mm κατά το μέγιστο σε μια ενιαία, συνεχόμενη στρώση).

Συμβουλευτείτε τα Ελληνικά δομικά πρότυπα και κανονισμούς που είναι εν ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της BOSTIK. Προστατεύστε από το γρήγορο στέγνωμα, π.χ. λόγω άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας, ρεύματος αέρα ή υψηλής θερμοκρασίας δωματίου.

Αντιθέτως, η ανεπαρκής ροή του αέρα και οι χαμηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τον χρόνο στεγνώματος. Μην τοποθετείτε την επιστρώση δαπέδου προτού στεγνώσει τελείως το προϊόν.

### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προσθέστε περίπου 6 λίτρα καθαρό νερό (θερμοκρασία νερού από + 8°C έως + 25°C) σε καθαρό κάδο ανάμειξης.

Αναδεύστε την κονία στο νερό χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναδευτήρα (500 σ.α.λ.) έως ότου επιτευχθεί ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους.

Μετά την ανάμειξη, συνιστάται χρόνος ωρίμανσης του νωπού κονιάματος τουλάχιστον 1 λεπτού για βελτιστοποίηση της ροής. Αναμείξτε εκ νέου για 30 δευτερόλεπτα.

Το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα είναι έτοιμο προς εφαρμογή για τα επόμενα 20 λεπτά.

Το κονίαμα εξομάλυνσης και επιπέδωσης πρέπει να εφαρμόζεται στο υπόστρωμα εντός του προβλεπόμενου χρόνου εφαρμογής και να επιπεδώνεται με ανοξειδωτή σπάτουλα φινιρίσματος. Αρχικά, απλώστε το νωπό υλικό έτσι ώστε να πληρωθούν τελείως οι πόροι και, στη συνέχεια, λειάνετε και απλώστε κανονικά έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος στρώσης.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,5 kg/mm/m<sup>2</sup>

### ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Έως 9 μήνες στην αρχική, κλειστή συσκευασία, σε ξηρό μέρος.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό όταν το μείγμα είναι ακόμη υγρό.

Κωδικός	UC	PCB	GENCOD
30615449	25kg	1	3549212484644

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση <https://bostiksdsthewerccs.com/default.aspx>

### Διανομή / Distribution

#### **Bostik Ελλάς ΑΕ**

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,

E-mail: [infogr@bostik.com](mailto:infogr@bostik.com) | [www.bostik.com/greece](http://www.bostik.com/greece)

## BOSTIK HOTLINE

Τεχνική Υποστήριξη  
(+30) 801 11 31140



Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στα παρόν Φύλλα Τεχνικών Χαρακτηριστικών. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκονται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, ανανέωσης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία αίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συντήρηση φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσηκούμενη χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσηκούμενη υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρηστές αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβολών ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφιγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη) υπό τον όρο ότι ταυτά δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.