



# SL C960 XL

## ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

### ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εφαρμογή σε μεγάλα πάχη
- Αφήνει τέλειο φινίρισμα
- Δυνατότητα εφαρμογής με αντλία
- Εύκολο στην παρασκευή και έτοιμο για ανάμειξη
- Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες



### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα **SL C960 XL** είναι κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση των γεμισμάτων, σε δάπεδα από σκυρόδεμα με μία στρώση με πάχος από 3mm έως μέγιστο τα 60mm.

#### ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα **SL C960 XL** είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε καινούριες και υπό ανακαίνιση κατασκευές. Μπορεί να εφαρμοστεί σε χώρους που υπόκεινται σε μέτρια και υψηλά επίπεδα βατότητας. Αποκλειστικά για εσωτερικές εφαρμογές.

#### Περιοχές εφαρμογής

- Απορροφητικά και λιγότερο απορροφητικά τσιμεντοειδούς βάσης υποστρώματα
- Εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης με ζεστό νερό
- Κονία θειικού ασβεστίου
- Παλιά κεραμικά πλακίδια
- Δάπεδα από σκυρόδεμα κ.α.
- Άκαμπτα υποστρώματα
- Ασφαλτικά επιχρίσματα ρητίνης
- Τσιμεντοειδή επιχρίσματα
- Υπολείμματα κόλλας και χρώματος

#### Τελικές επικαλύψεις

- Επιστρώσεις PVC και LVT
- Μοκέτες και λινόταπητες
- Δάπεδα από καουτσούκ, παρκέ και κεραμικά πλακίδια

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύνθεση/ Απόχρωση	Τσιμέντο / μπεζ
Αναλογία ανάμειξης	5 λίτρα νερού ανά σάκο των 25kg
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10°C έως +25°C
Εργασιμότητα νωπού κονιάματος*	30 λεπτά
Βατότητα*	Μετά από 3 έως 5 ώρες
Ωρίμανση*/ Κάλυψη δαπέδου	Μεταξύ 3 και 10mm: 48ώρες Πάχη πάνω από 10mm: 48-72ώρες
Πάχη εφαρμογής	Από 3mm έως και 60mm
Κατανάλωση	1.6 kg/mm/m <sup>2</sup>
Θλιπτική αντοχή	C25
Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη	F6

\*Οι χρόνοι έχουν καθοριστεί πάνω σε κανονικά απορροφητικά υποστρώματα στους +23°C και με 50% σχετική υγρασία

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η προετοιμασία πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τα ισχύοντα δομικά πρότυπα. Τα υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, να διαθέτουν επαρκή αντοχή σε εφελκυσμό και θλίψη, να μην φέρουν τσιμεντοεπιδερμίδα, ρωγμές και δομικά ελαττώματα, να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από σκόνη, λιπαρές ουσίες, βελτιωτικά σκυροδέματος, στεγανωτικές μεμβράνες ή άλλους ρυπαντές που ενδέχεται να εμποδίσουν τη σωστή πρόσφυση.

Η παραμένουσα υγρασία του υποστρώματος πρέπει αφού μετρηθεί να είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα τοπικό κανονισμό και τις συστάσεις του κατασκευαστή δαπέδων.

Τυχόν υπολείμματα κόλλας που είναι σκληρά, σταθερά και υδατοστεγή πρέπει να αφαιρούνται με μηχανικά μέσα όσο πιο κοντά στην επιφάνεια του υποστρώματος είναι εφικτό.

Μαλακά και σαθρά υπολείμματα κόλλας και οι υποκείμενες στρώσεις εξομάλυνσης πρέπει να απομακρύνονται τελείως.

Τα νέα ασφαλικά επιχρίσματα πρέπει αρχικά να υποβάλλονται σε αμμοβολή.

Τα πλακίδια πρέπει να είναι καλά κολλημένα στο υπόστρωμα, ειδάλλως πρέπει να επανακολληθούν. Αν τα πλακίδια δαπέδου αποσπώνται εύκολα, αφαιρέστε τα τελείως.

Πριν την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης απαιτείται η προεργασία της επιφάνειας με το κατάλληλο ανά περίπτωση αστάρι της Bostik.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ

Το **SL C960 XL** μπορεί να αναμειχθεί χρησιμοποιώντας αντλία ανάμειξης συνεχούς λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, η κατάλληλη περιεκτικότητα νερού ρυθμίζεται βάσει του ιξώδους του προϊόντος. Για το προϊόν αυτό, το ιξώδες πρέπει να ισοδυναμεί με αυτό που επιτυγχάνεται μέσω της απλής ανάμειξης 1 συσκευασία προϊόντος σε 5 λίτρα νερού. (Βλ. τις τεχνικές οδηγίες / τη διαδικασία σχετικά με την προετοιμασία εσωτερικών δαπέδων πριν από την εφαρμογή λεπτών επιστρώσεων δαπέδου).

Μόλις αναμειχθεί, το **SL C960 XL** αντλείται και εφαρμόζεται στο επιθυμητό πάχος στρώσης (από 3 έως 60 mm κατά το μέγιστο σε μια ενιαία, συνεχόμενη στρώση).

Συμβουλευτείτε τα Ελληνικά δομικά πρότυπα και κανονισμούς που είναι εν ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της BOSTIK.

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προσθέστε περίπου 5 λίτρα καθαρό νερό (θερμοκρασία νερού από + 8°C έως + 20°C) σε καθαρό κάδο ανάμειξης. Αναδεύστε την κονία στο νερό χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναδευτήρα (500 σ.α.λ.) έως ότου επιτευχθεί ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους. Μετά την ανάμειξη, συνιστάται χρόνος ωρίμανσης τουλάχιστον 1 λεπτού για βελτιστοποίηση της ροής. Αναμείξτε εκ νέου για 30 δευτερόλεπτα.

Το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα είναι έτοιμο προς εφαρμογή για τα επόμενα 30 λεπτά.

Το κονίαμα εξομάλυνσης και επιπέδωσης πρέπει να εφαρμόζεται στο υπόστρωμα εντός του προβλεπόμενου χρόνου εφαρμογής και να επιπεδώνεται με ανοξειδωτή σπάτουλα φινιρίσματος. Αρχικά, απλώστε το κονίαμα κατά τρόπο που να πληρωθούν τελείως οι πόροι και, στη συνέχεια, λειάνετε και απλώστε κανονικά έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος στρώσης.

Ωστόσο, σε περίπτωση εφαρμογής επιπρόσθετης στρώσης, συνιστάται αυτή να εφαρμόζεται μόλις η προηγούμενη στρώση είναι βατή αλλά παραμένει ακόμη υγρή. Αν η προηγούμενη στρώση έχει στεγνώσει, απλώστε πρώτα μια στρώση ασταριού υδατικής βάσης.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,6 kg/mm/m<sup>2</sup>

## ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Έως 9 μήνες στην αρχική, κλειστή συσκευασία, σε ξηρό μέρος.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό όσο το μείγμα είναι ακόμη υγρό.

Κωδικός	UC	PCB	GENCOD
30615446	25kg	1	3549212484613

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση <https://bostiksdsthewerccs.com/default.aspx>

### Διανομή / Distribution

#### **Bostik Ελλάς ΑΕ**

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,

E-mail: [infogr@bostik.com](mailto:infogr@bostik.com) | [www.bostik.com/greece](http://www.bostik.com/greece)

## BOSTIK HOTLINE

**Τεχνική Υποστήριξη  
(+30) 801 11 31140**



Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκονται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, ανανέωσης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία αίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνολολογμένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συντήρηση φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσηκούμενη χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσηκούμενη υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρηστές αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβολών ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυσμόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη) υπό τον όρο ότι ταυτά δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.