



COLOUR GROUT

NAT UBIN HIDROFOBIK BERBAHAN DASAR SEMEN

INFORMASI PRODUK

Bahan pengisi nat yang tahan terhadap jamur dan di desain untuk mengisi celah nat ubin keramik, marmer, Granit, Granito, Mosaik, dan Porcelain, baik untuk aplikasi internal maupun eksternal. Untuk aplikasi di daerah basah/wet area, direkomendasikan bubuk **Bostik Colour Grout** dicampur dengan **Bostik Grout Additive**.

Bostik Colour Grout direkomendasikan untuk mengisi celah sampai dengan lebar 5 mm. Bila grout dicampur dengan **Bostik Grout Additive** dapat digunakan untuk aplikasi di daerah kolam renang, kamar mandi dan dapur.

SPESIFIKASI PRODUK

Warna	27 warna pilihan
Pencampuran	
Kebutuhan Air	
Water Retention (ASTMC1506-09)	
BJ Bubuk	1.10 g/cm ³
BJ Adukan	1.60 g/cm ³
Pot Life	
Adhesion (DIN 1855 part 3)	
Compressive Strength	22.5 N/mm ²
Tebal Aplikasi	
Kemasan	

LANGKAH PENCAMPURAN

- Masukan air bersih ke dalam wadah pengadukan sebanyak 300-350 ml. Kemudian masukan 1 kg bubuk **Bostik Colour Grout** lalu aduk sampai merata atau homogen dan adukan menjadi pasta.
- Tunggu 5-10 menit kemudian aduk kembali sebelum diaplikasikan.
- Untuk membuat bahan pengisi nat/grout yang fleksibel dan tahan air, gunakanlah **Bostik Grout Additive** sebagai pengganti air.
- 300-350 ml Additive + 1 kg bubuk pengisi nat grout (**Bostik Colored Grout**).



LANGKAH PEMAKAIAN

- Aplikasikan adukan grout dengan karet pengisi nat/ *rubber squeegee* yang bersih dan elastis.
- Pastikan bahan adukan grout masuk ke dalam celah dengan padat, rata tidak berlubang.
- Setelah permukaan grout setengah kering, bersihkan sisa-sisa grout diatas ubin dengan kain lap/spon busa yang sudah dilembabkan dan bersih.
- Lakukan pembersihan celah nat 2 sampai 3 kali dengan kain lap/spon busa sambil menghaluskan atau meratakan permukaan nat.
- Jangan biarkan nat mengeras di atas permukaan ubin, karena akan menyulitkan dalam pembersihan.

MASA PENYIMPANAN

12 bulan selama produk disimpan dalam tempat yang kering dan sejuk.

DAYA SEBAR

Ukuran ubin (dalam mm)

- 300 mm x 300 mm x 8 mm, lebar nat 5 mm memerlukan 0.65 kg/m²
- 300 mm x 300 mm x 7 mm, lebar nat 4 mm memerlukan 0.45 kg/m²
- 200 mm x 200 mm x 7 mm, lebar nat 5 mm memerlukan 0.85 kg/m²

- kg/m².
- 200 mm x 200 mm x 7 mm, lebar nat 2 mm memerlukan 0.35 kg/m².
 - 100 mm x 100 mm x 7 mm, lebar nat 2 mm memerlukan 0.65 kg/m².

BOSTIK HOTLINE

Layanan Bantuan +62 21 521 0404

