

# H550

## SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE AUGSTAS KVALITĀTES UNIVERSĀLS HIBRĪDA HERMĒTIĶIS UN ADHEZĪVS

### TEHNISKO DATU LAPA

#### IEGUVUMI

- Universāla līme un hermētiķis izmantošanai iekštelpās un ārpus telpām
- Pastāvīgi elastīgs
- Nesatur izocianātus un šķīdinātājus
- Ideāli pielīp pie vairuma virsmu, tajā skaitā mitru, bez gruntējuma
- Augsta mehāniskā izturība, gala stiprība un E-modulis

#### PRODUKTA APRAKSTS

**Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** ir augstas kvalitātes profesionāls 'viss vienā' hibrīda hermētiķis un adhezīvs ar augstu stiprību. **Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** atbilst nodaļā 'Veselība un labsajūta' norādītajām BREEAM specifikācijām, Hea 02 Gaisa kvalitāte telpās, noteikumiem par gaistošo organisko savienojumu (VOC) izmešu līmeņiem (produktiem).

#### PIELIETOJUMS

**Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** ir universāls hermētiķis, ko izmanto, lai nodrošinātu izturīgu un elastīgu savienojuma šuvju blīvējumu un gājēju celiņu šuvju blīvējumu būvniecības un rūpniecības nozarēs. Vienlaikus **Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** var izmantot kā universālu būvniecības adhezīvu daudzu būvmateriālu sasaistīšanai, piemēram: akmens, betona, stikla, apmetuma plāksnes, PU, PVC, cietas plastmasas, emaljas, keramikas, vara, svina, cinka, alumīnija, metālu, vieglmetāla un nerūsējošā tērauda, HPL un cementa šķiedru paneļi (\*), un koks.

\* paneļu sasaistei Bostik piedāvā **H970 PANELTACK MM**, **H975 PANELTACK HM** un **S970 ROCKPANEL S**.



#### TEHNISKIE DATI

100% modulis	DIN 53504 S2	1,15 N/mm <sup>2</sup>
Uzklāšanas ātrums	@ Ø 2,5 mm/6,3 bar	100–300 g/min
Uzklāšanas temperatūra		No +5°C līdz +40°C
Pamats		Hibrīds
Sacietēšanas laiks	@ +23°C/50% RH	2–3 mm/24 stundas
Blīvums	ISO 1183–1	1,56 g/ml
Stiepes deformācija	DIN 53505/ ISO 868	350%
Plūsuma	ISO 7390	< 2 mm
Šuves kustība		25%
Šora cietība	DIN 53505 / ISO 868	52
Plēves veidošanās	DBTM 10,00	10 minūtes @ +23°C/50% RH
Temperatūras pretestība		No -40°C līdz +120°C
Stiepes stiprība	DIN 53504 S2	2,00 N/mm <sup>2</sup>

*Šīs vērtības apzīmē raksturīgas īpašības un var mainīties +/-3%*

#### LIETOŠANAS VEIDS

**Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** kā hermētiķis:

Pareiza izmēra šuve var absorbēt būvmateriālu kustības. Šuves dziļumam vienmēr jābūt pareizajā attiecībā pret šuves platumu. Vispārīgs noteikums šuves dziļuma attiecībai pret platumu, ja šuves platums ir līdz 10 mm, ir 1:1, ja platums un dziļums ir vismaz 5 mm. Ja šuve ir platāka par 10 mm, dziļums ir platums dalīts ar 3 plus 6 mm.

**Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** kā adhezīvs:

Uzklāt adhezīvu vertikālu līniju veidā 10–20 cm attālumā starp līnijām. Neuzklāt adhezīvu punktu veidā! Pirmās 24 stundas salipšanas veicināšanas nolūkā, kā arī lai pārliecinātos, ka adhezīva biezums ir pareizs, ieteicams izmantot 3 mm abpusējo līmlentu.

#### IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērots PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstai plastmasai, neoprēnam un bitumena pamatmateriāliem
- Nav piemērots dabiskajam akmenim un spoguļiem
- Nav piemērots savienojumā ar hlorīdiem (peldbaseini)

#### VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN APDARE

Uzklāšanas temperatūra +5°C līdz +40°C (attiecas uz apkārtējo vidi un pamatmateriāliem). Visiem pamatmateriāliem jābūt cietiem, tīriem, sausiem, bez taukvielām un putekļiem. Pamatmateriālus notīriet, izmantojot tīrīšanas līdzekli. **Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** ideāli pielīp pie vairuma neporainu pamatmateriālu bez gruntējuma. Poraini pamatmateriāli jāapstrādā ar grunti Primer B1. Pirms izmantošanas vienmēr izmēģināt adhēziju. Lai šuvi nolīdzinātu, izmantojiet Finisher.

#### KRĀSOJAMĪBA

**Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** ir krāsojams ar krāsām uz ūdens bāzes un vairumu divu komponentu krāsu. Sintētiskās krāsas var nožūt lēnāk. Pirms uzklāšanas iesakām pārbaudīt savietojamību ar krāsu. Ja **Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** tiek klāts virs cita materiāla (nav nepieciešams), pirms abrazīvā materiāla Scotch-Brite izmantošanas iesakām mazliet notīrīt hermētiķa un savienojuma virsmas ar smilšpapīru. Lai iegūtu labāku rezultātu, iesakām krāsošanu veikt dažas dienas pēc uzklāšanas.

#### TĪRĪŠANA

Instrumenti pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni. Rokas var nomazgāt, izmantojot Bostik salvetes

Visa šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (tostarp elektroniskajās) ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi, un šī informācija ir tikai Bostik (intelektuālais) īpašums. Nevienam šī dokumenta daļu nedrīkst kopēt, rādīt trešajām personām, reproducēt, paziņot publiski vai jebkādā citā veidā izmantot bez rakstiskas Bostik atļaujas. Šajā dokumentā ietvertā tehniskā informācija kalpo kā norāde, un tā nav pilnīga. Bostik neuzņemas atbildību par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies (redaktora) kļūdu, šī dokumenta nepilnīguma un/vai nepareizības dēļ. Minētais cita starpā ietver nepilnīgumu un/vai nepareizību tehnoloģisku izmaiņu vai jebkāda laikā starp šī dokumenta publicēšanas un produkta iegādes dienu veikta pētījuma dēļ. Bostik rezervē tiesības veikt grozījumus šī dokumenta redakcijā. Bostik nav atbildīgs par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies šajā dokumentā attēlotā (-o) produktā (-u) izmantošanas dēļ. Lietotājam pirms produkta izmantošanas ir jāizlasa un jāsaprot šajā un citos ar produktiem saistītajos dokumentos ietvertā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu vajadzīgo testu veikšanu, lai pārliecinātos, ka produkts ir piemērots izmantošanas mērķim. Mēs nevaram ietekmēt, kā produkts tiek pielietots un/vai jebkādu apstākļus saistībā ar notikumiem uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par kaitējumu. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu Nīderlandes Tirdzniecības kamerā iesniegtajiem vispārīgajiem noteikumiem

#### Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch  
Tālr.: +31 (0) 73 6244 244  
www.bostik.com

un/vai ūdeni ar ziepēm. Societējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

#### KRĀSA(S)

- Balta
- Pelēka
- Melna

#### IEPAKOJUMS

- 290 ml kasetnes, kastē 12 gab.

*Produkta specifikācijas lūdzam skatīt tiešsaistes produktu informācijas lapā*

#### UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +25°C uzglabāšanas laiks ir līdz 18 mēnešiem no ražošanas datuma. Uzglabāt sausā vietā.

#### VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas jāizlasa produkta drošības datu lapa un jāsaprot tās saturs. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma un interneta vietnēs.

#### SERTIFIKĀCIJAS

- Ecodecode EC1 Plus
- M1
- ISEGA
- LEED
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- EN 15651-3: S XS3
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- A+ Francijas noteikumi par gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (VOC)

#### BREEAM

BREEAM ir pasaulē vadošā projektu, infrastruktūras un ēku ģenerālpilnvarotības ilgtspējas novērtēšanas metode. Tā atpazīst un atspoguļo augstākas efektivitātes aktīvu vērtību visā būvniecības vides dzīves ciklā, sākot ar jaunbūvēm un beidzot ar ekspluatācijā esošām un remontētām.

#### BOSTIK VIEDAIS ATBALSTS

Viedā digitālā palīdzība  
Bostik.com/

Viedā palīdzība  
+31 (0)162 491 000

