

H780

SUPERGRIP INVISIBLE UNIVERSĀLAIS CAURSPĪDĪGAIS ADHEZĪVS

TEHNISKO DATU LAPA

ĪEGUVUMI

- Universālais caurspīdīgais adhezīvs
- Nesatur izocianātus un šķīdinātājus
- Nesaraujas, sacietē bez burbuļiem
- Ideāli pielīp pie vairuma virsmu bez gruntējuma
- Neitrāla sacietēšana, gandrīz bez smaržas
- Nekorozīva pret metāliem
- Augsta mehāniskā izturība un E-modulis

PRODUKTA APRAKSTS

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE ir universāls augstas stiprības caurspīdīgs adhezīvs.

PIELIETOJUMS

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE īpaši izstrādāts kā universāls un spēcīgs būvniecības adhezīvs.

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE īpašās formulas dēļ ir piemērots arī vietām, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem / kur tiek apstrādāti / uzglabāti pārtikas produkti. Bostik iesaka izmantot produktu iekšstelpās, jo citādi tas var mainīt krāsu.

LIETOŠANAS VEIDS

Uzklāt adhezīvu vertikālu līniju veidā 10–20 cm attālumā starp līnijām. Neuzklāt adhezīvu punktu veidā! Pirmās 24 stundas salīšanas veicināšanas nolūkā, kā arī lai pārliecinātos, ka adhezīva biezums ir pareizs, ieteicams izmantot 3 mm abpusējo līmlentu.



TEHNISKIE DATI

100% modulis	DIN 53504 S2	1,15 N/mm ²
Uzklāšanas ātrums	@ Ø 2,5 mm/6,3 bar	150–300 g/min
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Pamats		Hibrīds
Sacietēšanas laiks	@ +23°C/50% RH	2–3 mm/24 stundas
Blīvums	ISO 1183–1	1,06 g/ml
Stiepes deformācija	DIN 53504 S2	450%
Plūsma	ISO 7390	< 2 mm
Salizturība transportēšanas laikā		Līdz -15°C
Šora cietība	DIN 53505	45
Plēves veidošanās	DBTM 10,00	10 min. @ +23°C/50% RH
Temperatūras pretestība		No -40°C līdz +90°C
Stiepes stiprība	DIN 53504 S2	3,20 N/mm ²

Šīs vērtības apzīmē raksturīgas īpašības un var mainīties +/-3%

IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērots PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstai plastmasai, neoprēnam un bitumena pamatmateriāliem
- Nav piemērots ilgstošai ūdens iedarbībai
- Ja produkti tiek ilgstoši pakļauti UV starojuma iedarbībai, tie var mainīt krāsu un kļūt mazāk noturīgi pret UV starojumu
- Nav piemērots kustīgām un stiklotām šuvēm
- Nav piemērots dabiskajam akmenim un spoguļiem

VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN APDARE

Uzklāšanas temperatūra +5°C līdz +40°C (apkārtējā vide un pamatmateriāli). Virsmām jābūt sausām, tīrām un stingrām. Virsmas notīriet ar tīrīšanas līdzekli. **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** ideāli pielīp pie vairuma neporainu pamatmateriālu bez gruntējuma. Pirms izmantošanas vienmēr izmēģināt adhēziju.

TĪRĪŠANA

Nesacietējušu materiālu un instrumentus var notīrīt, izmantojot tīrīšanas līdzekli Bostik Cleaner. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski. Rokas var nomazgāt, izmantojot Bostik salvetes.

KRĀSA(S)

- Caurspīdīga

IEPAKOJUMS

- 290 ml kasetne, kastē 12 gab.

Produkta specifikācijas lūdzam skatīt tiešsaistes produktu informācijas lapā

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +25°C uzglabāšanas laiks ir līdz 18 mēnešiem no ražošanas datuma. Uzglabāt sausā vietā.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas jāizlasa produkta drošības datu lapa un jāsaprot tās saturs. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma un interneta vietnēs.

SERTIFIKĀCIJAS

- ISEGA
- EMI CODE EC2
- EN 15651-1: F-INT
- A+ Francijas noteikumi par gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (VOC)

Visa šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (tostarp elektroniskajās) ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi, un šī informācija ir tikai Bostik (intelektuālais) īpašums. Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst kopēt, rādīt trešajām personām, reproducēt, paziņot publiski vai jebkādā citā veidā izmantot bez rakstiskas Bostik atļaujas. Šajā dokumentā ietvertā tehniskā informācija kalpo kā norāde, un tā nav pilnīga. Bostik neuzņemas atbildību par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies (redaktora) kļūdu, šī dokumenta nepilnīgumu un/vai nepareizības dēļ. Minētais cita starpā ietver nepilnīgumu un/vai nepareizību tehnoloģisku izmaiņu vai jebkāda laikā starp šī dokumenta publicēšanas un produkta iegādes dienu veikta pētījuma dēļ. Bostik rezervē tiesības veikt grozījumus šī dokumenta redakcijā. Bostik nav atbildīgs par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies šajā dokumentā attēlotā(-o) produkta(-u) izmantošanas dēļ. Lietotājam pirms produkta izmantošanas ir jāizlasa un jāsaprot šajā un citos ar produktiem saistītajos dokumentos ietvertā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu vajadzīgo testu veikšanu, lai pārliecinātos, ka produkts ir piemērots izmantošanas mērķim. Mēs nevaram ietekmēt, kā produkts tiek pielietots un/vai jebkādus apstākļus saistībā ar notikumiem uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par kaitējumu. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu Nīderlandes Tirdzniecības kamerā iesniegtajiem vispārīgajiem noteikumiem

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tālr.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

BOSTIK VIEDAIS ATBALSTS

Viedā digitālā palīdzība
[Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Viedā palīdzība
+31 (0)162 491 000

