

P975

PANELTACK EIFS PRO B1

PROFESIONĀLĀ ETA004:2000 B1 KLASES IZOLĀCIJAS PLĀKŠŅU PUTU ADHEZĪVS

TEHNISKO DATU LAPA

ĪEGUVUMI

- Testēts saskaņā ar ETA 004:2000, pielīp bez mehāniskiem stiprinājumiem
- B1, pielietojams attālumā, kas pārsniedz 10 metrus
- Samazina darbam nepieciešamo laiku
- Nekāda ūdens un maisīšanas būvobjektā
- Nav nepieciešama elektrība
- Samazina uzglabāšanas vietu būvobjektā
- Videi draudzīgāks nekā parastās cementa javas

PRODUKTA APRAKSTS

Bostik P975 PANELTACK EIFS PRO B1 ir mitruma necaurlaidīgs viena komponenta zemas izplešanās poliuretāna adhezīvs fasādes izolācijas plākšņu (EWI/EIFS) piestiprināšanai un uzstādīšanai. **Bostik P975 PANELTACK EIFS PRO B1** pēc sacietēšanas nav šķīdināms. Tas ir noturīgs pret ūdeni, puuvumu, pastāvīgi saglabā elastīgumu un ir apmetams.

Bostik P765 FOAM'N'FILL PRO B1 atbilst nodaļā 'Veselība un labsajūta' norādītajām BREEAM specifikācijām, Hea 02 Gaisa kvalitāte telpās, noteikumiem par gaistošo organisko savienojumu (VOC) izmešu līmeņiem (produktiem).

UZKLĀŠANA

Bostik P975 PANELTACK EIFS PRO B1 var izmantot ļoti efektīvai polistirola (EPS, EPS-P, XPS utt.) cieto poliuretāna putu (PUR/PIR) un minerālo šķiedru paneļu piestiprināšanai un uzstādīšanai pie betona, apmetuma un mūra sienām, kā arī šuvju aizpildīšanai starp izolācijas plāksnēm.

LIETOŠANAS VEIDS

Kārbas temperatūra: +5°C līdz +30°C (ieteicams +15°C līdz +25°C) Uzklāšanas temperatūras (attiecas uz vidi un pamatmateriāliem): +5°C līdz +35°C (ieteicams +15°C līdz +25°C). Turiet kārbu ar augšup pavērstu vārstu un piestipriniet kārbai uzklāšanas pistoli, izmantojot NBS vītņi. Iesakām izmantot NBS Gold (skatīt norādes pistoles kastē). Pirms lietošanas vismaz 20 reizes rūpīgi sakratiet kārbu. Pagrieziet kārbu ar augšdaļu uz leju un uzklājiet putas.

Lai regulētu putu plūsmu, atļaidiet vaļīgāk roktura aizmugurē esošo vārstu. Aizsargājiet acis, valkājiet cimdus un aizsardzības aprīkojumu. Uzklājiet adhezīvu uz polistirola plāksnes, uz kontūra, 5 cm attālumā no malas un kontūra iekšdaļā, secīgās līnijās 30 cm attālumā starp tām. Ieteicamais ar pistoli uzklāto līniju diametrs ir 10–12 mm; Piestipriniet polistirola plāksnes gala stāvoklī 6–10 min laikā, pirms adhezīvs ir sācis cietēt. Polistirola plāksnes uz sienas pamatnes ir jāatbalsta to apakšējā daļā, lai tās nenoslīdētu no sienas, kamēr adhezīvs sacietē un plāksnes ir piestiprinātas (5–24 stundas). Efektīvas izolācijas nodrošināšanai aizpildiet ar adhezīvu spraugas starp polistirola plāksnēm. Izmantojiet tikai labi ventilētās vietās. Uzglabājiet kārbu vertikāli temperatūrā starp +5°C un +25°C. Balons zem spiediena! Sargāt no tiešiem saules stariem un nepakļaut par 50°C augstākas temperatūras iedarbībai. Nepārdurt un nededzināt pat pēc izmantošanas. Satur uzliesmojošas vielas. Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai materiāla, kas var viegli aizdegties. Turiet drošā attālumā no aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet.

Logu un durvju rāmju nostiprināšanai Bostik iesaka izmantot **P745 FOAM'N'FIX B2**, **P550 FOAM'N'FIX TURBO B2** vai **P345 FOAM'N'FIX 2C B2**.



TEHNISKIE DATI

Uzklāšanas temperatūra		No +5°C līdz +35°C
Pamats		Poliuretāns
Sacietēšanas laiks	FEICA TM1015	80-100 minūtes
Blīvums		15-20 kg/m ³
Ugunsnoturība	DIN 4102-1	B1
Plēves veidošanās laiks	FEICA TM1014	8-12 minūtes
Temperatūras pretestība		No -40°C līdz +90°C
Siltumvadītspēja		30-35 mW/m.K

Šīs vērtības apzīmē raksturīgas īpašības un var mainīties +/-3%

IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērots PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstai plastmasai, neoprēnam un bitumena pamatmateriāliem
- Nav piemērotas pastāvīgai ūdens slodzei
- Nav piemērotas durvju un logu rāmju uzstādīšanai
- Nav piemērotas tādu dobumu ar nepietiekamu mitrumu aizpildīšanai

VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN APDARE

Pamatmateriāliem jābūt tīriem, bez putekļiem, eļļas un smērvielām. Ir būtiski pamatmateriālus pirms izmantošanas viegli samitrināt, jo tādējādi tiek uzlabota adhēzija un putu šūnu struktūra.

TĪRĪŠANA

Svaigas putas var tūlīt noņemt, izmantojot **Bostik P100 FOAM'N'CLEAN POWER**. Pēc sacietēšanas atlikušās putas var noņemt ar nazi vai lāpstiņu, un putu virsmu var apstrādāt.

KRĀSA(S)

- Rozā

IETAKOJUMS

- 750 ml kārbas, kastē 12 gab.

Produkta specifikācijas lūdzam skatīt tiešsaistes produktu informācijas lapā

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +25°C uzglabāšanas laiks ir līdz 18

Visa šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (tostarp elektroniskajās) ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi, un šī informācija ir tikai Bostik (intelektuālais) īpašums. Nevienam šī dokumenta daļu nedrīkst kopēt, rādīt trešajām personām, reproducēt, paziņot publiski vai jebkādā citā veidā izmantot bez rakstiskas Bostik atļaujas. Šajā dokumentā ietvertā tehniskā informācija kalpo kā norāde, un tā nav pilnīga. Bostik neuzņemas atbildību par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies (redaktora) kļūdu, šī dokumenta nepilnīgumu un/vai nepareizības dēļ. Minētais cita starpā ietver nepilnīgumu un/vai nepareizību tehnoloģisku izmaiņu vai jebkāda laikā starp šī dokumenta publicēšanas un produkta iegādes dienu veikta pētījuma dēļ. Bostik rezervē tiesības veikt grozījumus šī dokumenta redakcijā. Bostik nav atbildīgs par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies šajā dokumentā attēlotā (-o) produktā (-u) izmantošanas dēļ. Lietotājam pirms produkta izmantošanas ir jāizlasa un jāsaprot šajā un citos ar produktiem saistītajos dokumentos ietvertā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu vajadzīgo testu veikšanu, lai pārliecinātos, ka produkts ir piemērots izmantošanas mērķim. Mēs nevaram ietekmēt, kā produkts tiek pielietots un/vai jebkādu apstākļu saistībā ar notikumiem uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par kaitējumu. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu Nīderlandes Tirdzniecības kamerā iesniegtajiem vispārīgajiem noteikumiem

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tālr.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

mēnešiem no ražošanas datuma. Uzglabāt sausā vietā.

SERTIFIKĀCIJAS

- ETA 004:2000
- DIBT - Berlin tehniskais apstiprinājums ar sertifikātu numur Z.:33.9-1545
- Pārbaudījis IFBT GmbH - Institut für Fassaden- und Befestigungstechnik ar nr. 13 - 233
- Emicode EC1 Plus
- A+ Francijas noteikumi par gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (VOC)

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas jāizlasa produkta drošības datu lapa un jāsaprot tās saturs. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma un interneta vietnēs.

BREEAM

BREEAM ir pasaulē vadošā projektu, infrastruktūras un ēku ģenerālpilnplānošanas ilgtspējas novērtēšanas metode. Tā atpazīst un atspoguļo augstākas efektivitātes aktīvu vērtību visā būvniecības vides dzīves ciklā, sākot ar jaunbūvēm un beidzot ar ekspluatācijā esošām un remontētām.

Bostik kvalificējas dalībai BREEAM starptautiskajā programmā, lai saņemtu neatkarīgu trešo personu izsniegtus sertifikātus, kā šim produktam **Bostik P975 PANELTACK EIFS PRO B1**. Pateicoties EC1 Plus, Bostik var nodrošināt nepieciešamo 'pierādījumu' atbilstoši Hea 02 Gaisa kvalitāte telpās un noteikumiem par gaistošo organisko savienojumu (VOC) izmešu līmeņiem.

BOSTIK VIEDAIS ATBALSTS

Viedā digitālā palīdzība
Bostik.com/

Viedā palīdzība
+31 (0)162 491 000

