

# S545

## SILICONE BATH & KITCHEN N

ZEMA ELASTĪBAS MODUĻA SILIKONS SANITĀRTEHNISKAJAM UN VIRTUVES APRĪKOJUMAM

### TEHNISKO DATU LAPA

#### IEGUVUMI

- Neitrāla sacietēšana
- Plašs pielipšanas spektrs
- Pastāvīgi elastīgs
- Noturība pret pelējumu
- Noturība pret UV starojumu un laikapstākļiem

#### PRODUKTA APRAKSTS

**Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N** ir plaša pielietojuma neitrāls silikona hermētiķis sanitārtehniskajam un virtuves aprīkojumam, kas sacietē, reaģējot ar mitrumu un veidojot izturīgu un elastīgu gumijas blīvi. Produkts ir noturīgs pret UV starojumu un laikapstākļiem.

#### PIELIETOJUMS

**Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N** īpaši izstrādāts izmantošanai gala blīvējumam virtuvēs un vannas istabās.

#### LIETOŠANAS VEIDS

Pareiza izmēra šuve var absorbēt būvmateriālu kustības. Šuves dziļumam vienmēr jābūt pareizajā attiecībā pret šuves platumu. Vispārīgs noteikums šuves dziļuma attiecībai pret platumu, ja šuves platums ir līdz 10 mm, ir 1:1, ja platums un dziļums ir vismaz 5 mm. Ja šuve ir platāka par 10 mm, dziļums ir platums dalīts ar 3 plus 6 mm.



#### TEHNISKIE DATI

100% modulis	DIN 53504 S2	0,35 N/mm <sup>2</sup>
Uzklāšanas temperatūra		No +5°C līdz +40°C
Pamats		Neitrāls silikons
Sacietēšanas laiks	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 stundas
Blīvums	ISO 1183-1	1,00 g/ml
Salizturība transportēšanas laikā		Līdz -15°C
Šora cietība	DIN 53505 / ISO 868	15
Plēves veidošanās	DBTM 10,00	8 minūtes @ +23°C/50% RH
Temperatūras pretestība		No -40°C līdz +120°C
Stiepes stipriība	DIN 53504 S2	1,25 N/mm <sup>2</sup>

Šīs vērtības apzīmē raksturīgas īpašības un var mainīties +/-3%

#### IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērots akvārijiem un terārijiem
- Tumšās vietās un nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām, var mainīties krāsa

#### VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN APDARE

Uzklāšanas temperatūra: +5°C līdz +40°C (attiecas uz apkārtējo vidi un pamatmateriāliem). Visiem pamatmateriāliem jābūt cietiem, tīriem, sausiem, bez taukvielām un putekļiem. Pamatmateriālus notīriet, izmantojot tīrīšanas līdzekli Bostik Cleaner. **Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N** ideāli pielip bez gruntējuma pie vairuma neporainu

pamatmateriālu. Poraini pamatmateriāli jāapstrādā ar grunti Primer B1. Pirms izmantošanas vienmēr izmēģināt adhēziju. Lai šuvi nolīdzinātu, izmantojiet Finisher.

## KRĀSOJAMĪBA

**Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N** nav krāsojams. Iesakām šuves malas noklāt ar aplīmēšanas lentu, lai uz krāsojamajām virsmām nenokļūtu silikons.

## TĪRĪŠANA

Instrumenti pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni. Rokas var nomazgāt, izmantojot Bostik salvetes un/vai ūdeni ar ziepēm. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

## KRĀSA(S)

- Balta
- Caurspīdīga
- Betona pelēka
- Vidēji pelēka
- Melna

## Iepakojumus

- 300 ml kasetnes, kastē 12 gab.

*Produkta specifikācijas lūdzam skatīt tiešsaistes produktu informācijas lapā*

## UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +25°C uzglabāšanas laiks ir līdz 12 mēnešiem no ražošanas datuma. Uzglabāt sausā vietā.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas jāizlasa produkta drošības datu lapa un jāsaprot tās saturs. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma un interneta vietnēs.

## SERTIFIKĀCIJAS

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
- EN 15651-3: S XS2
- A+ Francijas noteikumi par gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (VOC)

Visa šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (tostarp elektroniskajās) ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi, un šī informācija ir tikai Bostik (intelektuālais) īpašums. Nevienam šī dokumenta daļu nedrīkst kopēt, rādīt trešajām personām, reproducēt, paziņot publiski vai jebkādā citā veidā izmantot bez rakstiskas Bostik atļaujas. Šajā dokumentā ietvertā tehniskā informācija kalpo kā norāde, un tā nav pilnīga. Bostik neuzņemas atbildību par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies (redaktora) kļūdu, šī dokumenta nepilnīguma un/vai nepareizības dēļ. Minētais cita starpā ietver nepilnīgumu un/vai nepareizību tehnoloģisku izmaiņu vai jebkāda laikā starp šī dokumenta publicēšanas un produkta iegādes dienu veikta pētījuma dēļ. Bostik rezervē tiesības veikt grozījumus šī dokumenta redakcijā. Bostik nav atbildīgs par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies šajā dokumentā attēlotā (-o) produkta(-u) izmantošanas dēļ. Lietotājam pirms produkta izmantošanas ir jāizlasa un jāsaprot šajā un citos ar produktiem saistītajos dokumentos ietvertā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu vajadzīgo testu veikšanu, lai pārlicinātos, ka produkts ir piemērots izmantošanas mērķim. Mēs nevaram ietekmēt, kā produkts tiek pielietots un/vai jebkādus apstākļus saistībā ar notikumiem uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par kaitējumu. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu Nīderlandes Tirdzniecības kamerā iesniegtajiem vispārīgajiem noteikumiem

## Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch  
Tālr.: +31 (0) 73 6244 244  
www.bostik.com

## BOSTIK VIEDAIS ATBALSTS

Viedā digitālā palīdzība  
Bostik.com/

Viedā palīdzība  
+31 (0)162 491 000

