

S730

SILICONE PREMIUM A

PREMIUM LĪMEŅA ACETOKSI SILIKONA HERMĒTIĶIS SANITĀRTEHNISKĀ APRĪKOJUMA ŠUVĒM

TEHNISKO DATU LAPA

IEGUVUMI

- Teicama apstrādes iespēja
- EC1 Plus sertifikāts
- Teicama noturība pret UV starojumu, ūdeni un laikapstākļiem
- Teicami pielīp stiklam, krāsotam kokam, keramiskiem un emaljētiem pamatmateriāliem
- Augsta noturība pret pelējumu
- Krāsas noturība
- Ātra plēves veidošanās

PRODUKTA APRAKSTS

Bostik S730 SILICONE PREMIUM A ir plaša pielietojuma acetoksi silikona hermētiķis sanitārtehniskā aprīkojuma šuvēm, kas sacietē mitruma ietekmē, veidojot izturīgu un elastīgu gumijas blīvi. **Bostik S730 SILICONE PREMIUM A** atbilst nodaļā 'Veselība un labsajūta' norādītajām BREEAM specifikācijām, Hea O2 Gaisa kvalitāte telpās, noteikumiem par gaistošo organisko savienojumu (VOC) izmešu līmeņiem (produktiem).

PIELIETOJUMS

Bostik S730 SILICONE PREMIUM A ir īpaši izstrādāts, lai veidotu izturīgu un elastīgu sanitārtehniskā aprīkojuma izplešanās šuvju blīvējumu, piemēram, virtuvēs, vannas istabās, dušās un rūpnīcībā.

LIETOŠANAS VEIDS

Pareiza izmēra šuve var absorbēt būvmateriālu kustības. Šuves dziļumam vienmēr jābūt pareizajā attiecībā pret šuves platumu. Vispārīgs noteikums šuves dziļuma attiecībai pret platumu, ja šuves platums ir līdz 10 mm, ir 1:1, ja platums un dziļums ir vismaz 5 mm. Ja šuve ir platāka par 10 mm, dziļums ir platums dalīts ar 3 plus 6 mm.



TEHNISKIE DATI

100% modulis	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²
Uzklāšanas ātrums	@ Ø3 mm/6,3 bar	125 g/min
Uzklāšanas temperatūra		No +5°C līdz +40°C
Pamats		Acetoksi silikons
Sacietēšanas laiks	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 stundas
Blīvums	ISO 1183-1	1,02 g/ml
Stiepes deformācija	DIN 53505/ ISO 868	650%
Plūsma	ISO 7390	< 2 mm
Salizturība transportēšanas laikā		Līdz -15°C
Šuves kustība		20%
Šora cietība	DIN 53505 / ISO 868	21
Plēves veidošanās	DBTM 10,00	5-6 minūtes @ +23°C/50% RH
Temperatūras pretestība		No -40°C līdz +180°C
Stiepes stiprība	DIN 53504 S2	1,80 N/mm ²

Šīs vērtības apzīmē raksturīgas īpašības un var mainīties +/-3%

IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērots PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstai plastmasai, neoprēnam un bitumena pamatmateriāliem
- Nav piemērots izmantošanai uz betona, marmora, svina, vara un cinkota tērauda

VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN APDARE

Uzklāšanas temperatūra +5°C līdz +40°C (attiecas uz apkārtējo vidi un pamatmateriāliem). Visiem pamatmateriāliem jābūt cietiem, tīriem, sausiem, bez taukvielām un putekļiem. Pamatmateriālus notīriet, izmantojot tīrīšanas līdzekli. **Bostik S730 SILICONE PREMIUM A** ideāli pielīp bez gruntējuma pie vairuma neporainu pamatmateriālu. Poraini pamatmateriāli jāapstrādā ar grunti Primer B1. Pirms izmantošanas vienmēr izmēģināt adhēziju. Lai šuvi nolīdzinātu, izmantojiet Finisher.

KRĀSOJAMĪBA

Bostik S730 SILICONE PREMIUM A nav krāsojams. Iesakām šuves malas noklāt ar aplīmēšanas lentu, lai uz krāsojamajām virsmām nenokļūtu silikons.

TĪRĪŠANA

Instrumenti pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni. Rokas var nomazgāt, izmantojot Bostik salvetes un/vai ūdeni ar ziepēm. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

KRĀSA(S)

- Balta
- Caurspīdīga
- Ziloņkaula
- Betona pelēka
- Vidēji pelēka
- Antracīta
- Melna

IEPAKOJUMS

- 300 ml kasetnes, kastē 12 gab.

Produkta specifikācijas lūdzam skatīt tiešsaistes produktu informācijas lapā

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +25°C uzglabāšanas laiks ir līdz 24 mēnešiem no ražošanas datuma. Uzglabāt sausā vietā.

Visa šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (tostarp elektroniskajās) ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi, un šī informācija ir tikai Bostik (intelektuālais) īpašums. Nevienam šī dokumenta daļu nedrīkst kopēt, rādīt trešajām personām, reproducēt, paziņot publiski vai jebkādā citā veidā izmantot bez rakstiskas Bostik atļaujas. Šajā dokumentā ietvertā tehniskā informācija kalpo kā norāde, un tā nav pilnīga. Bostik neuzņemas atbildību par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies (redaktora) kļūdu, šī dokumenta nepilnīguma un/vai nepareizības dēļ. Minētais cita starpā ietver nepilnīgumu un/vai nepareizību tehnoloģisku izmaiņu vai jebkāda laikā starp šī dokumenta publicēšanas un produkta iegādes dienu veikta pētījuma dēļ. Bostik rezervē tiesības veikt grozījumus šī dokumenta redakcijā. Bostik nav atbildīgs par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies šajā dokumentā attēlotā(-o) produkta(-u) izmantošanas dēļ. Lietotājam pirms produkta izmantošanas ir jāizlasa un jāsaprot šajā un citos ar produktiem saistītajos dokumentos ietvertā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu vajadzīgo testu veikšanu, lai pārliecinātos, ka produkts ir piemērots izmantošanas mērķim. Mēs nevaram ietekmēt, kā produkts tiek pielietots un/vai jebkādu apstākļu saistībā ar notikumiem uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par kaitējumu. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu Nīderlandes Tirdzniecības kamerā iesniegtajiem vispārīgajiem noteikumiem

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tālr.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas jāizlasa produkta drošības datu lapa un jāsaprot tās saturs. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma un interneta vietnēs.

SERTIFIKĀCIJAS

- Emission EC1 Plus
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
- EN 15651-3: S XS1
- A+ Francijas noteikumi par gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (VOC)

BREEAM

BREEAM ir pasaulē vadošā projektu, infrastruktūras un ēku ģenerālpilnvarotības ilgtspējas novērtēšanas metode. Tā atpazīst un atspoguļo augstākas efektivitātes aktīvu vērtību visā būvniecības vides dzīves ciklā, sākot ar jaunbūvēm un beidzot ar ekspluatācijā esošām un remontētām.

Bostik kvalificējas dalībai BREEAM starptautiskajā programmā, lai saņemtu neatkarīgu trešo personu izsniegtus sertifikātus, kā šim produktam **Bostik S730 SILICONE PREMIUM A**. Pateicoties EC1 Plus, Bostik var nodrošināt nepieciešamo 'pierādījumu' atbilstoši Hea 02 Gaisa kvalitāte telpās, noteikumiem par gaistošo organisko savienojumu (VOC) izmešu līmeņiem.

BOSTIK VIEDAIS ATBALSTS

Viedā digitālā palīdzība
Bostik.com/

Viedā palīdzība
+31 (0)162 491 000

