

ADHESITECH

Lipīguma pastiprinātājs vinila un tekstila grīdas seguma ruļļiem

PRIEKŠROCĪBAS

- Dubulta darbība: spiedienjutīga līme un mitrās ieklāšanas līme
- Pastāvīgs paliekošais lipīgums bez laika ierobežojuma
- Nesatur šķīdinātājus, bez smaržas
- Ļoti zems GOS izmešu līmenis
- Vienkāršāka atkritumu šķirošana, efektīva otrreiz izmantotā grīdas seguma lietošana
- Zems patēriņš, augsta produktivitāte
- Atjaunošana: izmantošanai uz esoša PVC grīdas seguma vai neporainas virsmas (piemēram, metāla)
- Piemērots starojuma sildīšanai
- Noturīgs pret krēslu riteņiem
- Novērš putekļu veidošanos berzes rezultātā (salīdzinājumā ar uzstādītu peldošo paklāju)

Cita lietošana: uzstādīšanai uz apakšklāja virsmas kā PSA, kam pa virsu uzklāj lamināta grīdu. Lamināts tiek atbalstīts visā platībā, tiek izspiests starp dēļiem un apakšklāju esošais gaiss, līdz ar to paaugstinās akustiskais komforts. (Mazinās troksnis.)

LIETOŠANA

Bostik Adhesi-Tech ir ērti lietojama akrila līme uz ūdens bāzes, kas piemērota:

- VCT vinila kompozīta flīzēm
- LVT*dēļiem vai flīzēm
- Neviendabīgām PVC flīzēm vai loksnēm
- Reljefam putu vinilam
- Daļēji elastīgām flīzēm
- Visu veidu paklāja segumiem loksnēs
- Smagām paklājflīzēm

Cita lietošana: lamināta grīdas uz apakšklāja

Lietošanai tikai iekštelpās

*Dažas LVT flīzes ir pilnībā jāsavieno ar apakšklāju, tāpēc tādā gadījumā lieto īpašu līmi. Skatiet Bostik un ražotāja ieteikumus.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Krāsa	balta krēmkrāsa
Blīvums (NF: T76.300)	1,02 ± 0,05
pH	7 ± 0,5
PSA funkcija	o Gaidīšanas laiks*: 30-45 min uz poraina apakšklāja o Gaidīšanas laiks*: 90-120 min uz neporaina apakšklāja
Atvēršanas laiks	nav ierobežots (ja nav putekļu)
Gatavība intensīvai staigāšanai	pēc 12 stundām
Lietošanas temperatūra	no + 10°C līdz 25°C
Sasalšana/atkušana	Atkausējams līdz -5°C

Nav uzliesmojošs lietošanas laikā

*Mērījumi veikti pie 23°C, 55% relatīvā gaisa mitruma, ar normālas absorbēšanas spējas apakšklāju

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus.

Grīdas apakšslānim ir jābūt nebojātam, līdzenam, gludam, pastāvīgi sausam un attīrītam no vecās līmes atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem.

Iekļājot pa virsu esošiem grīdas segumiem, pārlicinieties, ka tie ir cieši savienoti savā starpā un tīri. Notīriet netīrumus, eļļu un citus līdzīgus piesārņojošos materiālus. Ja nepieciešama papildu grīdas apakšslāņa sagatavošana (lai nodrošinātu nepieciešamo gludumu un novērstu caurredzamību/izspiešanos), izvēlieties piemērotu Bostik grunti un Bostik izlīdzināšanas materiālus. Virsmas ar ļoti augstu absorbēšanas spēju ir jānogruntē, lai novērstu pārmērīgu uzsūkšanos, un tad jāapstrādā ar pašizlīdzinošu apakšklāju.

Anhidrīta klons, kā arī kokskaidu plāksnes un saplāksnis ir jāgruntē ar Bostik Primasol R; var būt nepieciešamas vairākas kārtas (100-120 g/m²/kārtā). Atlikušā mitruma saturam ir jābūt >3% cementa klonam un >0.5% anhidrīta klonam.

Visām virsmām ir jābūt pienācīgi aizsargātām pret mitrumu. Ja tā nav, tās ir jāgruntē ar Eponal 336 mitruma tvaika barjeras pārklājumu. Pirms līmes uzklāšanas vienmēr ļaujiet gruntij un apakšslānim pilnībā izžūt.

UZSTADĪŠANA

Bostik ADHESI-TECH līmi uzklāj ar veltnīti (12 mm garuma) vai piemērotu ķelli.

- Porainas pamatnes: Bostik Adhesi-Tech var izmantot mitrajai vai spiedienjutīgajai ieklāšanai. Lai lietotu to "mitrā" veidā, ļaujiet līmei žūt atklātā veidā 5-10 minūtes pirms grīdas seguma ieklāšanas. Lai lietotu spiedienjutīgo ieklāšanu, ļaujiet līmei kļūt sausai pret pieskārienu (aptuveni 45-60 minūtes) un tad pēc iespējas drīzāk ieklājiet grīdas segumu, lai novērstu putekļu nosēšanos uz esošās plēves.

- Neoporainas virsmas, piemēram, metāls vai esošais PVC grīdas segums: ļaujiet līmei kļūt sausai pret pieskārienu (lipīga, neatstājot pēdas

uz pirkstiem, aptuveni 90-120 minūtes) un tad pēc iespējas ātrāk ieklājiet grīdas segumu, lai novērstu putekļu nosēšanos. Pēc ieklāšanas norullējiet grīdas segumu ar 35-45 kg smagu veltni visā platumā un garumā saskaņā ar grīdas seguma ražotāja ieteikumiem. Pirms atļaut staigāt pa grīdu, līmei ir jāsasietē pa nakti (vismaz 12 stundas).

Izmantotais instruments	Tips	Vidējais patēriņš uz m ²
Ķelle	A4	100-120 g /m ²
Veltnis	Īss	100-120 g /m ²

Slānim ir jābūt vienmērīgam bez pārmērīga patēriņa.

PIEZĪMES

- Ievērojiet grīdas seguma ražotāja norādījumus par izkārtojumu un dizainu.
- Grīdas seguma konstrukciju izmēru stabilitāte
Daži vinila grīdas segumi var izplesties vai sarauties aklimatizācijas vai apstrādes rezultātā vai atkarībā no ražošanas procesa. Skatiet Bostik un attiecīgā ražotāja ieteikumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Bostik neuzņemas atbildību par grīdas seguma konstrukciju izmēru izmaiņu radītājām ieklāšanas problēmām.
- Cieši aizveriet visus traukus pēc lietošanas.

TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

Instrumenti ir jānomazgā ar siltu ūdeni, vēlams, kamēr līme nav sakaltusi. Sakaltušus līmes traipus uz grīdas seguma un rokām var notīrīt ar īpašo Bostik krēmu "Dermosafe nettoyage".

PATĒRIŅŠ

100-120 g/m²

UZGLABĀŠANA

Līdz 24 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10°C līdz +30°C. Sasalšanas/atkuššanas stabilitāte līdz -5°C. Ja produkts sasalst, novietojiet spaini siltā telpā (+25°C) uz vismaz 24-48 stundām.

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

SVARĪGI: pirms darba ar Bostik līmi uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Lietošanas laikā ievērojiet labu higiēnu. Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.quick-fds.com, vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti jāievēro. Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt nepieciešams) veikt iepriekšējus izmēģinājumus. Ir vēlams ievērot specifikāciju lapās norādītos piesardzības pasākumus.

IETAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30048603	19 kg plastmasas spainis	16	3549210016243
30048602	5 kg plastmasas spainis	80	3549210007005
30048604	2 kg plastmasas spainis	180	3549210029854

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība +7 495 787 317



Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018,
Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1
Tālrunis: (495) 787 31 71 Fakss : (495) 787 31 72
E-pasts: inforu@bostik.com