

## KPL

Vinila līme grīdas dēļu un kokmateriālu ar gropi un ierīvi savienošanai

### PRIEKŠROCĪBAS

- Ātra sākotnējā saķere
- Ātra cietēšana (30 minūtes atkarībā no līmes daudzuma, temperatūras un pamatnes porainības)
- Izcila mitrumizturība
- Īpašs uzgalis precīzai un ērtai uzklāšanai
- Sacietē, veidojot caurspīdīgu plēvi, kas neatstāj traipus
- Ērta lietošanā
- D3 līme (EN 204-205)

### LIETOŠANA

BOSTIK KPL ir vinila līme: lamināta grīdas dēļu ar gropi un ierīvi ieklāšanai, kompozīta grīdas segumiem un saplāksnim (salīmēšanas metode peldošajai uzstādīšanai).

Koka montāža:

- finiera vai augstspiediena lamināta (HPL) laminēšanai pie koka pamatnēm
- līmēšanai no malas līdz malai
- piemērota radio frekvenču (RF), karstās un aukstās presēšanas līmēšanas sistēmām Koka mēbeļu montāža, ieskaitot mitrās telpas procesu iekštelpu un āra (nokrišņu iedarbībai nepakļautām) koka konstrukcijām

### TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

|   |   |
|---|---|
| Līmvielas veids   | vinila dispersija   |
| Krāsa   | balta   |
| Sacietējušās plēves krāsa                               | caurspīdīga   |
| Īpatnējais svars (NT 76.300)                            | 1,05 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>   |
| pH  | aptuv. 3,0  |
| Minimālā iestrādes temperatūra                          | +8°C  |
| Darba laiks   | no 4 minūtēm (vienpusēja uzklāšana) līdz 8 minūtēm (divpusēja uzklāšana) +23°C temperatūra pie 55% relatīvā gaisa mitruma uz pamatnēm ar normālu absorbēšanas spēju |
| Saspiešanas laiks pie +20°C                             | 1,05 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup> 10-15 minūtes skujkoku koksnei; 15-20 lapu koku koksnei.  |
| Saspiešanas laiks karstās presēšanas līmēšanas sistēmām | montāža radio frekvenču vai mikroviļņu sistēmām - 15-30 sekundes; HPL līmēšana pie +60°C - 3-4 minūtes  |
| Cietēšanas ilgums                                       | aptuveni 2 stundas +23°C temperatūrā un pie 55% relatīvā gaisa mitruma uz virsmām ar normālu absorbēšanas spēju   |
| Pilna sacietēšana                                       | pēc 24-48 stundām   |
| Sasalšanas/atkuššanas stabilitāte līdz -10°C (1 cikls)  |   |

## LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

### GRĪDAS DĒĻU MONTĀŽA

#### SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Grīdas apakšslānim ir jābūt nebojātam, līdzenam, gludam, pastāvīgi sausam un attīrītam no vecās līmes atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem.

Iekļājot pa virsu esošiem grīdas segumiem, pārliecinieties, ka tie ir cieši savienoti savā starpā un tīri.

Notīriet netīrumus, eļļu un citus līdzīgus piesārņojošos materiālus.

Ja nepieciešama papildu grīdas apakšslāņa sagatavošana, izvēlieties piemērotu Bostik grunti un Bostik izlīdzināšanas materiālus.

Visām virsmām ir jābūt pienācīgi aizsargātām pret mitrumu. Ja tā nav, tās ir jāgruntē ar Eponal 376 mitruma tvaika barjeras pārklājumu. Pirms līmes uzklāšanas vienmēr ļaujiet gruntij un apakšslānim pilnībā izžūt.

#### PIELIETOJUMS

Nogrieziet uzgaļa galu slīpā leņķī, lai iegūtu nepieciešamo atveres izmēru. Ar nepārtrauktu kustību iekļājiet līmi gropē. Tad savienojiet joslas vai dēļus iestrādes laika ietvaros (aptuveni 5 minūšu laikā) ar gumijas vai metāla āmuru un piesitamā klucīti. Lamināta grīdas segumiem no savienojuma vietas ir jāizspiežas nelielam daudzumam līmes. Nekavējoties noslaukiet lieko līmi ar mitru drānu. Atstājiet vietu izplešanās šuvei pa grīdas perimetru. Starp grīdas segumu un sienām ir jāatstāj 5-8 mm atstarpe. Atstarpes izmēri: 0,15% no iekļājamās grīdas laukuma vislielākā izmēra. Šis izplešanās šuves vēlāk nosedz ar grīdlīstēm.

Pēc uzglabāšanas puteklainā vietā notīriet gropes un ierievjus.

Uzklājiet pietiekamu daudzumu līmes visā savienojuma(-u) garumā.

Noslaukiet notecējušo materiālu ar mitru drānu, kamēr tas nav izžuvis.

#### **Bostik LLC**

OOO "BOSTIK", 127018, Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1

Tālrunis: (495) 787 31 71

Fakss : (495) 787 31

72

E-pasts: inforu@bostik.com

**www.bostik.ru**

### SKAŅAS PĀRVADES MAZINĀŠANA

Savienojot izolācijas slāni un parketu uz pamatnes, ievērojami samazināsies skaņas vadītspēja. SUBO EC 20 nodrošina efektīvu savienojumu ar iespēju vēlāk to atdalīt. Uzklājiet SUBO EC 20 Fixer ar veltnīti (patēriņš: 100 g/m<sup>2</sup>) uz nepieciešamā apakšklāja. Paredziet pietiekamu nogaidīšanas laiku (aptuveni 45-60 minūtes). Apakšklāja augšpuse kļūst lipīga un izveido ciešu savienojumu starp apakšklāju un lamināta dēļiem. Lamināta dēļus vēlāk var noņemt.

### KOKA MONTĀŽA

#### SAGATAVOŠANA

Pamatnēm ir jābūt sausām, tīrām un atlaidinātām. Koksnes mitruma saturam ir jābūt robežās no 8 līdz 12%.

#### PIELIETOJUMS

Nogrieziet uzgaļa galu slīpā leņķī, lai iegūtu nepieciešamo atveres izmēru. Uzklājiet līmi uz pamatnēm un savienojiet tās iestrādes laika ietvaros (aptuveni 5 minūšu laikā).

Parasti pietiek ar uzklāšanu vienā pusē, bet porainām virsmām vai gadījumos, kad ārējā temperatūra pārsniedz +20°C, ir nepieciešama divpusēja uzklāšana.

Pirms samontēto materiālu novietošanas zem preses ievērojiet ieteikto 1-2 minūšu montāžas laiku. Turiet samontētos materiālus zem preses visu presēšanas laiku (skatiet augstāk norādīto presēšanas laiku).

Nepieciešamas spiediens ir 5-7 kg/cm<sup>2</sup>.

Nekavējoties noslaukiet lieko līmi ar mitru drānu.

Ņemiet vērā, ka ieteikto laiku var būtiski ietekmēt līmes temperatūra, apkārtējā temperatūra un pamatnes temperatūra. Vispiemērotākā pamatnes temperatūra ir no +18 līdz +25°C

#### PIEZĪMES

- Vienmēr ievērojiet ražotāja uzstādīšanas norādījumus.
- Glabājiet grīdas seguma materiālus sausā vietā.
- Vienmēr ievērojiet nepieciešamo žūšanas laiku.

- Neuzklājiet līmi temperatūrā, kas zemāka par +8°C.

## TĪRĪŠANA

Instrumentus un izlijušo materiālu var viegli nomazgāt ar ūdeni.

## PATĒRIŅŠ

Grīdas dēļu montāža: 120/150 g uz 20 garummetriem

Koka montāža - aptuveni 150 g/m<sup>2</sup>

## IEPAKOJUMS

| Kods   | Iepakojums   | Daudzums | Svītrkods     |
|--------|--------------|----------|---------------|
| 240710 | 500 g pudele | 12       | 3549212407100 |

## UZGLABĀŠANA

Līdz 24 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10°C līdz +30°C. Sasalšanas/atkuššanas stabilitāte līdz -10°C (1 cikls). Ja produkts ir sasalis, novietojiet spaini siltā telpā (+25°C) uz vismaz 24-28 stundām. Pirms lietošanas labi saspiediet pudeli.

**SVARĪGI:** pirms darba ar BOSTIK TARBIKOL KPL uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com), vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

## VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

**SVARĪGI:** pirms darba ar BOSTIK TARBIKOL KPL uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com), vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

## BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

**Profesionālā palīdzība**

**+7 495 787 31 71**

