

BOSTIK CR 560

Ātri žūstoša klona java – iekšdarbiem un ārdarbiem

PRIEKŠROCĪBAS

- Gatava lietošanai
- Ātra cietēšana un ātra žūšana: keramikas flīzes iespējams uzklāt jau pēc 2-3 stundām un parketu pēc 24 stundām.
- Augsts elastīgums, viegla uzklāšana un nevainojams rezultāts.
- Īpaši piemērots augstai punktveida slodzei.
- Ideāli piemērots slīpas apdares izveidošanai.
- Uzklāšanas biezums no 5 līdz 60 mm.

LIETOŠANA

BOSTIK CR560 ir sajaukta, lietošanai gatava java ar ātras cietēšanas un žūšanas īpašībām, kas ir piemērota līmētā un peldošā klona izveidei pirms keramikas flīžu, PVC grīdas segumu, linoleja, paklāja un parketa grīdas segumu uzstādīšanas. To var izmantot slīpas formas apdarei.

BOSTIK CR560 ir piemērota ātrai klona izveidei ar biezumu no 5 līdz 60 mm. Var lietot uz betona grīdas, cementa klona, saliekamajām betona konstrukcijām, esošajām grīdas flīzēm. Piemērota apsildāmajām grīdām.

Savienojamie grīdas segumi:

- Keramikas flīzes un parketu var uzstādīt tieši uz klona
- Paklāja, plastmasas, gumijas,
- linoleja grīdas segumus var līmēt pēc pašizlīdzinošā sastāva uzklāšanas uz klona.
- Rūpnieciskie grīdas segumi, krāsas

TEHNISKAIS KĀRSTĀJUMS

Konsistence	Pulveris
Krāsa	Pelēka
Lietošanas temperatūra	Ieteicams no +8°C līdz +25°C. Ne zemāk par +5°C un ne augstāk par +30°C
Maisījuma attiecība	2,2-2,4 litri ūdens uz 25 kg maisu
Glabāšanas laiks	20 minūtes +20°C temperatūrā
Spiedes stiprība	pēc 7 dienām > 25 MPa; pēc 28 dienām > 40 Mpa
Nožūšana līdz pārklāšanai*	2-3 stundas keramikas flīzēm Aptuveni 6 stundas pašizlīdzinošajiem sastāviem Aptuveni 12 stundas krāsām un rūpnieciskajiem grīdas segumiem 24 stundas parketam
Cietēšana līdz gatavībai staigāšanai	1 stunda - 1 stunda 30 minūtes
Piemērots apsildāmajām grīdām	Jā

*Atkarībā no temperatūras un biezuma.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

SAGATAVOŠANA

Apakšklājiem jābūt nebojātiem, sausiem (bez paaugstināta mitruma ietekmes), ar pietiekamu stiepes un spiedes izturību, uz tiem nedrīkst būt cementa piens, plaisas un strukturāli defekti, netīrumi, putekļi, tauki, cietēšanas savienojumi, hermētiķi vai cits piesārņojums, kas traucē izveidot pienācīgu savienojumu. Visi lielākie caurumi ir jāaizpilda ar RENO QUICK. Sacietējuši, stingri un ūdensnecaurlaidīgi līmes pārpalikumi ir mehāniski jāatdala līdz minimumam.

LIETOŠANA

Lietojiet aptuveni 2,2-2,4 litrus tīra ūdens uz 25 kg maisu. Sajauciet BOSTIK CR560 ar ūdeni cementa maisītājā vai mobilajā maisītājā 2-3 minūtes. Tā kā maisījumam ir tendence ātri sacietēt, pārtraucot darbu, nekavējoties iztukšojiet un iztīriet maisītāju, sūkni un šļūtenes. Uzklājiet maisījumu uz apakšklāja, piespiediet, noregulējiet un izlīdziniet, lai iegūtu vēlamo biezumu un virsmas apdari. Hidraulisko saistvielu attiecība: 350 kg/m³.

Nodrošiniet, lai virsmas, kustības un izplešanās šuves būtu profesionāli sagatavotas. Savienojuma vietas ir skaidri jāatzīmē, lai būtu iespējams veikt zāģēšanu pēc virskārtas sacietēšanas (pēc 24 stundām).

Līmēti kloni pie līmēšanas javas (5-60 mm biezums vietām ar intensīvu lietošanu)

Sagatavojiet līmēšanas javu, kas sastāv no 2 daļām kvalitatīva cementa pulvera, 1 daļas LATEX 400 un 1 daļas ūdens. Uzklājiet līmēšanas javu uz iepriekš samitrinātas pamatnes uz ieklājiet ātrā klona javu tajā mitrā veidā.

Līmēti kloni pie līmēšanas javas (5-30 mm biezums telpām ar intensīvu lietošanu)

Uzklājiet UNIDUR N grunti (150 g/m²). Ļaujiet izžūt 30 minūtes. Uzklājiet BOSTIK CR560 klona javu.

Kloni uz atdalošās membrānas/izolācijas slāņa (40-60 mm biezums vietām ar intensīvu lietošanu)

Novietojiet atdalošo membrānu virs apakšklāja (piemēram vismaz 150 μm polietilēna izolācijas loksni), ievērojot būvnormatīvu prasības. Novietojiet izolācijas materiālu (piemēram, polistirola putas) apkārt laukuma perimetram un ap kolonnām, lai atdalītu sienas

no klona. Ja darbs ir jāpārtrauc (uz ilgāk nekā 30 minūtēm), novietojiet 30 cm garus tērauda stieņus ar 6 mm diametru 30 cm attālumā (perpendikulāri pamatnei). Tas nodrošinās pāreju starp veco lējumu un jaunajiem, kas notiks ar līmēšanas javu.

Peldošie kloni (40-60 mm biezums vietām ar intensīvu lietošanu). Novietojiet izolācijas slāni virs apakšklāja atbilstoši būvnormatīvu prasībām.

PIEZĪMES

- Karstā laikā uzklājiet grunti vai līmēšanas javu, lai novērstu pārāk strauju žūšanu.
- Nepievienojiet ūdeni sastāvam, kad tas ir sācis cietēt.
- Nejauciet BOSTIK CR560 ar citiem cementa pulveriem vai smiltīm.
- Nepievienojiet pārāk daudz ūdens, jo tas mainīs javas īpašības.
- Sargājiet no pārāk ātras izžūšanas, piemēram, tiešu saules staru, caurvēja vai augstas telpas temperatūras ietekmē. Turpretim, nepietiekama gaisa plūsma un zema temperatūra ievērojami paildzinās žūšanu.
- Neiekļājiet grīdas segumu, kamēr masa nav pilnībā izžuvusi.
- Nelietojiet uz irdenas, deformētas, pastāvīgi mitras pamatnes vai pamatnes bez apdares pārklājuma ārpus telpām.

PATĒRIŅŠ

Aptuveni 2 kg/m² 1 mm biezumam

UZGLABĀŠANA

Līdz 6 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā maisā sausos apstākļos.

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

SVARĪGI: pirms darba ar BOSTIK CR560 uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Neieelpojiet putekļus, NEPIELAUJIET saskari ar ādu un acīm pulvera veidā un it īpaši pēc sajaukšanas.

Spēcīgi sārmais mitrā veidā – var izraisīt nopietnus acu bojājumus un alerģisku reakciju, kā rezultātā var rasties ādas bojājumi. Plašāku

informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.quick-fds.com, vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu..

Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti jāievēro. Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt nepieciešams) veikt iepriekšējus izmēģinājumus. Ir vēlams ievērot specifikāciju lapās norādītos piesardzības pasākumus.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakoju ms	Skaitis/pal ete	Svītrkods
306042 34	25 kg maiss	48	3549212470 791

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība +7 495 787 317



Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018,
Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1
Tālrunis: (495) 787 31 71 Fakss : (495) 787 31
72
E-pasts: inforu@bostik.com