

GREEN CONTACT

KONTAKTLĪME BEZ ŠĶĪDINĀTĀJA

IEKŠTELPU GRĪDU SEGUMIEM

LIETOŠANAS JOMA

PVC segumu uzlocījuma pie sienas, grīdlīstu, profilu, pakāpienu malu profilu, pakāpienu, kāpņu segumu, stūru aizsargprofilu pielīmēšanai.

Izmantojama šādiem grīdas segumu veidiem:

- Vinila grīdas segumi
- Dabīgais linolejs flīzēs ar stabilizētu pamatni
- Dabīgo šķiedru tekstila segumi (kokosšķiedras, sizals, jūraszāļu šķiedras u.c.) ar lateksa pamatni
- Korķa segumi flīzēs vai ruļļos
- Kaučuka segumi flīzēs vai ruļļos
- WETROOM CONCEPT grīdu un sienu segumi (dušas telpām un vannasistabām)

Izmantojama dažādām atbilstoši sagatavotām pamatnēm, grīdām un sienām, iekštelpās.

Var izmantot apsildāmām grīdām.



TEHNISKIE RAKSTUROJUMI⁽¹⁾

Krāsa	krēmkrāsa
Blīvums	1,1 g/cm ³
pH	9-9,5
Viskozitāte	35000–50000 mPa·s
Apžūšanas laiks ⁽²⁾	no 20 līdz 60 minūtēm
Galīgā nožūšana	24 stundas
Lietošanas temperatūra	Precīzi no +10 °C līdz +25 °C. Pamatnes temperatūra ne zemāka par +10 °C, relatīvais gaisa mitrums zem 65 %
Patēriņš	125-150 g/m ² katrai pusei, pavisam abu pušu pielīmēšanai - 250-300 g/m ²

⁽¹⁾Tehniskie raksturojumi ir sniegti temperatūras un relatīvā gaisa mitruma normālajām vērtībām, normāli uzsūcošām pamatnēm, lietojot ieteicamos darbarīkus.

⁽²⁾Apžūšanas laiks ir primārās plēves veidošanās (šķīdinātāju iztvaikošanas) laiks.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt rūpnīcas iepakojumā.

PAMATŅU VEIDI IEKLĀŠANAI: sagatavotas betona virsmas, izlīdzinošās kārtas uz cementa bāzes, anhidrīta izlīdzinošās kārtas*, uz attiecīgā veidā sagatavotām vecām keramikas flīzēm un veca parketa, kokskaidu plāksnes*, finieris*.

**iepriekš apstrādāt ar grunti*

PAMATŅU SAGATAVOŠANA

Pamatnēm jābūt cietām, līdzinām, tīrām, sausām, bez putekļiem un taukiem.

Pamatnes mitrums seguma ieklāšanas brīdī nedrīkst pārsniegt 4 %. Ja mitrums ir lielāks par 4 %, lietojiet sistēmu EPONAL 336.

Betona plāksnes vai cementa izlīdzinošās kārtas jāgatavo ar izlīdzinošajiem maisījumiem MIPLASOL 3, TX RAPID vai XPS.

LĪMES UZKLĀŠANA

Līme jāuzklāj vienmērīgā kārtā uz seguma apakšējās puses un uz pamatnes, izmantojot rullīti ar vidēji cietām līdz 12 mm garām plūksnām. Jāsāk ar materiālu, kam ir mazāka absorbcijas spēja (parasti tas ir segums).

Rullīša izmantošana ir ieteicama, lai saīsinātu apžūšanas laiku⁽²⁾ un samazinātu līmes patēriņu. Iespējams uzklāt to arī ar roboto lāpstiņu A1.

Ir dažas vietas, kur līme jāuzklāj ar otiņu: stūri, izciļņi, savienojumi, starpsienu pamatnes, reljefi.

Jānogaida apžūšanas laiks⁽²⁾, kamēr līme kļūs caurspīdīga un vairs nebūs lipīga pieskaroties. Šis laiks svārstās no 20 līdz 60 minūtēm atkarībā no vides apstākļiem.

Līmi var uzklāt uz seguma strēmelēm dienā pirms ieklāšanas. Līme uz pamatnes vienmēr tiek uzklāta seguma ieklāšanas dienā.

Plēves saistīšanas laiks:

- pamatne: 6 stundas
- segums: 24 stundas.

ŠUVES un ATBILDĪBA

Darbus veiciet saskaņā ar grīdas seguma ražotāja instrukcijām un profesionālajām normām. PVC šuvju karstā metināšana tiek veikta 24 stundas pēc ieklāšanas.

PIEZĪMES

- Apžūšanas laika⁽²⁾ neievērošana vai līmes pārtēriņš var pasliktināt klājuma pielīmēšanas kvalitāti
- Izslēdziet zemgrīdas apkuri 48 stundas pirms seguma līmēšanas un atkal ieslēdziet 48 stundas pēc līmēšanas, temperatūru paaugstinot pakāpeniski.
- Jebkurā gadījumā ir jāievēro nepieciešamais pamatnes izžūšanas laiks.
- Darbarīki un svaigi traipi jānomazgā ar ūdeni
- Pēc lietošanas spainis kārtīgi jāaizver
- Pēc seguma ieklāšanas tā stāvokli mainīt nevarēs
- Materiāls kārtīgi jāpiespiež pēc tā ieklāšanas
- Optimālā saistīšanās notiek 12-24 stundu laikā, atkarībā no pamatnes porainības

GLABĀŠANA

Maksimāli 1 gads aizvērtā rūpnīcas iepakojumā, temperatūrā no +10 °C līdz +25 °C. Pirms lietošanas līme jāsamaisa.

IEPAKOJUMS

7 un 14 kg plastmasas spainis

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «BOSTIK» 127018

Maskava, Dvinceva iela 12, korp. 1

Tālr.: (495) 787 31 71

Fakss: (495) 787 31 72

E-pasts: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

