

# BOSTIK HPA 180

Universāla augstas veiktspējas hibrīda parketa līme visiem parketa veidiem

## PRIEKŠROCĪBAS

- Mitrumizturīga (piemēram, tīkkoka līmēšanai vannasistabās un tamlīdzīgās mitrās vietās)
- Nav nepieciešams gaidīšanas laiks
- Nesatur ūdeni, līdz ar to nerada nevēlamu koka uzbrišanu
- Ērta lietošanā, nesatur šķīdinātājus un izocianātus
- Draudzīga videi: A+ produkta klasifikācija = ļoti zems izmešu līmenis
- Piemērota lietošanai zemgrīdas apkures un dzesēšanas sistēmām
- Nemainīgi elastīga temperatūrā no -40 °C līdz +120 °C
- Augsta piesūkšanās spēja
- Viegli notīrīt līmes paliekas no parketa grīdas seguma
- Atgūst sākotnējo elastību pēc saspiešanas vai pagarinājuma
- Nav korozīva uz metāla seguma
- Ievērojami samazina trieciena troksni
- 7 kg maisu iepakojums, ļoti parocīga lietošana

## TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Līmvielas veids	Vienkomponenta līme uz hibrīda polimēra bāzes
Krāsa	Caurspīdīga ozolkoka
Iestrādes laiks	50 minūtes 23°C temperatūrā atkarībā no temperatūras, mitruma un pamatnes absorbēšanas spējas
Cietēšana līdz gatavībai staigāšanai	pēc 12 stundām
Beidzamā gatavība staigāšanai	Pēc 24 stundām dzīvojamās telpās, pēc 48 stundām telpās ar augstu staigāšanas intensitāti
Lietošanas temperatūra	Ieteicams no +10°C līdz +30°C. Materiāla un pamatnes temperatūra ne zemāka par +10°C
Glabāšanas laiks	40 minūtes 20°C temperatūrā
Slīpēšana un lakošana	vismaz pēc 48 stundām

## PIELIETOŠANAS JOMAS

BOSTIK HPA180 ir vienkomponenta parketa līme uz hibrīda polimēra bāzes, kas piemērota visiem parketa grīdu veidiem uz absorbējošas un necaurlaidīgas pamatnes.

Līmēšanai tieši pie visu veidu pamatnēm, piemēram, betona klona, cementa/smilšu klona, grīdas saplākšņa un kokskaidu plātnēm, metāla seguma, keramikas flīzēm, anhidrīta klona.

Līme ar augstu piesūkšanās spēju visi veidu koka līmēšanai pie visu veidu pamatnes:

- Visas sugu koksne (ieskaitot, skābardi, dižskābardi, bērzu un bambusu)
- Masīvkoka grīda līdz 180 mm platumam un 23 mm biezumam
- Jebkura biezuma un garuma neapstrādāts vai rūpnīcā apstrādāts parkets
- Mozaikas parkets
- Apmaloti grīdas dēļi
- Blīvināta koksne
- Gala šķiedras koksne

Ideāli piemērota eksotiskai koksnei

## LIETOŠANA

### SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Grīdas apakšslānim ir jābūt nebojātam, līdzenam, gludam, pastāvīgi sausam un attīrītam no vecās līmes atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem. Iekļājot pa virsu esošiem grīdas segumiem, pārliecinieties, ka tie ir cieši savienoti savā starpā un tīri.

Notīriet netīrumus, eļļu un citus līdzīgus piesārņojošos materiālus.

Ja nepieciešama papildu grīdas apakšslāņa sagatavošana, izvēlieties piemērotu Bostik

grunti un Bostik izlīdzināšanas materiālus. Visām virsmām ir jābūt pienācīgi aizsargātām pret mitrumu. Ja tā nav, tās ir jāgruntē ar Eponal 336 mitruma tvaika barjeras pārklājumu.

Pirms līmes un pašlīdzinošā apakšklāja uzklāšanas vienmēr ļaujiet gruntij un apakšslānim pilnībā izžūt.

## LIETOŠANA

Vienmērīgi uzklājiet līmi uz pamatnes ar robotu ķelli Pajarito Nr. 69 vai B12. Nav nepieciešams gaidīšanas laiks. Uz anhidrīta klona ar BOSTIK HPA180 nav nepieciešama grunts. Uzreiz novietojiet vietā koka grīdas segumu un stingri piespiediet (vai norullējiet) visu virsmu, lai nodrošinātu labu saķeri. Deformētiem grīdas dēļiem ir jāuzliek smagums un jānotur vietā līdz pilnai izžūšanai. Ar ķīļiem atstājiet 8 mm atstarpi starp parketu un sienām. Izņemiet ķīļus uzreiz pēc uzstādīšanas. Atstarpes izmēri: 0,15% no ieklājamās grīdas laukuma vislielākā izmēra.

## PIEZĪMES

- Glabājiet parketu sausā vietā.
- Neuzstādiet parketa grīdas segumu, ja relatīvais gaisa mitrums pārsniedz 65%.
- Zemgrīdas apkures sistēmām ir jāatbilst pastāvošajiem noteikumiem. Izslēdziet apkuri 48 stundas pirms uzstādīšanas. Pēc grīdas seguma ieklāšanas nogaidiet vismaz 1 nedēļu un tikai pēc tam pakāpeniski paaugstiniet apkures temperatūru.

- Hibrīda līme ir ļoti lipīga, tāpēc pirms darba uzsākšanas ir ieteicams lietot aizsargcimdus.
- Cieši aizveriet visus traukus pēc lietošanas.

## TĪRĪŠANA

Instrumentu un svaigu noplūžu tīrīšanai izmantojiet metiletilketonu (MEK) vai acetonu.

## PATĒRIŅŠ

700-1000 g/m<sup>2</sup>

## UZGLABĀŠANA

Līdz 18 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10°C līdz +30°C.

## VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com), vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

## IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
3060478 4	21 kg plastmasas spainis ar alumīnija maisiem iekšpusē	1	354921 247247 4

## BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība +7 495 78 71 71

