

TARBICOL JOINT PB

SMP līme/hermētiķis dekoratīvo šuvju aizdarei (kuģu klājiem)

PRIEKŠROCĪBAS

- Jauna tehnoloģija, nesatur ūdeni un izocianātus
- Nesatur šķīdinātājus un bez smaržas
- Viegla uzklāšana ar pistoli pat zemā temperatūrā
- Augsta sākotnējā saķere
- Izcila savienojuma stiprība ar visu veidu koksnī, uz visām pamatnēm
- Atgūst sākotnējo elastību pēc saspiešanas vai pagarinājuma
- Nemainīgi elastīga temperatūrā no -40°C līdz +120°C
- Izturība pret abrāziju un triecieniem
- Maksimālā temperatūras noturība: +180°C 30 minūšu laikā
- Izcila noturība pret laikapstākļu iedarbību, UV starojumu un ķīmiskajām vielām
- Noturība pret mitrumu (piemēram, mitrās vietās: virtuvēs un vannas istabās)
- Saderīgs ar krāsu un slīpējams ar smilšpapīru
- Nav korozīvs uz metāla seguma

LIETOŠANA

TARBICOL JOINT PB ir hermētiķis melnā krāsā, kas piemērots dekoratīvo šuvju aizpildīšanai, piemēram, uz kuģa klāja.

Tas ir universāls hermētiķis, ko var izmantot arī ikdienas līmēšanas darbiem.

Piemērots galdniecībai (neuzklāt pārāk daudz).

Mūra, starpsienu, koka un metāla durvju vai logu rāmju, autofurgonu un automobiļu konstrukcijas šuvju blīvēšanai.

Var uzklāt tieši bez grunts uz šādām tīrām un attaukotām virsmām: alumīnija, cinkota vai necinkota tērauda, vara, krāsota metāla, neapstrādāta vai lakota koka, stikla, PVC un poliestera.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Līmvielas veids	Mitrumā cietējošs silila modificēts polimērs (SMP)
Krāsa	melna
Īpatnējais svars (NF T76.300)	1,5 pie 23°C
Sagraušanas pagarinājums	>200%
Cietēšanas ātrums	3 mm 24 stundās
Iestrādes laiks un plēves veidošanās laiks	aptuveni 10 minūtes 20°C temperatūrā atkarībā no temperatūras, mitruma un pamatnes absorbēšanas spējas
Pilna sacietēšana	pēc 48-72 stundām
Uzklāšanas temperatūra	no +12° līdz +30°C
Cietēšana līdz gatavībai staigāšanai	pēc aptuveni 3 dienām dzīvojamajām telpām un vietām ar augstu staigāšanas intensitāti

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

KOKA GRĪDU SAGATAVOŠANA PIRMS HERMĒTIĶA UZKLĀŠANAS

Virsmas stāvoklis pirms šuvju aizpildīšanas nosaka izveidotās šuves kvalitāti. Ja nepieciešams, attaukojiet eļļainu koksnī ar acetonu un ļaujiet tai izžūt.

Zemgrīdas apkure

Zemgrīdas apkurei ir jābūt ieslēgtai trīs nedēļas; izslēdziet zemgrīdas apkuri vismaz 48 stundas pirms grīdas seguma ieklāšanas. Pakāpeniski paaugstiniet tās jaudu vienu nedēļu pēc līmēšanas un šuvju blīvēšanas.

LIETOŠANA

Gar apstrādājamajām šuvēm uzklājiet krāsotāju lenti.

Nogrieziet plastmasas vāciņu virs vītnes galviņas. Uzskrūvējiet plastmasas uzgali. Ieklājiet hermētiķi nepārtrauktas līnijas veidā spraugā, pilnībā to aizpildot, lai hermētiķa daudzums par 15-25% pārsniegtu šuves tilpumu.

Pēc 2-3 dienām cietēšanas noņemiet krāsotāju lenti un nogrieziet lieko materiālu ar īpaši paredzētu nazi.

PIEZĪMES

- Atstājiet uzgali uz atvērtās tūbas; lai lietotu to vēlreiz, nomainiet uzgali.
- Nodrošiniet, lai darba vietā nebūtu putekļu.
- Glabājiet grīdas seguma materiālus sausā vietā.

TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

Svaigas noplūdes uzreiz jānotīra ar acetonu. Sacietējušu hermētiķi var noņemt tikai mehāniski.

PATĒRIŅŠ

Aptuveni 16 garummetri no vienas tūbas ar 3 mm x 6 mm līniju.

UZGLABĀŠANA

Līdz 12 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10°C līdz +30°C.

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

SVARĪGI: pirms darba ar TARBICOL JOINT PB uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Lietošanas laikā ievērojiet labu higiēnu. Izvairoties no saskares ar ādu un acīm.

Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.quick-fds.com, vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti jāievēro.

Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt nepieciešams) veikt iepriekšējus izmēģinājumus.

Ir vēlams ievērot specifikāciju lapās norādītos piesardzības pasākumus.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Skaitis/paletes	Svītrkods
3060500 1	Tūba 290 ml – 12 gab. katrā	1152	35492100111 94

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība +7 495 787 3177



Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018, Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1

Tālrunis: (495) 787 31 71

Fakss: (495) 787 31 72

72

E-pasts: inforu@bostik.com