

KPA

Parketa līme uz šķīdinātāja bāzes

PRIEKŠROCĪBAS

- Ātra cietēšana
- Augsta sākotnējā saķere
- Ūdeni nesaturoša dispersijas līme
- Augsta bīdes pretestība
- Piemērota apsildāmajām grīdām
- Nav nepieciešams atvēršanas laiks
- Ilgs iestrādes laiks

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

BOSTIK KPA ir ātri cietējoša sintētisko sveķu līme uz šķīdinātāja bāzes, kas paredzēta šādu materiālu

nostiprināšanai:

- 8 mm mozaīkas parkets;
- 22 mm neapstrādāts parkets;
- 15 mm parkets ar gropi un ierīvi;
- rūpnīcā apstrādāts parkets;
- apmaloti grīdas dēļi;
- korķa apakšklājs.

Piemērots līmēšanai pie visu veidu pamatnēm, piemēram, betona klona, cementa/smilšu klona, grīdas saplākšņa un kokskaidu plātnēm, esošā parketa grīdas seguma, keramikas flīzēm, anhidrīta klona.

Grūti fiksējama koka (dižskābarža, skābarža u.c.) stiprināšanai izmantojiet BOSTIK TARBICOL PU 2K (divkomponentu poliuretāna līmi).

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Līmvielas veids	sintētisko sveķu līme uz šķīdinātāja bāzes
Krāsa	gaiši bēša
Īpatnējais svars (NF T76.300)	1,7 g/cm ³
Uzliesmošanas temperatūra	< 0°C. Viegli uzliesmojošs
Iestrādes laiks	20 minūtes 20°C temperatūrā atkarībā no temperatūras, mitruma un pamatnes porainības
Cietēšana līdz gatavībai staigāšanai	vismaz pēc 24 stundām
Lietošanas temperatūra	Vismaz +12°C
Slīpēšana un lakošana	pēc 4-5 dienām
Sasalšanas/atkuššanas stabilitāte līdz -20°C (4 cikli)	

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Grīdas apakšslānim ir jābūt nebojātam, gludam, pastāvīgi sausam un attīrītam no vecās līmes atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem.

Iekļājot pa virsu esošiem grīdas segumiem, pārliecinieties, ka tie ir cieši savienoti savā starpā un tīri.

Notīriet netīrumus, eļļu un citus līdzīgus piesārņojošos materiālus.

Ja nepieciešama papildu grīdas apakšslāņa sagatavošana, izvēlieties piemērotu Bostik grunti un izlīdzināšanas materiālus.

Uz anhidrīta klona un koka pamatnes uzklājiet IMPREGLUE grunti uz šķīdinātāja bāzes. Var būt nepieciešami vairāki slāņi pēc kārtas (patēriņš: 120 g/m² vienam slānim).

Visām virsmām ir jābūt pienācīgi aizsargātām pret mitrumu. Ja tā nav, tās ir jāgruntē ar EPONAL 336 tvaika barjeru.

Pirms līmes uzklāšanas vienmēr ļaujiet gruntij un apakšslānim pilnībā izžūt.

LIETOŠANA

Vienmērīgi uzklājiet līmi uz pamatnes ar robotu ķelli B3 vai B12. Nav nepieciešams atvēršanas laiks.

Parketu parasti līmē 1 metru platās joslās un pirms nākamās joslas līmēšanas piesit ar gumijas vai metāla āmuru un piesitamo klucīti. Uzreiz novietojiet vietā koka grīdas segumu un stingri piespiediet (vai norullējiet) visu virsmu, lai nodrošinātu labu saķeri.

Ar ķīļiem atstājiet 5-8 mm atstarpi (izplešanās šuvi) starp parketu un sienām.

Atstarpes aprēķināšana: 0,15% no ieklājamās grīdas laukuma vislielākā izmēra. Šīs spraugas vēlāk nosedz ar grīdlīstēm.

Noslēdziet joslas vai grīdas dēļus ik pēc 10-15 m².

Slīpēšana un lakošana ir jāveic pēc krāsošanas.

PIEZĪMES

- Parketa ieklāšana ir jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Lai novērstu līmes plēves veidošanos, stingri aizveriet līmes trauku pēc katras lietošanas reizes.

TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

Instrumentu un svaigu noplūžu tīrīšanai izmanto acetonu vai vaitspirtu.

PATĒRIŅŠ

aptuveni 800-1200 g/m²

UZGLABĀŠANA

Līdz 24 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +30°C. Sasalšanas/atkuššanas stabilitāte līdz -20°C. Ja produkts sasilst, novietojiet spaini siltā telpā (+25°C) uz vismaz 24-48 stundām. Labi samaisiet pirms lietošanas.

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

SVARĪGI: pirms darba ar BOSTIK TARBICOL KPA uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu.

Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.quick-fds.com, vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti jāievēro.

Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt nepieciešams) veikt iepriekšējus izmēģinājumus.


Ir vēlams ievērot specifikāciju lapās norādītos piesardzības pasākumus.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Skaitis/palēte	Svītrkods
30603289	25 kg spainis	24	3549210004257
30603313	7 kg spainis	80	3549210022008

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība +7 495 787 317



Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018,

Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1

Tālrunis: (495) 787 31 71

Fakss: (495) 787 31 72

72

E-pasts: inforu@bostik.com