

KS 330

Ātri cietējoša akrila līme vinila un tekstila komerciālajiem grīdas segumiem

PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta liptspēja un sākotnējā saķere
- Īpaši ieteicama stingriem un sarežģītiem segumiem
- Ļoti toleranta pret apkārtējās vides apstākļiem
- Ērta lietošana
- Piemērota PVC stiprināšanai pie PVC
- Ilgs iestrādes laiks
- Noturīga pret mēbeļu riteņiem
- Noturīga pret PVC grīdas segumu plastifikatoriem
- Piemērota apsildāmajām grīdām
- Ļoti zems GOS izmešu līmenis: A+ klase

LIETOŠANA

KS330 ir akrila līme, kas piemērota PVC/vinila grīdas segumiem: viendabīgām un neviendabīgām PVC loksnēm un flīzēm, līmētiem korķa-PVC segumiem, vinila putām, daļēji elastīgām flīzēm, tekstilam: neustam tekstilam ar pamatni vai bez tās, paklājiem ar putu (lateksa) pamatni, neausta tekstila grīdas segumiem, polipropilēna (Action Bac®), dabīgās šķiedras grīdas segumiem (kokosšķiedras, sizala un jūras aļģu).

To var lietot PVC līmēšanai pie PVC, pat dušas kabīnēs.

Lietošanai uz betona, smilšu/cementa klona, anhidrīta kolona apakšklājiem, apakšklāju izlīdzināšanai, grīdas saplāksnim un kokam Iesaka lielākie ražotāji.

Lietošanai tikai iekštelpās.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Līmvielas veids	sintētisko sveķu emulsija
Krāsa	ziloņkaula
Īpatnējais svars (NF T76.300)	1,27 ± 0,05
Nav uzliesmojoša Uzliesmošanas temperatūra	76°C
Atvēršanas laiks	aptuveni 5-10 minūtes atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem
Darba laiks	aptuveni 40-55 minūtes
Cietēšana līdz gatavībai staigāšanai	aptuveni 18 stundas atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem
Lietošanas temperatūra	Ieteicams no +10°C līdz +30°C
Materiāla un pamatnes temperatūra	ne zemāka par +10°C
Pilna sacietēšana	pēc 48 stundām Sasalšanas/atkušanas stabilitāte līdz -5°C

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Grīdas apakšslānim ir jābūt nebojātam, līdzenam, gludam, pastāvīgi sausam un attīrītam no vecās līmes atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem. Ieklājot pa virsu esošiem grīdas segumiem, pārliedcinieties, ka tie ir cieši savienoti savā starpā un tīri. Notīriet netīrumus, eļļu un citus

līdzīgus piesārņojošos materiālus. Ja nepieciešama papildu grīdas apakšslāņa sagatavošana, izvēlieties piemērotu Bostik grunti un Bostik izlīdzināšanas materiālus.

Virsmas ar ļoti augstu absorbēšanas spēju ir jāgruntē, lai novērstu pārmērīgu absorbēšanu. Anhidrīta klons, kā arī kokskaidu plāksnes un saplāksnis ir jāgruntē ar PRIMASOL R; var būt nepieciešamas vairākas kārtas (100-120 g/m²/kārtā). Visām virsmām ir jābūt pienācīgi aizsargātām pret mitrumu. Ja tā nav, tās ir jāgruntē ar EPONAL 336 tvaika barjeru. Pirms līmes uzklāšanas vienmēr ļaujiet gruntij un apakšslānim pilnībā izžūt.

PIELIETOJUMS

Uzklājiet vienmērīgu kārtu visai darba virsmai ar piemērotu robotu ķelli (atkarībā no pamatnes porainības un raupjuma).

Visiem segumiem ar gludu, slīpētu apakšpusi izmantojiet robotu ķelli Nr. 01-A2: uzklājiet aptuveni 200-250 g/m².

Padoms: Lai mazinātu līmes švīku redzamību caur plāniem grīdas segumiem, uzklājiet to ar ķelli un izlīdziniet ar putu veltnīti, iepriekš samitrinot veltnīti ar līmi.

Visiem segumiem ar raupju apakšpusi izmantojiet robotu ķelli Nr. 02-B1: uzklājiet aptuveni 300-350 g/m².

Nepieļaujiet peļķu veidošanos. Paredziet pietiekamu atvēršanas laiku: aptuveni 5-10 minūtes atkarībā no temperatūras un mitruma apstākļiem, pamatnes absorbēšanas spējas un grīdas seguma veida. Ieklājiet grīdas segumu, kamēr līme vēl ir lipīga un ar saķeri. Ar rīvēšanas klucīti un/vai veltni izspiediet gaisu un nodrošiniet labu līmes pārnesi. Atkārtojiet pēc 30-40 minūtēm.

PVC līmēšana pie PVC, necaur laidīgām virsmām: atvēršanas laiks var būt no 30 līdz 90 minūtēm atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem un uzklātās līmes daudzuma. Nesavienojiet šuves, kamēr nav pagājis pietiekams laiks, lai līme izveidotu labu savienojumu, parasti 24 stundas pēc uzstādīšanas.

PIEZĪMES

- Vienmēr ievērojiet paredzamo cietēšanas laiku.
- Cieši aizveriet visus traukus pēc lietošanas.
- Piemērota gumijas grīdas segumiem, kuriem ražotājs iesaka akrila līmi.

TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

Instrumenti ir jānomazgā ar siltu ūdeni, vēlams, kamēr līme nav sakaltusi.

PATĒRIŅŠ

200-350 g/m²

UZGLABĀŠANA

Līdz 12 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10°C līdz +30°C. Jūtīgs pret salu.

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

SVARĪGI: pirms darba ar Bostik līmi uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Lietošanas laikā ievērojiet labu higiēnu. Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.quick-fds.com, vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti jāievēro. Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt nepieciešams) veikt iepriekšējus izmēģinājumus. Ir vēlams ievērot specifikāciju lapās norādītos piesardzības pasākumus.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzu ms paletē	Svītrkods
3004690 5	20 kg plastmasa s spainis	32	35492124635 71

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība +7 495 787 317



Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018,
Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1

Tālrunis: (495) 787 31 71 Fakss : (495) 787 31
72

E-pasts: inforu@bostik.com