

KU 320

Universāla akrila līme projektiem

PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta saķere
- Ātra cietēšana
- Ātra sacietēšana līdz gatavībai staigāšanai
- Ērta lietošana
- Ilgs iestrādes laiks
- Daudzveidīgs pielietojums
- Ļoti noturīga līmes plēve, augsta kohēzija
- Piemērota apsildāmajām grīdām
- Izcila kvalitātes/cenas attiecība
- Ērta lietošanā

LIETOŠANA

KU 320 ir ātri cietējoša universāla akrila līme. Īpaši izstrādāta lietošanai būvobjektos - izcila kvalitātes/cenas attiecība.

Zems šķīdinātāju saturs: <5%. Tā ir piemērota PVC/vinila grīdas segumiem: nevienmērīgām PVC loksnēm un flīzēm, līmētiem korķa-PVC segumiem, vinila putām, daļēji elastīgām flīzēm, tekstilam: neaustam tekstilam ar pamatni vai bez tās, paklājiem ar putu (lateksa) pamatni, neausta tekstila grīdas segumiem, polipropilēna (Action Bac®), dabīgās šķiedras grīdas segumiem (kokosšķiedras, sizala un jūras aļģu) ar gumijas pamatni.

Lietošanai uz betona, smilšu/cementa klona, anhidrīta kolona apakšklājiem, apakšklāju izlīdzināšanai, grīdas saplāksnim un kokam Iesaka lielākie ražotāji.

Lietošanai tikai iekštelpās.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Līmvielas veids	sintētisko sveķu emulsija
Krāsa	bēša
Īpatnējais svars (NF T76.300)	1,35 ± 0,05
Uzliesmošanas temperatūra	Nav uzliesmojoša
Atvēršanas laiks	aptuveni 5-10 minūtes atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem
Iestrādes laiks	aptuveni 40-55 minūtes
Cietēšana līdz gatavībai staigāšanai	aptuveni 18 stundas atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem
Lietošanas temperatūra	Ieteicams no +10°C līdz +30°C
Materiāla un pamatnes temperatūra	ne zemāka par +10°C
Pilna sacietēšana	pēc 48 stundām Sasalšanas/atkušanas stabilitāte līdz -5°C
Sasalšanas/atkušanas stabilitāte līdz -5°C	

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Grīdas apakšslānim ir jābūt nebojātam, līdznam, gludam, pastāvīgi sausam un attīrītam no vecās līmes atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem. Iekļājot pa virsu esošiem grīdas segumiem, pārlicinieties, ka tie ir cieši savienoti savā starpā un tīri. Notīriet netīrumus, eļļu un citus līdzīgus piesārņojošos materiālus. Ja

nepieciešama papildu grīdas apakšslāņa sagatavošana, izvēlieties piemērotu Bostik grunti un Bostik izlīdzināšanas materiālus. Virsmas ar ļoti augstu absorbēšanas spēju ir jāgruntē, lai novērstu pārmērīgu absorbēšanu. Anhidrīta klons, kā arī kokskaidu plāksnes un saplāksnis ir jāgruntē ar IMPREGLUE grunti uz šķīdinātāja bāzes; var būt nepieciešamas vairākas kārtas (100-120 g/m²/kārtā). Visām virsmām ir jābūt pienācīgi aizsargātām pret mitrumu. Ja tā nav, tās ir jāgruntē ar EPONAL 336 tvaika barjeru. Pirms līmes uzklāšanas vienmēr ļaujiet gruntij un apakšslānim pilnībā izžūt.

LIETOŠANA

Uzklājiet vienmērīgu kārtu visai darba virsmai ar piemērotu robotu ķelli (atkarībā no pamatnes porainības un raupjuma). Visiem segumiem ar gludu, slīpētu apakšpusi izmantojiet robotu ķelli Nr. 01: uzklājiet aptuveni 250 g/m². Visiem segumiem ar raupju apakšpusi izmantojiet robotu ķelli Nr. 02: uzklājiet aptuveni 350 g/m².

Nepieļaujiet peļķu veidošanos. Paredziet pietiekamu atvēršanas laiku: aptuveni 5-10 minūtes atkarībā no temperatūras un mitruma apstākļiem, pamatnes absorbēšanas spējas un grīdas seguma veida. Ieklājiet grīdas segumu, kamēr līme vēl ir lipīga un ar saķeri. Ar rīvēšanas klucīti un/vai veltni izspiediet gaisu un nodrošiniet labu līmes pārnasi. Atkārtojiet pēc 30-40 minūtēm.

Nesavienojiet šuves, kamēr nav pagājis pietiekams laiks, lai līme izveidotu labu savienojumu, parasti 24 stundas pēc uzstādīšanas.

PIEZĪMES

- Vienmēr ievērojiet paredzamo cietēšanas laiku.
- Cieši aizveriet visus traukus pēc lietošanas.
- Piemērota gumijas grīdas segumiem, kuriem ražotājs iesaka akrila līmi.

TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

Instrumenti ir jānomazgā ar siltu ūdeni, vēlams, kamēr līme nav sakaltusi.

Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018, Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1
Tālrunis: (495) 787 31 71 Fakss : (495) 787 31 72
E-pasts: inforu@bostik.com

UZGLABĀŠANA

Līdz 12 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10°C līdz +30°C. Jutīgs pret salu.

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

SVARĪGI: pirms darba ar KU320 uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Lietošanas laikā ievērojiet labu higiēnu. Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.quick-fds.com, vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti jāievēro. Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt nepieciešams) veikt iepriekšējus izmēģinājumus. Ir vēlams ievērot specifikāciju lapās norādītos piesardzības pasākumus.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Skaits/palēte	Svītrkods
30043550	Plastmasas spainis 6 kg	80	3549210022459
30043554	Plastmasas spainis 20 kg	32	3549210022442

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība +7 495 787 31 7



