



MASTIREX

Neoprēna tipa nostiprināšanas maska uzstādīšanai.

Priekšrocības

- Viegla ieviešana.
- Augsta izturība
- Ātrs iestatījums
- Viegla ekstrūzija

PRODUKTA LIETOŠANA

Grīdas paneļi, paneļi, galda flīzes, trauki, poliuretāna sijas, flīzes, dekoratīvie paneļi, koka veidnes uz visiem parastajiem būvmateriāliem.

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Krāsa: balta

Viskozitāte: Aptuveni 4000 Pa.s

Sausā filma: apmēram 81%

Blīvums: aptuveni 1,35

Minimālā darba temperatūra: + 10 ° C

Žāvēšanas laiks: apmēram 5 līdz 10 minūtes (dubultā uzlīmēšana)

Atvērtais laiks:

- 1 sānu līmēšana: no 1 līdz 5 minūtēm *

- 2 līmēšana: 10-15 minūtes *

Iestatīšanas laiks: tūlītēja uzturēšana

Gala ierīce: 48 stundas

* Atkarībā no porainības virsmas un temperatūras apstākļos

PIETEIKUMS

Siksnas vai auklas lietošana ar manuālu vai pneimatisku pistoli.

Vieglie materiāli:

Novietojiet uz materiāla atzveltnes līmētās lentas vai līmlīnijas, kas atrodas aptuveni 15 cm attālumā. Uzstādiet to stingri, nospiežot, uzturēšana notiek uzreiz, bet pozīciju var labot pēc 4 vai 5 minūtēm.

Smagie materiāli vai bloķētie balsti (piem., Metāli)

Viena lieluma noteikšanas metode, bet pēc līmētā materiāla noņemšanas noņem to, tādēļ tā rezultātā tiek pielietota daļa no līmējošā nesēja. Atļaut šķīdinātājiem iztvaikot 5-10 minūtes. Atkārtoti iestatiet to ar tūlītēju piespiešanu.

Abos gadījumos pēdējā raža notiek pēc 24 līdz 48 stundām.

TĪRĪŠANA

- Svaiga produkcija: tīrīšanas līdzeklis vai šķīdinātājs Apvienotajā Karalistē.
- Sausais produkts: skrāpēšana.

PATĒRIŅŠ

Apmēram 12 m 5 mm diametrā

UZGLABĀŠANA

24 mēnešus oriģinālajā iepakojumā un regulāri.

DROŠĪBA

Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā

www.quick-fds.com vai pieprasiet mums saņemt kopiju pa faksu.

Īstenošanas ieteikumi nosaka izmantošanas standartus. Tie ir jāievēro, bet to nedrīkst pārtraukt iepriekšējas pārbaudes, jo īpaši pirmās izmantošanas un / vai atbalsta gadījumā, vietnei specifiski ierobežojumi vai īpaši vides ierobežojumi. Veikt piesardzības pasākumus pret mūsu drošības datu lapām.

KONDIČIONĒŠANA

Code	Packaging	Quantity per pallet	Barcode
30111685	Balta 310 ml kasetne	12	3549210031376

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru