

TARBICOL MS ELASTIC

VIENKOMPONENTA LĪME UZ MS POLIMĒRU BĀZES PARKETA IEKLĀŠANAI UZ JEBKĀDA VEIDA PAMATNĒM

PRIEKŠROCIBAS

- Laba saķere
- Mitrumsizturīga (var lietot mitrās telpās)
- Ātra saistīšanās
- Piemīt skaņas izolācijas īpašības
- Nesatur ūdeni: nedeformē koksni
- Nesatur šķīdinātājus un izocianātus
- Droša videi
- Piemērota apsildāmām grīdām.
- Pēc izžūšanas saglabā pastāvīgu elastīgumu -40 °C līdz +120 °C temperatūrā.
- Ķīmiski inerta

LIETOŠANAS JOMA

Līme uz vienkomponeņa MS polimēra bāzes tiek izmantota neapstrādāta vai lakota parketa, visu veidu un izmēru parketa dēļu ieklāšanai līdz 23 mm biezumā. Tiek izmantota:

- Jebkāda platuma un garuma gabalparketam
- Lakotam vai neapstrādātam parketam
- Saliekamam parketam
- Sāniski ieklātam parketam
- Parketam ar palielinātu blīvumu
- Visām koka sugām, arī skābardim, bērzam, bambusam
- Masīvs līdz 170 mm platumā

Parketa ieklāšanai uz dažāda veida uzsūcošām vai neuzsūcošām virsmām: betona, koka, metāla, flīzēm, anhidrīta izlīdzinošās kārtas.

Ideāls eksotiskām koka sugām.



TEHNISKIE RAKSTUROJUMI⁽¹⁾

Bāze	MS polimērs
Ārējais izskats:	šķidra līme - pasta
Blīvums	1,60 ±0,02 g/cm ³ .
Laiks atvērtā stāvoklī	apm. 40 minūtes +20 °C temperatūrā
Krāsa	gaiši brūna
Galīgā saistīšanās	pēc 24-48 stundām
Ekspluatācijas uzsākšana	Gājēju slodze - ap 24 h, intensīva staigāšana - ap 48 h
Gatavs ciklēšanai un slīpēšanai	vismaz pēc 48- 72 h
Lietošanas temperatūra	no +10 °C līdz +30 °C
Patēriņš	700-1000 g/m ²

(1) Tehniskie raksturojumi ir sniegti temperatūras un relatīvā gaisa mitruma normālajām vērtībām, normāli uzsūcošām pamatnēm, lietojot ieteicamos darbarīkus.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PAMATŅU VEIDI IEKLĀŠANAI: sagatavotas betona virsmas, izlīdzinošās kārtas uz cementa bāzes, KSP un finieris.

PAMATŅU SAGATAVOŠANA

Pamatnēm jābūt cietām, līdzenām, tīrām, sausām, bez putekļiem un taukiem.

Virsmas mitrums seguma ieklāšanas brīdī nedrīkst pārsniegt 4 %. Ja mitrums ir lielāks par 4 %, lietojiet sistēmu EPONAL 376.

Betona plāksnes vai cementa izlīdzinošās kārtas jā sagatavo ar izlīdzinošajiem maisījumiem ROXOL.

UZKLĀŠANA

Līme Tarbicol MS Elastic tiek uzklāta ar roboto lāpstiņu B12 uz virsmas pamatnes, rēķinot 700-1000 g/m². Apžūšana nenotiek.

Spraugām starp sienu un parketa dēļiņiem jābūt vismaz 8 mm lielām. Šī sprauga vēlāk tiks nosepta ar grīdlīsti. Spraugas aprēķina noteikums: 0,15 % no ar parketu sedzamās virsmas katra lielākā izmēra.

(2) Apžūšanas laiks ir primārās plēves veidošanās (šķīdinātāju iztvaikošanas) laiks.

Lai panāktu optimālo materiāla izmantošanas rezultātu, katram atsevišķam objektam ieteicams izmantot materiālu no vienas partijas. Nelielas, taču pieļaujamas dažādu partiju tehnisko parametru atšķirības ir saistītas ar ražošanas tehnoloģiju.

PIEZĪMES

- Glabājiet parketu sausā telpā, aizvērtā iepakojumā.

- Nelietojiet līmi, ja gaisa mitrums ir augst par 65 %.

Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «BOSTIK» 127018

Maskava, Dvinceva iela 12, korp. 1

Tālr.: (495) 787 31 71

Fakss: (495) 787 31 72

E-pasts: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

- Vismaz 48 stundas pirms darbu veikšanas novietojiet parketu ieklāšanas vietā, lai līdzsvarotu mitrumu.

- Apsildāmām grīdām: zemgrīdas apkure jāieslēdz vismaz 3 nedēļas pirms parketa ieklāšanas un jāizslēdz vismaz 48 stundas pirms tās. Apsildes temperatūra jāceļ pakāpeniski, tikai paejot nedēļai pēc ieklāšanas.

- Līmei Tarbicol MS Elastic ir laba saķere.

- Darbarīks no svaigas līmes tiek attīrīts ar acetonu.

- Stingri ievērojiet parketa ražotāja ieteikumus.

- Cieši aiztaisiet līmes iepakojumu pēc darbu beigām.

GLABĀŠANA

1 gads aizvērtā rūpnīcas iepakojumā, temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Iztur sasaldāšanu līdz -10 °C.

IEPAKOJUMS

3 paketes pa 7 kg - plastmasas spainis 21 kg.

Šajā tehniskajā aprakstā sniegtā informācija ir balstīta uz izmēģinājumu rezultātiem un kompānijas Bostik pieredzes. Tā neaizstāj darbu veicēja profesionālās zināšanas un prasmes, taču nodrošina minimāli nepieciešamo un pietiekamo zināšanu līmeni par izstrādājumu, lai to varētu pareizi lietot. Papildus iepriekš minētajiem materiāla izmantošanas norādījumiem, veicot darbus, jārikojas saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem, kas atbilst attiecīgajai celtniecības un apdares ražošanas jomai. Produkcijas kvalitātes kontroli nodrošina kompānijas Bostik kvalitātes sistēma. Mums nav iespēju kontrolēt procesu un mūsu produkcijas lietošanas apstākļus. Šī iemesla dēļ mēs neatbildam ne par kādu ar materiāla lietošanas tehnoloģijas neievērošanu vai ar nepienācīgu materiāla lietošanu saistītu zaudējumu. Kompānija Bostik patur tiesības izdarīt izstrādājuma tehnisko aprakstu grozījumus, iepriekš nebrīdinot par to.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

