



BOSTIK MSP 200

Universāla MSP augstas veiktspējas hibrīda parketa līme visiem parketa veidiem

PRIEKŠROCĪBAS

- Mitrumizturīga (piemēram, tīkkoka līmēšanai vannas istabās un tamlīdzīgās mitrās vietās)
- Nav nepieciešams gaidīšanas laiks
- Nesatur ūdeni, līdz ar to nerada nevēlamu koka uzbrišanu
- Ērta lietošanā, nesatur šķīdinātājus un izocianātus
- Draudzīga videi: A+ produkta klasifikācija = ļoti zems izmešu līmenis
- Piemērota lietošanai zemgrīdas apkures un dzesēšanas sistēmām
- Nemainīgi elastīga temperatūrā no -40°C līdz +120°C
- Augsta piesūkšanās spēja
- Viegli notīrīt līmes paliekas no parketa grīdas seguma
- Atgūst sākotnējo elastību pēc saspiešanas vai pagarinājuma
- Nav koroziwa uz metāla seguma
- Ievērojami samazina trieciena troksni
- 7 kg maisu iepakojums, ļoti parocīga lietošana

LIETOŠANA

BOSTIK MSP 200 ir vienkomponta parketa līme uz MS polimēra bāzes, kas piemērota visiem parketa grīdu veidiem uz absorbējošas un necaurlaidīgas pamatnes. Līmēšanai tieši pie visu veidu pamatnēm, piemēram, betona klona, cementa/smilšu klona, grīdas saplākšņa un kokskaidu plātnēm, metāla seguma, keramikas flīzēm, anhidrīta klona.

Līme ar augstu piesūkšanās spēju visu veidu koka līmēšanai pie visu veidu pamatnes:

- Visu sugu koksne (ieskaitot, skābardi, dižskābardi, bērzu un bambusu)
- Masīvkoka grīda līdz 200 mm platumam un 23 mm biezumam
- Jebkura biezuma un garuma neapstrādāts vai rūpnīcā apstrādāts parkets
- Mozaīkas parkets
- Apmaloti grīdas dēļi
- Blīvināta koksne
- Gala šķiedras koksne

Ideāli piemērota eksotiskai koksnei

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Līmvielas veids	Vienkomponenta līme uz MS polimēra bāzes
Krāsa	gaiši brūna
Īpatnējais svars (NF T76.300)	1,60 ± 0,02
Darba laiks	40 minūtes 20°C temperatūrā atkarībā no temperatūras, mitruma un pamatnes absorbēšanas spējas
Cietēšana līdz gatavībai staigāšanai	pēc 24 stundām
Beidzamā gatavība staigāšanai	Pēc 24 stundām dzīvojamās telpās, pēc 48 stundām telpās ar augstu staigāšanas intensitāti
Lietošanas temperatūra	Ieteicams no +10°C līdz +30°C. Materiāla un pamatnes temperatūra ne zemāka par +10°C
Glabāšanas laiks	40 minūtes 20°C temperatūrā
Slīpēšana un lakošana	pēc 48-72 stundām

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Grīdas apakšslānim ir jābūt nebojātam, līdznam, gludam, pastāvīgi sausam un attīrītam no vecās līmes atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem. Ieklājot pa virsu esošiem grīdas segumiem, pārlicinieties, ka tie ir cieši savienoti savā starpā un tīri. Notīriet netīrumus, eļļu un citus līdzīgus piesārņojošos materiālus. Ja nepieciešama papildu grīdas apakšslāņa sagatavošana, izvēlieties piemērotu Bostik grunti un Bostik izlīdzināšanas materiālus. Visām virsmām ir jābūt pienācīgi aizsargātām pret mitrumu. Ja tā nav, tās ir jāgruntē ar Eponal 336 mitruma tvaika barjeras pārklājumu. Pirms līmes un pašizlīdzinošā apakšklāja uzklāšanas vienmēr ļaujiet gruntij un apakšslānim pilnībā izzūt.

PIELIETOJUMS

Vienmērīgi uzklājiet līmi uz pamatnes ar robotu ķelli Pajarito Nr. 69 vai B11. Nav nepieciešams gaidīšanas laiks. Uz anhidrīta klona ar BOSTIK MSP 200 nav nepieciešama grunts.

Uzreiz novietojiet vietā koka grīdas segumu un stingri piespiediet (vai norullējiet) visu virsmu, lai nodrošinātu labu saķeri. Deformētiem grīdas dēļiem ir jāuzliek smagums un jānotur vietā līdz pilnai izzūšanai.

Ar ķīļiem atstājiet 8 mm atstarpi starp parketu un sienām. Izņemiet ķīļus uzreiz pēc uzstādīšanas. Atstarpes izmēri: 0,15% no ieklājamās grīdas laukuma vislielākā izmēra.

PIEZĪMES

- Glabājiet parketu sausā vietā.
- Neuzstādiet parketa grīdas segumu, ja relatīvais gaisa mitrums pārsniedz 65%.
- Zemgrīdas apkures sistēmām ir jāatbilst pastāvošajiem noteikumiem. Izslēdziet apkuri 48 stundas pirms uzstādīšanas. Pēc grīdas seguma ieklāšanas nogaidiet vismaz 1 nedēļu un tikai pēc tam pakāpeniski paaugstiniet apkures temperatūru.
- MSP līme ir ļoti lipīga, tāpēc pirms darba uzsākšanas ir ieteicams lietot aizsargcimdus.
- Cieši aizveriet visus traukus pēc lietošanas.

TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

Instrumentu un svaigu noplūžu tīrīšanai izmantojiet metilētilketonu (MEK) vai acetonu.

PATĒRIŅŠ

700-1000 g/m²

UZGLABĀŠANA

Līdz 18 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10°C līdz +30°C.

lapās norādītos piesardzības pasākumus.

IEPAKOJUMS

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA


SVARĪGI: pirms darba ar BOSTIK MSP 200 uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Lietošanas laikā ievērojiet labu higiēnu. Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.quick-fds.com, vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti jāievēro. Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt nepieciešams) veikt iepriekšējus izmēģinājumus. Ir vēlams ievērot specifikāciju

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
3060478 3	7 kg spainis – viens 7 kg maiss	72	35492100188 72
3060478 5	21 kg spainis – trīs 7 kg maisi	24	35492100219 02

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība +7 495 787 317



Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018,
Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1

Tālrunis: (495) 787 31 71

Fakss : (495) 787 31

72

E-pasts: inforu@bostik.com