

MSP CORDON «OZOLS»

LĪME-HERMĒTIĶIS PARKETA IEKLĀŠANAI AR DAĻĒJU LĪMES UZKLĀŠANU, LIETOJAMA ARĪ TAISNĀ RAKSTA PARKETA IEKLĀŠANAI UN GRĪDLĪSTU LĪMĒŠANAI

PRIEKŠROCĪBAS

- Nesatur ūdeni un izocianātus
- Viegla ekstrūzija un lietošana pat zemās temperatūrās
- Ātra saistīšanās
- Laba saķere ar visiem koka veidiem un citām virsmām
- Pēc izžūšanas saglabā pastāvīgu elastīgumu temperatūrā no -40 °C līdz +120 °C.
- Izturīga pret maksimālo temperatūru +180 °C 30 minūšu laikā
- Izturīga pret laikapstākļiem, UV stariem un ķīmikālijām
- Piemērota mitrām telpām, vannasistabām, virtuvēm, terasēm u.c.
- Šuves varēs noslīpēt un nokrāsot.
- Piemērota apsildāmām grīdām.

LIETOŠANAS JOMA

- Daudzfunkcionāla līme-hermētiķis ozolkoka krāsā taisnā raksta dekoratīvo šuvju izveidei
- Parketa līmēšana (ar daļēju līmes uzklāšanu)
- Grīdlīstu vai galdniecības izstrādājumu līmēšana
- Iespējams uzklāt tieši, bez grunts, uz tādām tīrām virsmām bez putekļiem kā alumīnijs, cinkots vai necinkots tērauds, varš, krāsots metāls, neapstrādāts, lakots vai krāsots koks, stikls, PVC, poliestera plastmasa



TEHNISKIE RAKSTUROJUMI⁽¹⁾

Bāze	MS polimērs
Blīvums	1,5 g/cm ³ +23 °C temperatūrā
Trūkšanas izstiepums	> 200%
Krāsa	OZOLKOKS
Sacietēšanas ātrums	3 mm diennaktī
Iestrādes stāvokļa laiks	10 minūtes
Plēves veidošanās laiks	10 minūtes
Galīgā nožūšana	no 48 līdz 72 stundām
Staigāt drīkst	pēc 3 stundām
Lietošanas temperatūra	no +12 °C līdz +25 °C
Patēriņš	Ap 16 tekošajiem metriem ar 3 x 6 mm šķērsriezumu vienam kārtridžam

⁽¹⁾Tehniskie raksturojumi ir sniegti temperatūras un relatīvā gaisa mitruma normālajām vērtībām, sagatavotām pamatnēm.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Uzklājiet līmi tieši uz pamatnes, iepriekš negruntējot, 5 mm diametra joslu veidā, 10-15 cm attālumā vienu no otras, atkarībā no parketa veida. Jāievēro kompensācijas spraugu platums (vismaz 8 mm).

PARKETA APSTRĀDE PIRMS DEKORATĪVO ŠUVJU AIZDARES

Virsmas stāvoklis pirms šuvju aizdares nosaka turpmāko šuves izturību. Nepieciešamības gadījumā attaukojiet taukainas koksnes parketu ar acetonu un nosusiniet to.

DEKORATĪVO ŠUVJU AIZDARE

Uzklājiet līmi tieši uz pamatnes, iepriekš negruntējot, 5 mm diametra joslu veidā, 10-15 cm attālumā vienu no otras, atkarībā no parketa veida. Jāievēro kompensācijas spraugu platums (vismaz 8 mm).

Uzklājiet aizsarglenti gar apstrādājamajām parketa gropēm. Izduriet caurumu kārtridža kakliņā, pieskrūvējiet uzgali un nogrieziet to atbilstoši vēlamajam uzklājamās joslas diametram. Izspiediet līmi, veidojot nepārtrauktu līniju, kārtīgi aizpildot šuvi - par 15-25 % vairāk par tās apjomu. Pēc 2-3 žūšanas dienām noņemiet aizsarglenti un izlīdziniet šuvi ar speciālu nazi. Staigāt pa segumu drīkst pēc 3 dienām. Svaigie traipi jānotīra ar acetonu.

Sausos traipus varēs noņemt nokasot vai slīpējot. Atstājiet uzgali uz atvērtā kārtridža. Atkārtoti lietojot kārtridžu, nomainiet uzgali.

Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «BOSTIK» 127018
Maskava, Dvinceva iela 12, korp. 1
Tālrunis: (495) 787 31 71 Fakss: (495) 787 31 72
E-pasts: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

PIEZĪMES

- Izslēdziet apsildāmo grīdu sildīšanu 48 stundas pirms parketa ieklāšanas un atkal ieslēdziet 48 stundas pēc ieklāšanas, temperatūrai jāceļas pakāpeniski.

- Darbi jāveic telpā, kas attīrīta no putekļiem.

- Parkets jāglabā sausā telpā, vismaz 48 stundas pirms darbu uzsākšanas tas jānovieto ieklāšanas vietā.

GLABĀŠANA

1 gads aizvērtā rūpnīcas iepakojumā.

IEPAKOJUMS

290 ml kārtridžs un 600 ml folijas tūbiņa

Kods	Iepakojums	PCB	Ģen. kods
30605000	290 ml kārtridžs	12	3549212472689
30605032	600 ml tūbiņa	12	3549210016960

BOSTIK HOTLINE

Smart help ++7 495 787 31 71

